

SikaProof® Patch-200

Samoljepiva traka za vanjsko spajanje SikaProof® A hidroizolacijskog sustava

Opis proizvoda	SikaProof® Patch-200 je samoljepiva traka, koja se sastoji od SikaProof® membrane laminirane sa SikaMelt® ljepilom koje je prekriveno odvajajućom folijom.	
Upotreba	SikaProof® Patch-200 se koristi za naknadno brtvljenje spojeva, prodora kao i eventualnih vanjskih oštećenja membrane SikaProof® A sustava.	
Obilježja / prednosti	■ Visoka vodonepropusnost testirana u skladu s raznim standardima ■ Otpornost na starenje sa privremenom UV-stabilnosti ■ Visoka prionjivost SikaMelt® ljepila ■ Jednostavna i brza ugradnja	
Opis proizvoda		
Oblik		
Izgled / Boja	Bijela odvajajuća folija preko ljepila na svijetlo žutoj membrani.	
Pakiranje	2 role pakirane u kartonskoj kutiji	
Dimenzije	Širina	200 mm
	Dužina	20 m
	Debljina	1.70 mm
Skladištenje		
Uvjeti skladištenja / Rok trajanja	SikaProof® Patch-200 role imaju rok trajanja 18 mjeseci od datuma proizvodnje ukoliko se propisno skladište u neotvorenom, neoštećenom, originalnom pakiranju, u vodoravnom položaju, u suhim uvjetima i na temperaturama između +5°C i +30°C. Role moraju biti zaštićene od direktne sunčeve svjetlosti, kiše, snijega i leda, itd. Ne stavljajte role u paletama jedne na druge, ili ispod paleta drugih materijala tijekom transporta ili skladištenja.	
Tehnički podaci		
kompatibilnost	SikaProof® Patch-200 je odobren za brtvljenje isključivo SikaProof® A sustava. Za korištenje SikaProof® Patch-200 sa drugim materijalima (kao npr. bilo kakve sintetičke materijale i sl.) kompatibilnost mora biti prethodno ispitana. Nije pogodno za uporabu u izravnom kontaktu s katranom, asfaltom, vrućim bitumenom, drvom konzerviranom s tvarima koje sadrže ulje, otapala ili bilo koje druge tvari koje mogu utjecati na ljepljivost.	



Informacije o sustavu

Pomoćni pribor	SikaProof® Patch-200 je pomoćni proizvod za SikaProof® A sustav hidroizolacijskih membrana.
-----------------------	---

Detalji primjene

Kvaliteta podloge	Kontaktna površina je svijetlo žuta strana SikaProof® A membrane. Mora biti suha, čista i bez materijala koji bi mogli narušiti prijanjanje.
--------------------------	--

Uvjeti primjene /

Ograničenja

Temperatura podloge	+5 °C min. / +35 °C max.
----------------------------	--------------------------

Temperatura zraka	+5 °C min. / +35 °C max.
--------------------------	--------------------------

Upute za primjenu

Metoda ugradnje	SikaProof® Patch-200 je hladno primjenjiva i naknadno primjenjiva samoljepiva traka za brtvljenje spojeva, priključaka, prodora i mogućih oštećenja na membrani s vanjske strane membrane SikaProof® A sustava. Potreban je samo pritisak valjka, za čvrsto pritiskanje trake na površinu membrane.
------------------------	---

Za daljnje detaljnije informacije o postupku ugradnje, molimo pogledajte tehnički list za SikaProof® A membranu i Metodu ugradnje.

Napomene o primjeni / Ograničenja	SikaProof® A sustav može biti ugrađivan samo od strane obučених i odobrenih Sika® izvođača.
--	---

SikaProof® A Patch-200 nije UV stabilna i ne može biti ugrađena na konstrukcijama trajno izloženim UV zračenju /atmosferilijama.

Ne ugrađivati SikaProof® Patch-200 tijekom kontinuiranog ili produljenog perioda kišnog vremena.



Napomena

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

Lokalna ograničenja

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene.

Zdravstvene i sigurnosne informacije (REACH)

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda.

Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenom od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10 250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Telefon +385 1 6594 240
Telefax +385 1 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

