

Tehnički list proizvoda
Izdanje: 27/05/2004
Identifikacijski broj:
02 01 03 03 000 0 000007
Antisol®-E

Antisol®-E

Sredstvo za njegu betona

Opis proizvoda	<p>Tekuće sredstvo koja prevenira gubitak vode u betonu. Spremno za upotrebu i jednostavna za nanošenje.</p> <p>Antisol®-E udovoljava zahtjevima ASTM C 309-81 type 1 Class A.</p>
Upotreba	<p>Antisol®-E se nanosi u spreju na svježe ugrađenu betonsku površinu da se formira tanka barijera u obliku filma protiv preranog gubitka vode. Bez ometanja normalnog vezanja, beton može očvrnuti i postići maksimalne karakteristike.</p> <p>Antisol®-E je posebno koristan na velikim područjima izloženog betona, kao što su:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Autoceste■ Uzletne staze■ Platforme i tvrde podloge■ Krovne ploče■ Retencijski zidovi■ Prednapete grede i stupovi■ Kanali za navodnjavanje
Karakteristike / Prednosti	<ul style="list-style-type: none">■ Smanjuje mogućnost plastičnih pukotina■ Osigurava postizanje željenih čvrstoća■ Minimizira skupljanje■ Reducira pregorijevanje betona■ Povećava otpornost na smrzavanje
Podaci o proizvodu	
Oblik	
Pojavnost / Boja	Poliolefinska emulzija, bjelkasta
Pakiranje	200 kg bačve
Skladištenje	
Uvjeti skladištenja / Rok trajanja	18 mjeseci od datuma proizvodnje, ako se primjereno skladišti u neatvaranoj, originalnoj ambalaži. Zaštititi od smrzavanja.
Tehnički podaci	
Gustoća	0,98 ± 0,02 kg/l

Construction



Informacije o sistemu

Detalji o primjeni

Potrošnja / Doziranje Potrošnja ovisi o vjetru, vlažnosti i temperaturi. Orijentaciono: 0,15 – 0,20 kg/m².

Metoda nanošenja / Alati Dobro izmiješati Antisol[®]-E prije upotrebe!
Antisol[®]-E membrana za njegu betona je oblikovana za nanošenje u spreju na svježe ugrađeni beton. Tanki film Antisol[®]-a E se nanosi na cijelu površinu koristeći ručni raspršivač ili raspršivač s motorom. Za veća područja i pripremu betona, nanošenje se može izvesti pomoću električne automatske opreme.

Važno:

Ostaci filma moraju se ukloniti prije nanošenja bilo kakve obloge ili sloja. Nakon nanošenja tretirano područje mora se zaštititi od kiše najmanje 2-3 sata.

Stanja površine

Površinska voda svježe ugrađenog betona mora ishlapjeti (između ½ do 2 sata, ovisno o temperaturi, itd.)

Čišćenje alata Očistiti sav alat i opremu za nanošenje benzinom neposredno nakon upotrebe.

Napomene Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvođača temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

Lokalna ograničenja Molimo primijetiti da kao rezultat određenih lokalnih propisa ponašanje ovog proizvođača može varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni tehnički list proizvođača za točan opis područja primjene.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Zaštitne mjere Da se izbjegnju rijetke alergijske reakcije, preporučamo nošenje zaštitnih rukavica. Promijeniti zaprljanu radnu odjeću i oprati ruke prije jela i nakon završetka posla.
Lokalni propisi kao i zdravstveni i sigurnosni napuci na etiketama pakiranja moraju biti uzeti u obzir.

Važne napomene Preostali materijal mora biti uklonjen prema lokalnoj regulativi. Potpuno osušeni materijal mora biti odložen kao kućni otpad u skladu s odgovornim lokalnim vlastima.
Detaljne zdravstvene i sigurnosne informacije kao i detaljne mjere predostrožnosti npr. fizikalni, toksikološki i ekološki podaci mogu se dobiti iz sigurnosnog lista proizvođača.

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10 250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Telefon +385 (0)1 6594 240
Telefax +385 (0)1 6594 241
www.sika-croatia.hr