

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaScreed[®]-20 EBB

Epoksidni vezni most za SikaScreed[®] sustave estriha

OPIS

SikaScreed[®]-20 EBB je dvokomponentni, epoksidni vezni most za SikaScreed[®] sustave estriha, tolerantan na vlagu.

NAMJENE

Vezni most za:

- SikaScreed[®] HardTop assortiman proizvoda.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavan za miješanje i nanošenje
- Prikidan za suhe i vlažne betonske površine
- Visoka čvrstoća prionjivosti na podlogu
- Otvrdnjava bez skupljanja

ODOBRENJA / STANDARDI

'Structural bonding products for use bonding of mortars or concrete' prema EN 1504-4, Izjava o svojstvima 41536303 i označen CE znakom.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Epoksidna smola i posebna punila
Pakiranje	Prethodno dozirana pakiranja: (A + B): 5 kg ili 15 kg spremnici
Izgled/Boja	Komponenta A = Bijela Komponenta B = Tamno siva Zamiješane A+B = Beton siva
Rok trajanja	24 mjeseca od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	Proizvod mora biti skladišten u originalno zapečaćenoj, neotvaranoj i neštećenoj ambalaži, u suhim uvjetima i pri temperaturama između +5 °C i +30 °C. Uvijek proučiti pakiranje.
Gustoća	~1.4 kg/litra (+23°C)

TEHNIČKE INFORMACIJE

Vlačna čvrstoća prionjivosti	> 1.5 N/mm ² ili slom u podlozi. Prionjivost će općenito ovisiti o razini pripreme podloge.
------------------------------	--

INFORMACIJE O PRIMJENI

Potrošnja	Za hrapavost podloge do 1,0 mm i normalnu upojnost ~ 0,6 - 1,0 kg/m ² . Ovo su teoretske brojke i ne uračunavaju nikakav dodatni materijal s obzirom na poroznost, profil površine, varijacije u nivou ili rasap itd. Za veću površinsku hrapavost i/ili jaču apsorpciju potrošnja mora biti kalkulirana izvođenjem probnog polja.								
Debljina sloja	~ 1,0 mm max.								
Temperatura zraka u prostoru	+10°C min. / +30°C max.								
Točka rosišta	Paziti na kondenzaciju. Podloga i neočvrsli proizvod moraju biti barem 3 °C iznad točke rosišta kako bi se smanjio rizik od kondenzacije.								
Temperatura podloge	+10°C min. / +30°C max.								
Sadržaj vlage u podlozi	Podloga mora biti suha ili mat vlažna (bez stajaće vode).								
Otvoreno vrijeme u kanti	(prema EN ISO 9514) <table><tr><td>Temperatura</td><td>Otvoreno vrijeme u kanti (200 g)</td></tr><tr><td>+10°C</td><td>~ 145 minuta</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>~ 55 minuta</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>~ 35 minuta</td></tr></table>	Temperatura	Otvoreno vrijeme u kanti (200 g)	+10°C	~ 145 minuta	+20°C	~ 55 minuta	+30°C	~ 35 minuta
Temperatura	Otvoreno vrijeme u kanti (200 g)								
+10°C	~ 145 minuta								
+20°C	~ 55 minuta								
+30°C	~ 35 minuta								
Vrijeme čekanja / premazivanja	Otvoreno vrijeme u kanti počinje kad se smola i učvršćivač zamiješaju. Kraće je na višim temperaturama i duže pri niskim temperaturama. Što je veća zamiješana količina, kraće je otvoreno vrijeme u kanti. Kako bi se postigla duža obradivost pri visokim temperaturama, zamiješani SikaScreed®-20 EBB može se podijeliti u manje količine. Druga metoda je ohladiti komponente A+B prije miješanja (ne ispod +5°C). <table><tr><td>Temperatura</td><td>Vrijeme čekanja</td></tr><tr><td>+10°C</td><td>5 sati</td></tr><tr><td>+20°C</td><td>2 sata</td></tr><tr><td>+30°C</td><td>1 sat</td></tr></table> Ako je premašeno maksimalno vrijeme čekanja, tada se proizvod treba ukloniti prije bilo kakve ponovne primjene SikaScreed®-20 EBB i prikladno premiti podlogu.	Temperatura	Vrijeme čekanja	+10°C	5 sati	+20°C	2 sata	+30°C	1 sat
Temperatura	Vrijeme čekanja								
+10°C	5 sati								
+20°C	2 sata								
+30°C	1 sat								

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

DODATNI DOKUMENTI

Tehnički listovi sustava

Proučiti:

Sikafloor® HardTop CS-56 & -57 TrowelFinish

Sikafloor® HardTop CS-56 & -57 StainProtect

Sikafloor® HardTop CS-56 & -57 ColourSeal

Sikafloor® HardTop CS-56 & -57 Rapid

Instrukcije o primjeni

Proučiti:

Sika Metoda ugradnje "SikaScreed® HardTop- range".

OGRANIČENJA

- Zaštićen od vlage, kondenzata i kontakta s vodom (kiša) prije nanošenja sljedećeg proizvoda.
- Za strukturalno lijepljenje, SikaScreed®-20 EBB je formuliran da ima nisko puzanje pod stalnim opterećenjem. No, s obzirom na uobičajeno puzanje svih polimernih materijala pod opterećenjem, dugoročno strukturalno projektirano opterećenje mora uzeti u obzir puzanje. Općenito, dugoročno strukturalno projektirano opterećenje mora biti 20 - 25 % niže od kritičnog opterećenja. Konzultirati projektanta statičara za kritično opterećenje.
- Ne miješati više SikaScreed®-20 EBB nego što može biti iskorišteno u svakom području i pratiti otvoreno vrijeme u kanti i vremena čekanja.
- Bilo koji SikaScreed®-20 EBB koji se osušio mora biti mehanički uklonjen i zamijenjen prije aplikacije proizvoda SikaScreed® koji slijedi.
- Postojeće dilatacije uvijek se moraju preslikati kroz estrih i prikladno formirati i zabrtviti prema zahtjevu.
- Za nanošenje na vlažni beton ili cementne podloge, proizvod se mora dobro utrljati u površinu

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE / PREDPRIPREMA

Beton i cementne podloge moraju biti starije od 28 dana (ovisno o minimalnim zahtjevima čvrstoće)

Podloga mora biti strukturalno čvrsta i dovoljne tlačne čvrstoće (minimum 25 N/mm²) s minimalnom vlažnom čvrstoćom 1,5 N/mm².

Podloga mora biti čista, bez ikakvih kontaminata poput praštine, ulja, masnoće i labavog lomljivog materijala. Cementno mljeko, premazi ili ostala tretiranja površine moraju biti potpuno uklonjena.

Cementne podloge moraju biti mehanički pripremljene koristeći prikladnu opremu za abrazivno pjeskanje ili sačmarenje kako bi se uklonilo cementno mljeko, premazi, ili ostala tretiranja površine i postigla otvorena prionjiva tekstura prikladna za deblijnu privozda.

Beton i cementne podloge, priprema: Minimalna hraptavost podloge od 0,5 mm prema EN 1766, > CSP 3 (International Concrete Repair Institute) ili jednakovrijedno

Sva prašina, labav i lomljiv materijal moraju se u potpunosti ukloniti sa svih površina prije aplikacije proizvoda, po mogućnosti opremom za usisavanje.

Za primjenu s kritičnom adhezijom preporučuje se probama na gradilištu koje uključuju 'pull-off' ispitivanja potvrditi udovoljavaju li vrijednosti daljnoj primjeni.

MIJEŠANJE

Komponenta A : komponenta B = 2 : 1 težinski ili volumno

Prije miješanja svih komponenti, zamiješati komponentu A (smolu) koristeći miješać s jednom lopaticom na niskim brzinama (300 - 400 rpm) sve dok se ne postigne jednolika boja. Dodati komponentu B (učvršćivač) komponenti A i zamiješati komponente A + B kontinuirano 3,0 minute sve dok se ne postigne jednolična mješavina. Kako bi se osiguralo temeljito miješanje

materijala prelići materijal u čisti spremnik i ponovno zamiješati barem 1,0 minutu kako bi se postigla glatka konzistentna mješavina. Prekomjerno miješanje mora se izbjegavati kako bi se minimizirao ulazak zraka. Tijekom završne faze miješanja, ostrugati bokove i dno spremnika za miješanje ravnim ili specijalnim gleterom barem jednom kako bi se osiguralo potpuno miješanje. Miješati samo cijele spremnike. Vrijeme miješanja A+B = 4,0 minute.

PRIMJENA

Prije nanošenja, potvrditi sadržaj vlage u podlozi, relativnu vlažnost zraka i točku rosišta.

Niveliranje

Izbjegavati prekomjernu deblijnu SikaScreed®-20 EBB lokalno predpunjenjem po potrebi bilo kakvih površinskih šupljina SikaScreed HardTop sustavima estriha.

Vezni most

Prelići zamiješani SikaScreed®-20 EBB na pripremljenu podlogu i jednoliko nanijeti do zahtijevane deblijine koristeći prikladnu četku s krutim čekinjama ili metlu i materijal dobro utrljati u podlogu. Alternativno za suhe podoge, nanijeti valjkom ili prskanjem. Osigurati da su sva područja podloge potpuno prekrivena. Nanijeti SikaScreed® sustave estriha preko SikaScreed®-20 EBB 'mokro' na 'mokro'.

Kod nanošenja SikaScreed® sustava estriha preko SikaScreed®-20 EBB veznog mosta. Kao vodič preporučuje se zadržati područje primjene na maksimalno 4 m² dodatno na preporučena vremena čekanja / premazivanja.

ČIŠĆENJE ALATA

Očistiti sav alat i opremu za nanošenje proizvodom Sika® Colma Cleaner neposredno nakon upotrebe. Otvrdnuti / očvrsli materijal može biti uklonjen isključivo mehaničkim putem.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niči ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

SikaScreed-20EBB-hr-HR-(11-2020)-2-1.pdf

Tehnički list proizvoda

SikaScreed®-20 EBB
Studeni 2020, Verzija 02.01
020815120010000068