

# TEHNIČKI LIST PROIZVODA

## Sika® Intraplast® EP

### Dodatak za injektiranje

#### OPIS

Sika® Intraplast® EP je dodatak za injektiranje u prahu, s jakim efektom tečenja i bubrenja.

#### NAMJENE

Sika® Intraplast® EP se najčešće koristi za radove injektiranja gdje je potrebna čvrsta ispuna i dobra prionjivost kao npr.:

- Sidrenje ankera
- Injektiranje kablova za prednapinjanje
- Injektiranje pukotina kod popravka betona
- Injektiranje raspucanog stijena i rastresitih tla

#### SVOJSTVA / PREDNOSTI

Sika® Intraplast® EP poboljšava disperziju čestica cementa u vodi. Takva injekcionala masa omogućava vrlo lagano pumpanje, čak i pri niskom vodočementnom faktoru. Dodatno, Sika® Intraplast® EP sadrži dodatke za bubrenje, koji formiraju male mjeđuriće plina čime se osigurava dobra ispuna pukotina i šupljina. Slijedeće prednosti korištenja ovog proizvoda su:

- dobra tlačna čvrstoća i prionjivost
- nisko isoljavanje
- izvanredno čvrst kontakt između mase za podlijevanje i okolnih površina
- dugo vrijeme za rad
- smanjeno vrijeme otvrđivanja s niskim vodočementnim faktorom

Sika® Intraplast® EP ne sadrži kloride niti druge sastojke koji mogu izazivati koroziju. Zbog toga je prikladan za korištenje kod ojačanih ili prednapregnutih betonskih struktura.

#### ODOBRENJA / STANDARDI

Dodatak za mortove za injektiranje prema EN 934-4. Izjava o svojstvima i CE oznaka.

#### INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Smjesa odabralih dodataka za dizperziju i bubrenje.
Pakiranje	Nepovratno pakiranje (kartonska kutija) sadrži 40 x 0.5 kg
Rok trajanja	12 mjeseci od datuma proizvodnje, ako je pravilno skladišteno u originalnom, neoštećenom i neotvorenom pakiranju.
Uvjeti skladištenja	Skladištitи na temperaturama između +5°C i +30°C. Zaštитiti od direktnog utjecaja sunčevih zraka i kontaminacije. Proizvod nije osjetljiv na smrzavanje.
Izgled/Boja	Smeđi prah
Gustoća u rasutom stanju	~ 0.85 kg/litra (pri +20°C)
Ukupan sadržaj iona klorida	≤0.1 M.-%

# INFORMACIJE O PRIMJENI

Preporučeno doziranje

0.8 - 1.0 % na težinu cementa/veziva

## OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

## VAŽNE NAPOMENE

Sika® Intraplast® EP je prikladan za pripremu injekcijske smjese na bazi uobičajenih Portland cementa (CEM I 42,5 ili CEM I 52,5). Korištenje s cementima obogaćenim letećim pepelom nije preporučljivo.

## EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## INSTRUKCIJE O PRIMJENI

### MIJEŠANJE

Smjesa za injektiranje se priprema slijedećim redoslijedom dodavanja sastojaka u mješalicu: voda, cement, Sika® Intraplast® EP. Redoslijed dodavanja sastojaka mora se poštivati. Za injekcijske radove ne dodavati pjesak.

### LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

### PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

#### Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a  
10250 Lučko  
Tel.: 01 6594 240  
Fax.: 01 6594 241  
sika.croatia@hr.sika.com  
www.sika-croatia.hr

SikaintraplastEP-hr-HR-(07-2022)-1-1.pdf

Tehnički list proizvoda  
Sika® Intraplast® EP  
Srpanj 2022, Verzija 01.01  
020301010020000004