

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaShield® E65 MG 4,5 kg/m²

Elastomerna bitumenska membrana s posipom od mineralnih granula, fleksibilna pri -20 °C

OPIS

SikaShield® E65 MG 4,5 kg/m² je SBS modificirana bitumenska hidroizolacijska membrana težine 4,5 kg/m². Ojačana je netkanim poliestrom, dimenzionalno stabiliziranim s staklenom mrežicom, fleksibilna pri -20 °C. Gornji sloj ima posip od mineralnih granula, čime se osigurava stabilnost pri stalnoj izloženosti UV zračenju. Donja strana ima film koji izgara prilikom ugradnje i čini ugradnju jednostavnijom.

NAMJENE

Proizvod se koristi kao hidroizolacijska membrana za:

- Balkone i terase
- Ravne i kose krovove do 15 % nagiba

Proizvod se koristi kao:

- Izloženi samostalni sloj ili završni sloj u višeslojnim sustavima

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijaska osnova	Sastav	SBS modificirani bitumen	
	Ojačanje	netkani poliester, dimenzionalno stabiliziran staklenom mrežicom	
Pakiranje	Širina role	1.0 m	(EN 1848-1)
	Dužina role	10.0 m	
Rok trajanja	36 mjeseci od datuma proizvodnje		
Uvjeti skladištenja	Proizvod mora biti skladišten u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakiranju u suhim uvjetima pri temperaturama između +5 °C i +35 °C. Skladištiti u vertikalnom položaju. Kod skladištenja i prijevoza palete se ne smiju slagati jedna na drugu. Provjeriti upute na pakiranju.		

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Dekorativne mineralne granule
- Može se prebojati odmah nakon ugradnje
- Jednostavna ugradnja otvorenim plamenom
- Visoka fleksibilnost pri niskim temperaturama
- Potpuno slijepljena
- Vrlo dobra mehanička svojstva (vlačna, trganje, smik)
- Pločice (ploče) se mogu polagati direktno na membranu

ODOBRENJA / STANDARDI

- CE oznaka i Izjava o svojstvima prema EN 13707:2004+A2:2009 Savitljive hidroizolacijske trake — Ojačane bitumenske trake za hidroizolaciju krova — Definicije i značajke

Izgled/Boja	Gornji sloj	Mineralne granule
	Donji sloj	Polietilenski film
	Boja gornjeg sloja	boje provjeriti u aktualnom cjeniku
Masa po jedinici površine	Masa po jedinici površine	4.5 kg/m ² ± 0.45 kg/m ² (EN 1849-1)

TEHNIČKE INFORMACIJE

Maksimalna vlačna sila	Uzdužno (MD)	700 N/50 mm ± 140 N/50 mm	(EN 12311-1)
	Poprečno (CMD)	500 N/50 mm ± 100 N/50 mm	
Izduženje pri maksimalnoj vlačnoj sili	Uzdužno (MD)	40 % ± 15 %	(EN 12311-1)
	Poprečno (CMD)	40 % ± 15 %	
Otpornost na poderotine (čavlom)	Uzdužno (MD)	160 N ± 48 N	(EN 12310-1)
	Poprečno (CMD)	200 N ± 60 N	
Otpornost spoja na smik	Uzdužno	600 N/50 mm ± 120 N/50 mm	(EN 12317-1)
	Poprečno	400 N/50 mm ± 80 N/50 mm	
Savitljivost pri niskim temperaturama	≤ -20 °C		(EN 1109)
Vodonepropusnost	Metoda B: 24 h pri 60 kPa	Zadovoljava	(EN 1928)
Reakcija na vatru	Klasa E		(EN 13501-1)

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	Min.	+5 °C
	Max.	+30 °C
Relativna vlažnost zraka	Max.	80 %
Temperatura podloge	Min.	+5 °C
	Max.	+30 °C

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvođača temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

- Smjernice i dobra građevinska praksa za ugradnju otvorenim plamenom
- Opće smjernice - Krovopokriivanje bitumenskim membranama

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvođača. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE

PROJEKTIRANJE

- Nosiva konstrukcija mora imati dovoljnu strukturalnu čvrstoću za nove i postojeće slojeve.
- Kompletan krovni sistem mora biti projektiran da izdrži opterećenja vjetrom.

STANJE PODLOGE

Podloga mora biti jednolika, čvrsta, glatka, bez oštih izbočina ili udubljenja, čista, suha, bez masnoća, cementne skramice, ulja, prašine ili labavih dijelova.

PRIPREMA PODLOGE

PREDPREMAZ (PRIMER)

Odabir primera

Napomena: Za informacije o odabiru odgovarajućeg primera molimo kontaktirati Sika Tehnički Odjel.

- Na pripremljenu suhu podlogu nanijeti odgovarajući Sika® primer, u preporučenoj potrošnji. Napomena: Provjeriti u odgovarajućem Tehničkom Listu Proizvoda primera.
- Poštivati vrijeme sušenja primera prije ugradnje membrane.

PRIMJENA

VAŽNO

Razmatanje role pri niskim temperaturama

Pri niskim temperaturama, membrana postaje manje fleksibilna.

- Pažljivo razmatati rolu kako bi se izbjeglo oštećivanje.

VAŽNO

Oštećenja od obuće

Obuća s šiljcima ili oštrim rubovima može probiti membranu.

- Koristiti obuću s ravnim potplatama za hodanje preko membrane.

VAŽNO

Oštećenja pregrijavanjem

Poliestersko ojačanje topi se na +260 °C. Ako se ošteti pregrijavanjem, membrana postaje neupotrebliiva.

- Ne zadržavati plamen na istoj poziciji kako bi se izbjeglo pregrijavanje membrane.

VAŽNO

Smanjena prionjivost nedovoljnim zagrijavanjem

Voditi računa da se membrana dovoljno zagrijava. Ako nije dovoljno zagrijana, prionjivost na podlogu i između slojeva ili na preklapima biti će smanjena.

- Ako membrana ne prijanja na ostale elemente, podići i ponovno spojiti otvorenim plamenom.

VAŽNO

Ugradnja pri temperaturama nižim od +5 °C

Kod ugradnje membrane pri temperaturama nižim od +5 °C, koristiti opremu za grijanje, kako bi se osiguralo da je temperatura podloge unutar prihvatljivog temperaturnog ranga.

VAŽNO

Ugradnja na kosinama

Za kosine veće od 15 %, višeslojna hidroizolacija mora se pažljivo projektirati, te po potrebi predvidjeti i me-

haničko pričvršćenje.

Simbol godišnjeg doba

Napomena: Ukoliko je na pakiranju otisnut simbol godišnjeg doba, membranu je preporučljivo ugrađivati samo za vrijeme navedenog godišnjeg doba.

Ljepljivost pri povišenim temperaturama

Napomena: Kada se membrana ugrađuje pri visokim temperaturama (materijal, podloga, okolina) sloj ljepila će biti vrlo ljepljiv na dodir, te može negativno utjecati na kvalitetu ugradnje.

PORAVNAVANJE

VAŽNO

Izbjegavanje poklapanja spojeva

Radi izbjegavanja poklapanja spojeva, polagati membrane paralelno jednu uz drugu. Kada se ugrađuje na drugu bitumensku membranu, voditi računa da se preklopi odmaknu od već postojećih.

- Odmotati membranu.
- Poravnati.
- Ponovno zarolati membranu do ugradnje.

PREKLOPI

- Bočni preklopi minimalno 100 mm, na krajevima 150 mm.
- Na krajevima preklopa, izrezati 100 mm pod kutem od 45°.

MEHANIČKO UČVRŠĆENJE

Kada se ugrađuje kao krovna membrana, membrana može biti mehanički učvršćena na podlogu, koristeći ispravan tip vijaka i ostalih elemenata.

Broj vijaka, tip i pozicija zavise od opterećenja vjetrom, vlačne čvrstoće, elastičnosti membrane i sigurnosnih faktora.

Za dodatne informacije kontaktirati Sika Tehnički odjel.

Podloge prikladne za mehaničko učvršćenje

- Beton
- Drvo
- Metal
- Perlitni estriži
- Bitumenske membrane
- Premazi (obavezna provjera kompatibilnosti)

UGRADNJA OTVORENIM PLAMENOM

- Plamenikom zagrijati podlogu i film na donjoj strani membrane.
- Kada se film počne topiti, membrana je spremna za spajanje.
- Odmatati rolu ispred sebe te čvrsto pritiskati na podlogu kako bi se zalijepila.
- Voditi računa da se traka rastopljenog bitumena vidi po cijeloj dužini preklopa i završetaka.

Podloge prikladne za ugradnju otvorenim plamenom

- Beton
- Perlitni estriži
- Bitumenske membrane s glatkom površinom
- Premazi (obavezna provjera kompatibilnosti)
- Cigla
- Cementni estriži

DETALJI

- Oštrim nožem izrezivati sve detalje, kao što su unutarnji i vanjski kutevi, povišenja, prodori cijevi, slivnici, nosači i sl.

ODRŽAVANJE

Provjeriti funkcionalnost pomoćnih detalja, otvora, drenaže, slivnika i sl.
Redovito uklanjati lišće, mahovinu i drugu vegetaciju koja može izazvati pojavu i zadržavanje stajaće vode. Radi održavanja funkcionalnosti krovne hidroizolacijske membrane za vrijeme životnog vijeka, preporučljivo je napraviti periodičke provjere membrane i detalja.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
SikaShield® E65 MG 4,5 kg/m²
Lipanj 2022, Verzija 01.01
020920011990001646

SikaShieldE65MG45kgm-hr-HR-(06-2022)-1-1.pdf