

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sikaplan® G-15

POLIMERNA MEMBRANA ZA HIDROIZOLIRANJE KROVOVA

OPIS

Sikaplan® G-15 (debljina 1.5mm) je poliesterom ojačana višeslojna sintetička hidroizolacijska krovna membrana na bazi polivinil klorida, u skladu s zahtjevima EN 13956.

NAMJENE

Krovna hidroizolacijska membrana za izložene ravne krovove:

- mehanički fiksirani sistemi.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Otporna na trajnu izloženost UV zračenju.
- Otporna na trajnu izloženost vjetru.
- Visoka paropropusnost.
- Otporna na sve uobičajene utjecaje okoliša.
- Varenje vrućim zrakom, bez otvorenog plamena.
- Reciklirajuća.

INFORMACIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

- Zadovoljava LEED v4 SSc 5 (Opcija 1): Smanjenje toplinskog zagrijavanja - Krovovi (samo za bijelu boju).
- Zadovoljava LEED v4 MRc 2 (Opcija 1): Building Product Disclosure and Optimization – Deklaracija o utjecaju na okoliš.
- Zadovoljava LEED v4 MRc 3 (Opcija 2): Building Product Disclosure and Optimization - Izvori sirovina.
- Zadovoljava LEED v4 MRc 4 (Option 2): Building Product Disclosure and Optimization - Sastav materijala.
- Zadovoljava LEED v2009 SSc 7.2 (Opcija 1): efekt toplinskog otoka - Krovovi (samo za bijelu boju).
- Zadovoljava LEED v2009 MRc 4 (Opcija 2): Udio recikliranog materijala.
- IBU EPD - deklaracija o utjecaju na okoliš dostupna.

ODOBRENJA / STANDARDI

- Polimerne membrane za hidroizolaciju krovova u skladu s EN 13956.
- Reakcija na požar u skladu s EN 13501-1. Klasa E.
- Vanjsko ispitivanje na požar prema ENV 1187, klasificirano prema EN 13501-5: BROOF(t1), BROOF(t3)
- Factory Mutual (FM) odobrenje - klasa: 4470.
- Sustav upravljanja kvalitetom EN ISO 9001/14001.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	Pakiranje				
	Dužina role:	20.00 m	20.00 m	20.00 m	20.00 m
	Širina role:	0.77 m	1.00 m	1.54 m	2.00 m
	Težina role:	27.72 kg	36.00 kg	55.44 kg	72.00 kg
Izgled/Boja	Površina:	strukturirana			
	Boje:				
	Gornja strana:	svijetlo siva (približno RAL 7047) zagasito siva (približno RAL 7015) cigla crvena (približno RAL 8004) zelena (približno RAL 6021) bijela (približno RAL 9016)			
	Donja strana:	tamno siva			
	Standardna boja: svijetlo siva, ostale boje na upit (uz definirane minimalne količine za narudžbu)				
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje, skladišteno u neoštećenom, neotvaranom originalnom pakiranju.				
Uvjeti skladištenja	Role moraju biti skladištene na temperaturama između +5°C i +30°C, u horizontalnoj poziciji na paleti, zaštićene od direktnog utjecaja sunčevih zraka, kiše i snijega. Ne opterećivati palete ili role za vrijeme skladištenja ili transporta.				
Deklaracija proizvoda	EN 13956				
Vidljiva oštećenja	Zadovoljava				(EN 1850-2)
Dužina	20 m (- 0 % / + 5 %)				(EN 1848-2)
Širina	0.77 m / 1.00 m / 1.54 m / 2.00 m (- 0.5 % / + 1 %)				(EN 1848-2)
Efektivna debljina	1.5 mm (- 5 % / + 10 %)				(EN 1849-2)
Ravnost	≤ 30 mm (po dužini)				(EN 1848-2)
Ravnost	≤ 10 mm (po širini)				(EN 1848-2)
Masa po jedinici površine	1.8 kg/m ² (- 5 % / + 10 %)				(EN 1849-2)

TEHNIČKE INFORMACIJE

Otpornost na udarce	tvrdna podloga	≥ 400 mm	(EN 12691)
	mekana podloga	≥ 700 mm	
Otpornost na vremenske nepogode	kruta podloga	≥ 18 m/s	(EN 13583)
	fleksibilna podloga	≥ 30 m/s	
Vlačna čvrstoća	uzdužno (md) ¹⁾	≥ 1000 N/50 mm	(EN 12311-2)
	poprečno (cmd) ²⁾	≥ 900 N/50 mm	
	1) md = u smjeru stroja 2) cmd = okomito na smjer stroja		
Produljenje	uzdužno (md) ¹⁾	≥ 15 %	(EN 12311-2)
	poprečno (cmd) ²⁾	≥ 15 %	
	1) md = u smjeru stroja 2) cmd = okomito na smjer stroja		
Stabilnost dimenzija	uzdužno (md) ¹⁾	≤ 0.5 %	(EN 1107-2)
	poprečno (cmd) ²⁾	≤ 0.5 %	
	1) md = u smjeru stroja 2) cmd = okomito na smjer stroja		

Čvrstoća na kidanje	uzdužno (md) ¹⁾	≥ 150 N		(EN 12310-2)	
	poprečno (cmd) ²⁾	≥ 150 N			
1) md = u smjeru stroja 2) cmd = okomito na smjer stroja					
Otpornost spoja na ljuštenje	nema grešaka u spoju			(EN 12316-2)	
Otpornost spoja na smik	≥ 600 N/50 mm			(EN 12317-2)	
Presavijanje pri niskim temperaturama	≤ -25 °C			(EN 495-5)	
Vanjska vatrootpornost	B _{ROOF} (t1) < 20°			(EN 13501-5)	
	B _{ROOF} (t3) < 10°				
Reakcija na vatru	Klasa E		(EN ISO 11925-2, klasifikacija prema EN 13501-1)		
Učinak tekućih kemikalija uključujući vodu	Na zahtjev			(EN 1847)	
Otpornost na UV izloženost	Zadovoljava (> 5000 sati / razred 0)			(EN 1297)	
Transmisija vodene pare	μ = 20 000			(EN 1931)	
Vodonepropusnost	Zadovoljava			(EN 1928)	
Indeks solarne refleksije	Boja	Početno	3 godine sta- renja	Ispitano u (ASTM E 1980)	
	RAL 9016	109	81		CRRC
	RAL 7047	61			Sika
CRRC testirani proizvodi, navedeni su u Cool Roof Rating Council (CRRC) bazi proizvoda.					
USGBC LEED Ocjena	Boja	Početno	3 godine starenja	(ASTM E 1980)	
	RAL 9016	SRI > 82	-		
zadovoljava zahtjeve LEED V4 SS credit 5 opcija 1 Smanjenje toplinskog otoka - Krovovi.					

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava

U sistemu se koriste slijedeći pomoćni proizvodi:

- Sikaplan® D-18 ili Sikaplan® S-15 membrana bez ojačanja za detalje.
- Kutni elementi, prefabricirani kutevi i prodori
- Sika-Trocal® Metalni Lim S
- Sika-Trocal® Cleaner 2000 (čistač)
- Sika-Trocal® Cleaner L 100 (čistač)
- Sika-Trocal® Welding Agent
- Sika-Trocal® Seam Sealant
- Sika-Trocal® C 733 (kontaktno ljepilo)

Kompatibilnost

Nije kompatibilna za direktni kontakt s ostalim plastikama, EPS, XPS, PUR, PIR ili PF. Nije otporna na katran, bitumen, ulja i materijale koji sadrže otapala.

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru

-15°C min. / +60°C max.

Temperatura podloge

-25°C min. / +60°C max.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE

Površina podloge mora biti jednolika, glatka i bez ikak-

vih oštih izbočina ili nakupina i sl.

Sikaplan® G-15 mora biti razdvojen od nekompatibilnih podloga sa efektivnim razdvajajućim slojem da bi se spriječilo ubrzano starenje. Spriječiti direktan kontakt s bitumenom, katranom, masnoćama, uljima, ma-

terijalima koji sadrže otapala i ostalim materijalima koji mogu sadržavati plastifikatore npr. ekspaniranim polistirenom (EPS), ekstrudiranim polistirenom (XPS), poliuretanom (PUR), polizocianuratom (PIR) ili fenolnom pjenom (PF) jer bi to moglo nepovoljno djelovati na svojstva proizvoda.

PRIMJENA

Ugradnja se može izvoditi samo od strane Sika školovanih izvođača.

Korištenje nekih pomoćnih proizvoda, npr. kontaktnog ljepila / čistača - ograničeno je na temperature iznad +5°C. Molimo proučiti informacije dane u odgovarajućem Tehničkom listu Proizvoda.

Pri ugradnji ispod +5°C moguće je da je potrebno poduzeti dodatne mjere zbog sigurnosnih zahtjeva u skladu s nacionalnim propisima.

METODE I ALATI ZA PRIMJENU

Način ugradnje:

Prema važećim uputama za ugradnju Sikaplan®-G membrana (sustava) s mehaničkim učvršćenjem.

Način učvršćenja:

Slobodno položena membrana, s mehaničkim učvršćivanjem.

Varenje:

Preklopi se vare opremom za zavarivanje vrućim zrakom.

Preporučena oprema:

LEISTER TRIAC za ručno varenje

LEISTER VARIMAT za automatsko varenje

Parametri zavarivanja, tj. temperatura, brzina, protok zraka, pritisak i sl. određuju se temeljem uvjeta na gradilištu (klimatski uvjeti i sl.). Efektivna širina zavarenih preklopa mora biti najmanje 20 mm. Spojevi se moraju mehanički provjeriti (odvijačem). Bilo kakve nesavršenosti,

nedostaci, moraju se popraviti ponovnim varenjem.

Za manje popravke dozvoljeno je hladno spajanje s Sika-Trocal® Welding Agent. Takvi spojevi moraju se dodatno zabrtviti sa Sika-Trocal® Seam Sealant.

OGRANIČENJA

Geografska / Klimatska

Ugradnja Sikaplan® G-15 membrane, ograničena je na lokacije gdje prosječna mjesečna temperatura ne pada ispod -25°C.

Trajna temperatura okoline može biti najviše +50°C.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Kada se membrana vari u zatvorenim prostorima potrebno je osigurati stalan dotok svježeg zraka.

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda

Sikaplan® G-15
Ožujak 2018, Verzija 01.01
020905011000151001