

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Primer-11 W+

Univerzalni primer za podloge prije lijepljenja keramičkih pločica ili masa za izravnavanje

OPIS

Sika® Primer-11 W+ je primer na bazi sintetičkih smola za pripremu podloga prije nanošenja ljepila za keramiku, hidroizolacijskih mortova i masa za niveliranje u unutarnjim prostorima na podove i zidove. Prvenstveno namjena je smanjenje upojnosti podloge i poboljšanje prionjivosti.

NAMJENE

- Smanjenje upojnosti podloge
- Poboljšanje prionjivosti
- Zaštita podloge od vlage iz ljepila za pločice, hidroizolacijskog morta ili masa za niveliranje

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Spreman za korištenje
- Može se razrijediti s vodom
- Jednostavna primjena
- Visoka pokrivnost
- Kratko vrijeme čekanja
- Unutarnja primjena
- Prikladan za podno grijanje (vodeni ili električni sustavi)
- Vrlo niska emisija

INFORMACIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

VOC klasifikacija emisije GEV – Emission EC1^{PLUS}

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Sintetička smola
Pakiranje	5 kg plastična kanta
Izgled/Boja	Plava
Rok trajanja	12 mjeseci od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	U originalnom, neatvaranom i neoštećenom, zatvorenom pakiranju, na suhom pri temperaturama između +5 °C i +30 °C.
Gustoća	1,0 kg/L

INFORMACIJE O PRIMJENI

Omjer miješanja	Podloga	Razrjeđivanje
	Normalno upojne podloge (cementni estriži, beton)	1 kg Sika® Primer-11 W+ : 3 L vode
	Kalcij sulfatne podloge (kalcij sulfatni estriži, gips žbuke)	1 kg Sika® Primer-11 W+ : 1 L vode
	Nisko upojne podloge (gips karton ploče, drvene podloge)	nerazrijeđeno

Potrošnja 40-100 g/m² zavisno od upojnosti podloge, načinu i opremi za ugradnju.

Navedena potrošnja je teoretska, te nije uračunata potrošnja zbog poroznosti podloge, neravnosti, gubitaka i sl.

Temperatura zraka u prostoru	+5 °C min. / +30 °C max.										
Temperatura podloge	+5 °C min. / +30 °C max.										
Podloge	▪ Beton ▪ Cementni estriži ▪ Kalcij sulfatni estriži ▪ Gips karton ploče ▪ Gips žbuka ▪ Drvo										
Vrijeme čekanja / premazivanja	Prije nanošenja ljepila / mase za niveliranje na Sika® Primer-11 W+ : <table><tr><th>Podloga</th><th>vrijeme čekanja</th></tr><tr><td>Cementne podloge (cementni estriži, beton)</td><td>~10 minuta</td></tr><tr><td>Drvene podloge i gips-karton</td><td>~2 sata</td></tr><tr><td>Nisko upojne podloge (stari ostaci vodootpornih ljepila)</td><td>~12 sati</td></tr><tr><td>Kalcij sulfatne podloge (zaštićene od vlage)</td><td>~24 sata</td></tr></table>	Podloga	vrijeme čekanja	Cementne podloge (cementni estriži, beton)	~10 minuta	Drvene podloge i gips-karton	~2 sata	Nisko upojne podloge (stari ostaci vodootpornih ljepila)	~12 sati	Kalcij sulfatne podloge (zaštićene od vlage)	~24 sata
Podloga	vrijeme čekanja										
Cementne podloge (cementni estriži, beton)	~10 minuta										
Drvene podloge i gips-karton	~2 sata										
Nisko upojne podloge (stari ostaci vodootpornih ljepila)	~12 sati										
Kalcij sulfatne podloge (zaštićene od vlage)	~24 sata										

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

- Ne koristiti na metalnim, vinilnim ili keramičkim podlogama.
- Ne koristiti za vanjsku primjenu.
- Ne dodavati u proizvod ništa što nije ovdje navedeno.
- Ne koristiti za primjene koje nisu eksplicitno navedene u ovom Tehničkom listu proizvoda.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE / PREDPRIPREMA

Cementne podloge moraju biti dovoljno stare i suhe (2-6 tjedana). Sve podloge moraju biti strukturno čvrste, sposobne podnijeti težinu dodatnih slojeva. Podloge moraju biti čiste, suhe, bez labavih ili nevezanih dijelova, bez kontaminata kao što su prašina, prljavština, ulja, voskovi, cementna skramica ili sl. Zavisno od stanja podloge, kao i kontaminata koje je potrebno ukloniti, koristiti odgovarajući način pripreme podloge. Glatke podloge potrebno je lagano nahrapaviti radi poboljšanja prionjivosti. Prije ugradnje predlažemo napraviti malo probno polje.

MIJEŠANJE

Prije korištenja Sika® Primer-11 W+ dobro protresti ili promiješati.

PRIMJENA

Na pripremljenu podlogu izliti promiješani razrijeđeni ili nerazrijeđeni temeljni premaz, te razvući četkom ili valjkom. Voditi računa da se postigne potpuno prekrivanje podloge. Izbjegavati pretjeranu potrošnju, te stvaranje lokvica. Prije ugradnje ljepila za keramiku ili mase za niveliranje ukloniti evt. višak.

ČIŠĆENJE ALATA

Sav alat i opremu oprati vodom odmah nakon korištenja. Stvrdnuti materijal može se ukloniti jedino mehanički.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda

Sika® Primer-11 W+
Studen 2025, Verzija 02.01
02179040000000016

SikaPrimer-11W+-hr-HR-(11-2025)-2-1.pdf

