

Tehnički list proizvoda
Izdanje 29/08/2014
Identifikacijski broj:
02 03 04 01 001 0 000011

SikaMur® Finish

SikaMur® Finish

Završna žbuka za jako paropropusne zidove, ne sadrži cement

Opis proizvoda Suha tankoslojna žbuka, bez cementa, za odvlaživanje zidova, s max. Veličinom čestica od 0,6 mm.

Obilježja proizvoda / Prednosti

- Visoka propusnost
- Odlična prionjivost
- Jednostavna obradivost i ugradnja
- Odlična završna obrada

Područje primjene Posebno razvijena za žbukanje preko cementnih ili vapeno cementnih reparaturnih mortova. Za završnu obradu zida s porastom vlage, koji su prethodno obrađeni s SikaMur® Dry ili SikaMur®-1000 SP, kao i mortom za obnavljanje (povijesnog izgleda) Sika® R-I-Z⁺.

Karakteristike

Boja Bijela

Pakiranje Vreće od 25 kg

Skladištenje U zatvorenom pakiranju, u normalnim uvjetima 12 mjeseci

Tehnički podaci

Miješanje: 7,5-8,25 L vode (30-33%) na vreću od 25 kg morta (10 minuta prije ugradnje)

Zrno agregata Promjer 0,6 mm max.

Specifična gustoća mješavine: 1,80 - 1,90 kg/L

Otvoreno vrijeme (u kanti) Cca. 180 minuta pri +20 °C

Uvjeti primjene

Potrošnja 1,20 kg za 1 m² za 1 mm debljine sloja

Temperatura primjene Min. +5 °C, max. +30 °C

Priprema podloge Ožbukati sa SikaMur® Dry, SikaMur®-1000 SP ili Sika® R-I-Z⁺ s drvenim gletrom, te navlažiti prije ugradnje. Postojeće žbuke ili mortove obraditi na način da se odgovarajuće očisti, te uklone svi labavi dijelovi, kao i evt. ostaci premaza.

Ugradnja proizvoda Nanijeti SikaMur® Finish u 2 do 3 mm debelom sloju koristeći ravni gleter i zagladiti gladilicom.

Čišćenje opreme Alat i strojeve očistiti vodom, odmah nakon korištenja.



**Ograničenja /
Savjeti**

Vapneno cementni mortovi mogu biti zaglađeni sa SikaMur® Finish čak i nakon potpunog sušenja.

Prije ugradnje SikaMur® Finish na isušujuće žbuke ili renovacijske mortove pričekati najmanje 15 dana radi stabilizacije, kako bi se izbjegle evt. pukotine na zavšnom sloju.

Izbjegavati zaglađivanje metalnim ili plastičnim alatima, da se ne izazove preveliko zatvaranje površinskih mikro pora za isušivanje.

Bojanje se može napraviti nakon odgovarajućeg perioda sušenja (preporuka – 3 tjedna).

Na površinama gdje se očekuje porast vlage, kao i prehodno obrađenima sa SikaMur® Dry, SikaMur®-1000 SP ili Sika® R-I-Z⁺, završna boja mora biti visoko propusna, preporučujemo proizvode iz SikaMur® Color palete, u svakom slučaju boje na vapnenoj, akrilnoj ili siloksan bazi.

Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

**Lokalna
ograničenja**

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene.

**Zdravstvene i
sigurnosne
informacije**

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 1 659 42 40
Fax +385 1 659 42 41
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

