

Sika® MonoTop®-620

Mort za izravnavanje i zatvaranje pora

Opis proizvoda	Umjetnim materijalima obogaćen jednokomponentni zaštitni mort na cementnoj bazi sa Silicafume.
Područja primjene	<ul style="list-style-type: none">■ Kao fini mort za izravnavanje betona i marta.■ Kao sistemska komponenta za izravnavanje kod Sika sistema za sanaciju betona.■ Kao tankoslojna žbuka na vertikalnim i horizontalnim površinama kod:■ građevina u visoko i niskogradnji■ u unutarnjim prostorijama, itd.■ Kao izravnavajući mort za:■ izravnavanje oštećenja nakon skidanja oplate■ izravnavanje neravnih površina■ slojeve od reprofiliranih betonskih površina■ Kao reparaturni mort za:■ ispunjavanje glijezda i pora na betonskim konstrukcijama svih vrsta■ popravke manjih oštećenja na rubovima i fugama■ izradu zaobljenih dijelova (holkera)
Obilježja proizvoda	<ul style="list-style-type: none">■ jednostavna i laka ugradnja■ izvrsna prionjivost na podlogama■ izuzetna naknadna obradivost■ priprema se samo uz dodavanje vode■ regulirana konzistencija■ dobre mehaničke čvrstoće■ dobra postojanost na smrzavanje■ postojanost na topive soli■ mogućnost prskanja mokrim postupkom■ ne djeluje korozivno
Podaci o proizvodu	
Boja	■ siva
Pakiranje	vreća od 25 kg
Uvjeti skladištenja / Trajnost	U zatvorenom i neoštećenom originalnom pakovanju 9 mjeseci od datuma proizvodnje. Pri isteku roka trajnosti koji je otisnut na vreći, djelovanje reduksijskog sredstva za Chrom VI se smanjuje, tako da on ne može ostati u okvirima graničnih vrijednosti od 2ppm. Nije osjetljiv na smrzavanje! Zaštititi od vlage!



Tehnički podaci

Gustoća (na +20 °C)	1,25 kg/lit. 2,00 kg/lit.	(Gustoća praha) (Gustoća svježeg morta)
Veličina zrna (max.)	Tip normal Tip grubi	0,5 mm 0,7 mm
Debljina sloja po radnom koraku	Tip normal Tip grubi	min. 1,5 mm, max. 5,0 mm min. 3,0 mm, max. 7,0 mm
Koefficijent termičkog istezanja α	ca. 11×10^{-6} m/m po °C	
Koefficijent difuzije μCO_2	ca. 350	
Koefficijent paropropusnosti $\mu\text{H}_2\text{O}$	ca. 120	
Mehaničke / Fizikalne karakteristike		
Čvrstoća (nakon 28 dana)	Tlačna čvrstoća Čvrstoća na savijanje Prionjivost	30,0 - 35,0 N/mm ² 4,0 - 6,0 N/mm ² 1,5 - 2,5 N/mm ² (na betonu i mortovima za reprofiliranje)
E-modul (statični)	ca. 15.400 N/mm ²	

Informacije o sustavu

Potrošnja	Za 1 litru svježeg morta potrebno je 1,7 kg praha. Potrošnja materijala je ovisna o podlozi i načinu ugradnje. Za debljinu sloja od 2 mm potrebno je 3,4 kg/m ² suhog morta.
Kvaliteta podloge	Betonska podloga mora biti čista, bez loših i slobodnih dijelova, bez prašine. Naročito se moraju odstraniti uljani slojevi i površinska cementna skrama. Površinu treba prema ÖVBB-normi (za betonske i armirano betonske konstrukcije) pripremiti odgovarajućom metodom, tako da vlačna čvrstoća (pull off) na cijeloj površini iznosi najmanje 1,5 N/mm ² . Uvjet za dobru vezu između podloge i rep. Morta je i prikladna hraptavost podloge, koja treba biti što je moguće veća, ali najmanje 0,3 mm.

Uvjeti primjene / Ograničenja

Temperatura ugradnje	min. + 8 °C max. + 30 °C
----------------------	-----------------------------

Detalji primjene

Miješanje	Tip normal Tip grubi	4,5 - 5,0 litara vode za vreću od 25 kg 4,0 - 4,5 litara vode za vreću od 25 kg
Prema točnom omjeru miješanja staviti vodu u posudu. Za vrijeme miješanja lagano dodavati prah. Pri tome paziti da se uvodi što manje zraka. Miješati najmanje 3 minute sa električnom miješalicom malog broja okretaja (max. 500 okretaja/min). Parcijalnim dodavanjem praha može se dobiti tražena konzistencija za ugradnju.		
Metode ugradnje/ Alati	<p>Ugradnja Sika® MonoTop®-620 izvoditi se u ovisnosti o namjeni sa zidarskom žlicom ili lopaticom na prethodno navlaženoj (mat vlažnoj) podlozi. Nakon početka vezivanja morta izvodi se tzv. zaribavanje površine pomoću poliuretanske pjenaste spužve. Naknadno dodavanje vode je nepotrebno i pod određenim okolnostima kod neravnomerne primjene može dovesti do promjene boje i slabljenja kvalitete morta.</p> <p>Sika® MonoTop®-620 je površinski mort za izravnavanje sa malim skupljanjima. Kod jakog utjecaja sunčevih zraka mort se mora održavati vlažnim, da ne dođe do prebrzog otvrđnjavanja. Općenito je potrebno provesti uobičajeno njegovanje morta.</p>	
Čišćenje alata	Alat za ugradnju i miješanje oprati vodom prije stvrđnjavanja morta. Otvrđnuti mort se može odstraniti samo mehaničkim putem ili sa Sika Betonloser-om.	
Vrijeme ugradnje	30 – 40 minuta (+20 °C)	
Mogućnosti premazivanja	Sika® MonoTop®-620 mort za izravnavanje može se premazivati sa Sikagard®-ElastoColor - 675 W ili Sikagard®-550 W Elastic.	
Napomene	Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu su temeljeni na laboratorijskim ispitivanjima. Trenutne izmjerene vrijednosti mogu varirati ovisno o okolnostima koje su van naše kontrole.	
Lokalna ograničenja	Naglašavamo da kao rezultat specifične lokalne regulative svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalne tehničke listove za opis područja primjene.	
Zdravstvene i sigurnosne informacije	Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnici će konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda koji sadrži fizikalne, ekološke, toksikološke i druge podatke o sigurnosti.	
Pravne napomene	Podaci i posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanju primjenu i nakanu. Sika zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.	