

Sarnafil® TG 66-18

Polimerna membrana za hidroizoliranje krovova

Opis proizvoda

Sarnafil® TG 66-18 (debljina 1.8 mm) je višeslojna, sintetička krovna vodonepropusna traka na bazi fleksibilnih poliolefina (FPO) vrhunske kvalitete, sadrži stabilizatore i stakleni filc sukladno HRN EN 13956.

Sarnafil® TG 66-18 je krovna membrana koja se spaja vrućim zrakom, otporna na UV zračenje, namijenjena uporabi u svim globalnim klimatskim uvjetima. Sarnafil® TG 66-18 se proizvodi sa staklenim filcom za dimenzionalnu stabilnost. Sarnafil® TG 66-18 je Sarnafil® krovna membrana koja se slobodno polaže ispod balasta i za izrade detalja.

Sarnafil® TG 66-18 nije prednapregnuta za vrijeme proizvodnje i ima potpuno ugrađenu armaturu bez rizika od delaminacije ili migracije vode. Dimenzionalna stabilnost Sarnafil® TG 66-18 je izvrsna.

Uporaba

Krovna vodonepropusna membrana za krovove sa balastom (npr. šljunak, betonske ploče, zeleni krov) i/ili neprohodni ravne krovove:

- Slobodno položeni i balastni krovovi
- Zeleni krovovi
- Radni krovovi
- Obrnuti krovovi
- Krovna vodonepropusna membrana za zone spojeva na neprohodnim krovovima:
 - Krovna membrana za spojeve i detalje, npr. spojeve zida i parapeta, krovna svjetla itd. koja su trajno izložena UV zrakama prilikom izvedbe Sarnafil® **Pogreška! Izvor reference nije pronađen.** krovnih vodonepropusnih sustava sa balastom.
 - Hidroizolacija krova na spojevima i detaljima u instalacijama svih vrsta Sarnafil® TS 77 i TG 76 Felt vodonepropusnih sustava neprohodnih krovova.

Karakteristike / Prednosti

- Izvrsna otpornost vremenskim uvjetima, uključujući trajno UV zračenje
- Izvrsna pogibljivost pri niskim temperaturama
- Nije prednapregnuta za vrijeme proizvodnje
- Visoka dimenzionalna stabilnost
- Visoka otpornost na udarce
- Izvrsno spajanje vrućim zrakom
- Nema rizika od delaminacije i migracije vode
- Kompatibilna sa starim bitumenom
- Može se reciklirati

Odobrenja / Standardi

Sarnafil® TG 66-18 je projektiran i proizведен da dostigne većinu međunarodno priznatih standarda.

- Polimerne trake za hidroizolaciju krova sukladno HRN EN 13956, certificirano od strane ovlaštenog tijela 1213-CPD-3914 i sa CE-oznakom.
- Ponašanje u požaru prema HRN EN 13501-1.
- Službena odobrenja kvalitete i certifikati suglasnosti i odobrenja.
- Praćenje i procjena od strane odobrenih laboratorijskih.
- Sistem menadžmenta kvalitete u skladu sa HRN EN ISO 9001/14001.



Izgled / Boje	Površina: mat Boje: Gornja površina: bež Donja površina: crna
Pakiranje	Sarnafil® TG 66-18 standardne role su zasebno zamotane u plavu PE-foliju. Pakirna jedinica: do 27 rola po paleti Duljina role: 15.00 m Širina role: 2.00 m Težina role: 54.00 kg
Uvjeti skladištenja / Rok trajanja	Role moraju biti skladištene u horizontalnom položaju na paleti i zaštićene od direktne sunčeve svjetlosti, kiše i snijega. Proizvod nema rok trajanja ako je pravilno uskladišten. Tijekom transporta ne slagati paletu na paletu.

Tehnički podaci

Deklaracija proizvoda	HRN EN 13956	
Vidna oštećenja	Zadovoljava	HRN EN 1850-2
Duljina	15 m (-0% / +5%)	HRN EN 1848-2
Širina	2 m (-0.5% / +1%)	HRN EN 1848-2
Čvrstoća(straightness)	≤ 30 mm	HRN EN 1848-2
Plošnost	≤ 10 mm	HRN EN 1848-2
Efektivna debljina	1.8 mm (-5% / +10%)	HRN EN 1849-2
Plošna težina	1.8 kg/m ² (-5% / +10%)	HRN EN 1849-2
Vodotjesnost	Zadovoljava	HRN EN 1928
Djelovanje tekućih kemikalija, uključujući vodu	Na zahtjev	HRN EN 1847
Ponašanje u požaru	Klasa E	HRN EN 13501-1
Posmična otpornost spojeva	≥ 500 N/50 mm	HRN EN 12317-2
Otpornost na prolaz vodene pare (μ)	150.000	HRN EN 1931
Vlačna čvrstoća uzdužna (md)¹⁾ poprečan (cmd)²⁾	≥ 9 N/mm ² ≥ 7 N/mm ²	HRN EN 12311-2
Izduženje uzdužno (md)¹⁾ poprečno (cmd)²⁾	≥ 550 % ≥ 550 %	HRN EN 12311-2
Otpornost na udarce tvrdna podloga meka podloga	≥ 1000 mm ≥ 1250 mm	HRN EN 12691
Otpornost na statičko opterećenje meka podloga kruta podloga	≥ 20 kg ≥ 20 kg	HRN EN 12730
Stalnost dimenzija uzdužna (md)¹⁾ poprečna (cmd)²⁾	≤ 0.2 % ≤ 0.1 %	HRN EN 1107-2
Pregibljivost pri niskoj temperaturi	≤ -45 °C	HRN EN 495-5
UV izloženost	Zadovoljava (> 5000 h)	HRN EN 1297
Izloženost bitumenu³⁾	Zadovoljava	HRN EN 1548

¹⁾md = smjer ispitnog uređaja

²⁾cmd = poprečno na smjer ispitnog uređaja

³⁾ Sarnafil® T je kompatibilan sa starim bitumenom

Sustav

Struktura sustava	Dostupan je širok raspon dodataka npr. gotovi elementi, vertikalni sливници, zidni sливници, zaštitne trake i razdjelni slojevi.
--------------------------	--

Slijedeći materijali se preporučuju:

Sarnafil® T 66-15 D traka za izradu detalja
Sarnafil® T metalni lim
Sarnabar perforirana šipka
S-Welding Cord sintetičko uže
Sarnafil® T Prep / Sarnafil® T Wet Task Set
Sarnacol® T 660
Solvent T 660
Sarnafil® T Clean

Detalji primjene

Kvaliteta podloge	Površina podloge mora biti jednolika, glatka i bez oštih izbočina, ostataka betona itd. Podloga mora biti kompatibilna sa membranom, otporna na otapala, čista, suha i bez masti i prašine. Metalne ploče moraju biti očišćene od masti sa Sarnafil® Cleaner-om prije primjene ljepljiva.
--------------------------	--

Uvjeti aplikacije / Limiti

Temperatura	Uporaba Sarnafil® TG 66-18 membrane je ograničena na geografske lokacije sa prosječnim mjesecnim temperturnim minimumom od -50 °C. Trajna temperatura okoline tijekom uporabe je ograničena +50 °C.
Kompatibilnost	Sarnafil® TG 66-18 može biti ugrađen na svim toplinskim izolacijama i izravnajućim slojevima pogodnjima za krovopokrivanje. Nije potreban dodatni razdjelni sloj. Vjerojatno je potreban sloj za zaštitu od vatre. Sarnafil® TG 66-18 je pogodan za ugradnju direktno povrh postojećih, pažljivo očišćenih, bitumenskih hidroizolacija npr. preko starih ravnih krovova. Promjene boje na površini membrane se mogu pojaviti u slučaju direktnog kontakta sa bitumenom. U slučaju da se postojeći slojevi krova moraju ukloniti, Sarnafil® TG 66-18 se može direktno zalijepiti na bitumensku parnu branu za odijeljivanje i zaštitu na kraju radnog dana.

Upute o ugradnji

Metoda ugradnje / Alati

Prostupak ugradnje:

Prema važećim uputama za instalaciju za Sarnafil® TG 66-vrste sistema za balastne ili potpuno lijepljene krovne sustave.

Metoda pričvršćivanja:

Slobodno položena i pokrivene balastom. Mehaničko pričvršćivanje na obodu krova sa Sarnabar šipkama uključujući Sarnafil® T Welding Cord je obvezno za zadržavanje membrane na mjestu.

Krovna vodonepropusna membrana je ugrađena slobodnim polaganjem i pokrivena s balastom prema lokalnoj situaciji opterećenja vjetra.

Područja krovnih spojeva i detalja sustava lijepljenih membrana:

Sarnafil® TG 66-18 je spojen sa slojevima podloge kao što su armirana cementna žbuka, drvene ploče, metalne ploče itd. kontaktnim ljepilom Sarnacol® T 660.

Preklopi spojeva su zavareni vrućim zrakom.

Metoda spajanja:

Prije varenja vrućim zrakom spojevi su pripremljeni sa Sarnafil® T Prep. Preklopni spojevi su zavareni sa opremom za zavarivanje na vrući zrak, kao što su aparati za ručno zavarivanje i pritisni valjci ili automatski strojevi za zavarivanje na vrući zrak sa kontrolom temperature vrućeg zraka.

Preporučena vrsta opreme:

Leister Triac PID za ručno zavarivanje
Sarnamatic 661^{plus} za automatsko zavarivanje

Parametri zavarivanja uključujući temperaturu, brzinu stroja, dotok zraka, pritisak i postavke stroja moraju biti procijenjeni, prilagođeni i provjereni na gradilištu prema vrsti opreme i klimatskoj situaciji koja prethodi zavarivanju. Efektivna širina preklopa zavarenih vrućim zrakom mora biti minimalno 20 mm.

Spojevi moraju biti mehanički ispitani sa odvijačem da bi se osigurala cjelovitost/dovršenost zavara. Bilo kakve nesavršenosti moraju biti ispravljene zavarivanjem vrućim zrakom.

Napomene pri ugradnji / Ograničenja

Instalacijski poslovi moraju biti izvedeni od strane Sika školovanih izvođača za krovopokrivanje.

Temperaturni limiti za ugradnju membrane:

Temperatura podloge: -30 °C min. / +60 °C max.

Temperatura okoline: -20 °C min. / +60 °C max.

Primjena nekih dodatnih proizvoda npr.kontaktnih ljepila/čistača je ograničena na temperature iznad +5 °C. Pratite informacije iz tehničkih lista proizvoda.

Posebne mjere mogu biti obvezne za instalaciju ispod +5 °C temperature okoline zbog sigurnosnih zahtjeva u skladu s nacionalnim propisima.



Napomene	Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.
Lokalna ograničenja	Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene.
Zdravstvene i sigurnosne informacije (REACH)	Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboediti iz predmeta pod normalnim odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržiste, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).
Zaštitne mjere	Kod rada(zavarivanja) u zatvorenim prostorima mora se osigurati dotok svježeg zraka. Zaštita na radu prema lokalnim propisima.
Transport / Odlaganje	Ovaj proizvod nije klasificiran kao opasan teret pri transportu. Proizvod se može reciklirati. Odlaganje mora biti u skladu s propisima o odlaganju.
Pravne napomene	Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u najboljoj namjeri temeljem sadašnjih saznanja i iskustava Sika®-e za proizvode kada su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U stvarnosti, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškariceva 77a
10 250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 1 659 42 40
Fax. +385 1 659 42 41
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

