

SikaForce®-7010

Utvrđivač (B-komponenta) za dvokomponentna poliuretanska ljepila

Tehnički podaci

Kemijska osnova	MDI – Difenilmetan-4,4'-diizocijanat
Boja	smeđa
Udio krutih tvari	100%
Gustoća ¹⁾ (CQP ²⁾ 006-6)	cca. 1.2 g/cm ³
Viskoznost ¹⁾ (CQP 538-2)	cca. 250 mPa·s (Brookfield RVT 2/50)
Rok uporabe ³⁾ 750 kg, 1000 kg	3 mjeseca
Rok uporabe ³⁾ za manja pakiranja	9 mjeseci

¹⁾ Temperatura ispitivanja: +23°C / 50% r.h.²⁾ CQP: Corporate Quality Procedure³⁾ 10-30°C**Opis**

Utvrđivač SikaForce®-7010 je tamno smeđa tekućina, niske viskoznosti i bez udjela otapala.

Ovaj proizvod proizveden je u skladu sa ISO 9001, sustavom za upravljanje kvalitetom i ISO 14001, sustavom za upravljanje okolišem.

Prednosti proizvoda

- "rjetka" tekućina
- niski tlak isparavanja

Područje primjene

Utvrđivač ili druga (B) komponenta za većinu dvokomponentnih ljepila za sendvič-panele na osnovi poliuretana.



Čišćenje

Neotvrdnuti utvrđivač može se odstraniti s alata i opreme pomoću proizvoda SikaForce®-7260 Cleaner. Jednom otvrdnuti materijal može se odstraniti samo mehaničkim putem.

Uvjeti skladištenja

Držati materijal na suhom mjestu i temperaturi od +10°C do +30°C. Ne izlagati direktnom utjecaju sunca ili mraza. Po otvaranju pakiranja, sadržaj treba biti zaštićen od djelovanja vlage iz zraka. Minimalna temperatura prilikom transporta može biti do 0°C.

Ostale informacije

Prema zahtjevu, raspoložive su kopije sljedećih dokumenata:
- Sigurnosno –tehnički list

Pakiranja

SikaForce®-7010	Kantica	1 kg
	Kantica	5 kg
	Kanta	20 kg
	Bačva	250 kg
	Kontenjer	750 kg
	Vreća	1000 kg

Osnove za valorizaciju

Svi tehnički podaci navedeni u ovom listu bazirani su na osnovu provedenih laboratorijskih testova. Stvarno izmjerene vrijednosti mogu varirati u odnosu na navedene uslijed okolnosti koje su izvan naše kontrole.

Informacije važne za zdravlje i sigurnost

Za ophođenje sa kemijskim materijalima, kao i za skladištenje i odlaganje, potrebno je poznavati i poštivati upute i odredbe iz Sigurnosnog lista u kojem se nalaze svi potrebni fizikalni, sigurnosni, toksikološki i ekološki podaci o materijalu.

Pravni dodatak

Naše tehničke preporuke u riječi i slici korisne su za primjenu, a dajemo ih kao podršku kupcu i korisniku prema našem iskustvu. One odgovaraju trenutnom stanju i stupnju spoznaje u nauci i praksi, dajemo ih prema našem najboljem znanju i iskustvu, premda nisu obavezne i ne znače ugovorni pravni odnos, te nemaju dodatne obaveze iz ugovora o kupovini. One ne oslobađaju kupca od ispitivanja naših proizvoda na prikladnost primjene u predviđene svrhe korištenja, uz vlastitu odgovornost i odgovornost zaštite prava trećih osoba. U svemu ostalom važe naši opći uvjeti poslovanja. Za sve daljnje tehničke informacije obratite se na najbližu Sika tehničku službu.

Dodatne informacije dostupne na:
www.sika.com ili www.sika.dk
www.sika-croatia.hr

Sika Croatia d.o.o.
Industrija
Puškarićeva 77a
10250 Lučko-Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 1 65 94 245
Fax +385 1 65 94 251

