

Tehnički list proizoda
Izdanje 16/02/2005
Identifikacijski broj:
02 08 01 04 012 0 000001
Sikafloor®-356 N

Sikafloor®-356 N

Dvokomponentni PUR transparentni mat brtvljeni sloj

Opis proizvoda

Sikafloor®-356 N je elastična, dvokomponentna, transparentna PUR smola i brtveni sloj koji sadržava otapala.

Upotreba

- Mat zapunjivač za glatke epoksi Sikafloor® slojeve
- Mat završni sloj za posute i brtvljene Sikafloor® mortova u suhim proizvodnim područjima

Karakteristike/Prednosti

- Žilavo-elastičan
- Dobra mehanička i kemijska otpornost
- Ne žuti
- Jednostavno nanošenje

Test

Odobrenja / Standardi

U skladu je sa zahtjevima s obzirom na onečišćavanje (prema BS 4247, IRAS Ltd., St. Hellens, UK i DIN 25415-1 Test report 4301699 wü2, Forschungszentrum Jülich, Apr. 2000)

Podaci o proizvodu

Oblik

Pojavnost / Boja Smola - Dio A: prozirna, tekuća
 Očvršćivač - Dio B: proziran, tekući

Pakiranje Dio A: 8,0 kg
 Dio B: 2,0 kg
 Dio A+B: 10 kg unipak

Uvjeti skladištenja/Rok trajanja 6 mjeseci od datuma proizvodnje, ako se primjereno skladišti u neotvaranoj, originalnoj i neoštećenoj ambalaži, u suhim uvjetima pri temperaturama između +5°C i +30°C.

Tehnički podaci

Kemijska baza PUR

Gustoća Dio A: ~1,13 kg/l
 Dio B: ~0,89 kg/l
 Miješana smola: ~0,97 kg/l

(DIN EN ISO 2811-1)

Sve vrijednosti gustoće pri +23°C



Informacije o sistemu

Struktura sistema	<p><i>Brtvlenje glatkih EP slojeva</i></p> <p>Sloj: Sikafloor®-261 ili -162 Brtveni sloj: 1 x Sikafloor®-356 N</p> <p><i>Mat posuti brtvjeni slojevi u suhim proizvodnim područjima</i></p> <p>Sloj: npr. Sikafloor®-261 + kvarcni pjesak Gornji brtveni sloj: npr. Sikafloor®-261 ili -162 Mat brtveni sloj: 1 x Sikafloor®-356 N</p>
-------------------	--

Detalji primjene

Potrošnja/Doziranje	Sistem sloja	Proizvod	Potrošnja
	Brtvlenje glatkih slojeva	Sikafloor®-356 N	0,10 – 0,15 kg/m ²
	Završno premazivanje posutih brtvjenih slojeva	Sikafloor®-356 N	0,15 – 0,30 kg/m ²

Ove vrijednosti su teoretske i ne uključuju dodatne potrebe za materijalom uslijed poroznosti površine, izgleda površine, varijacija u ravnosti i gubicima itd.

Kvaliteta podloge	Površina mora biti čista, suha i slobodna od zagađivača kao što su nečistoća, nafta, masnoća, premazi i tretmani površine itd. Ako postoji dilema, nanijeti prvo na probnu površinu.
Priprema podloge	Sav prašinasti, rastresit i trošan materijal mora se u potpunosti ukloniti sa svih površina prije nanošenja proizvoda, poželjno je pomoći četke i/ili vakuma.

Uvjeti primjene/Ograničenja

Temperatura podloge	+10°C min. / +30°C max.
Temperatura okoline	+10°C min. / +30°C max.
Relativna vlažnost zraka	80% r.v. max.
Rosište	Čuvati se kondenzacije! Podloga i nevezani pod moraju biti najmanje 3°C iznad rosišta da se smanji rizik kondenzacije ili cvjetanja na završnoj obradi poda.

Upute za primjenu

Miješanje	Dio A : dio B = 80 : 20 (po težini)
Vrijeme miješanja	Prije miješanja promiješati mehanički dio A. Kad je cijeli dio B dodan dijelu A, miješati neprestano 2 minute dok se ne postigne jednolika mješavina. Da se osigura temeljito miješanje, usuti materijal u drugi kontejner i ponovo promiješati da se postigne konzistentna smjesa. Pretjerano miješanje mora se izbjegići da se minimizira zahvaćanje zraka.
Oprema za miješanje	Sikafloor®-356 N mora biti izmiješan mehanički, upotrebom električne miješalice (300-400 o/min.) ili drugom odgovarajućom opremom.

Metoda nanošenja/Alati	Prije nanošenja, potvrditi relativnu vlažnost i rosište. <i>Brtvjeni sloj</i> Jednoliko nanijeti Sikafloor® -356 N koristeći kratkodlaki najlonski valjak.												
Čišćenje alata	Očistiti Thinner-om C sav alat i opremu za nanošenje neposredno nakon uporabe. Očvrsli / osušeni materijal može se ukloniti jedino mehaničkim putem.												
Otvoreno vrijeme													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura</th> <th>Vrijeme</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10°C</td> <td>~ 120 minuta</td> </tr> <tr> <td>+20°C</td> <td>~ 60 minuta</td> </tr> <tr> <td>+30°C</td> <td>~ 20 minuta</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatura	Vrijeme	+10°C	~ 120 minuta	+20°C	~ 60 minuta	+30°C	~ 20 minuta				
Temperatura	Vrijeme												
+10°C	~ 120 minuta												
+20°C	~ 60 minuta												
+30°C	~ 20 minuta												
Vrijeme čekanja/ Mogućnost premazivanja	Prije nanošenja Sikafloor®-a 356 N na Sikafloor®-162 / -261 čekati: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura podloge</th> <th>Minimum</th> <th>Maksimum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10°C</td> <td>48 sati</td> <td>4 dana</td> </tr> <tr> <td>+20°C</td> <td>24 sata</td> <td>3 sata</td> </tr> <tr> <td>+30°C</td> <td>18 sati</td> <td>2 sata</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatura podloge	Minimum	Maksimum	+10°C	48 sati	4 dana	+20°C	24 sata	3 sata	+30°C	18 sati	2 sata
Temperatura podloge	Minimum	Maksimum											
+10°C	48 sati	4 dana											
+20°C	24 sata	3 sata											
+30°C	18 sati	2 sata											
Vremena su približna i podliježu promjeni uvjeta okoliša, posebno temperature i relativne vlažnosti.													
Napomene o primjeni/Ograničenja	<p>Sujež nanešeni Sikafloor®-356 N mora biti zaštićen od vlage, kondenzacije i vode najmanje 24 sata.</p> <p>Izbjegavati skupljanje tekućine na površini s temeljnim premazom.</p> <p>Nevezani materijal reagira u kontaktu s vodom (pjeni se). Tijekom nanošenja mora se paziti da kapi znoja ne padnu na suježi Sikafloor®-356 N (nositi trake za glavu i zapešća).</p> <p>Nanijeti Sikafloor®-356 N kada su Sikafloor®-261 ili -162 neljepljivi.</p> <p>Neravnine podlage i nečistoće ne mogu se pokriti tankim brtvenim slojevima. Zato se podloga i susjedna područja moraju temeljito očistiti prije nanošenja.</p> <p><i>Alati</i></p> <p>Preporučeni dobavljač alata:</p> <p>PPW-Polyplan-Werkzeuge GmbH, Phone:+4940/5597260, www.polyplan.com</p>												

Detalji vezanja

Nanešeni proizvod spreman za upotrebu

Temperature	Pješački promet	Puno vezanje
+10°C	~2 dana	~10 dana
+20°C	~24 sata	~7 dana
+30°C	~16 sati	~3 dana

Napomena: Vremena su približna i podliježu promjeni uvjeta okoliša.

Čišćenje / Održavanje

Metode	Da bi se održao izgled poda nakon nanošenja, sa Sikafloor®-356 N se odmah moraju ukloniti sva polijevanja, a redovno se mora čistiti upotrebom rotacijske četke, mehaničke četke, četke sušila, čišćenjem pod visokim pritiskom, vakuumom itd., koristeći pogodne detedžente i voskove.
Napomene	Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.
Lokalna ograničenja	Molimo primijetiti da kao rezultat određenih lokalnih propisa ponašanje ovog proizvoda može varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Zaštitne mjere	Tijekom nanošenja u zatvorenim prostorijama, otvorima, okнима itd. mora biti osigurana dostačna ventilacija. Držati dalje od otvorenog plamena uključujući zavarivanje itd. Uvijek koristiti osnovne principe industrijske higijene, kao gumene rukavice, zaštitne naočale, zaštitnu odjeću, što će omogućiti sigurnu upotrebu ovog proizvoda. Promijeniti zaprljanu radnu odjeću i oprati ruke prije jela i nakon završetka posla. Lokalni propisi kao i zdravstveni i sigurnosni napuci na etiketama pakiranja moraju biti uzeti u obzir.
Važne napomene	Preostali materijal mora biti uklonjen prema lokalnoj regulativi. Potpuno osušeni materijal može biti odložen kao kućni otpad u skladu s odgovornim lokalnim vlastima. Detaljne zdravstvene i sigurnosne informacije kao i detaljne mjere predostrožnosti npr. fizikalni, toksikološki i ekološki podaci mogu se dobiti iz sigurnosnog lista proizvoda.

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Construction

CE Labelling

Usklađeni europski standard EN 13 813 „Screed material and floor screeds - Screed materials - Properties and requirements“ specificira zahtjeve za skramice i upotrebu takvih materijala kod unutrašnjih podnih konstrukcija.

Nosive skramice ili slojevi, tj. oni koji doprinose kapacitetu nosivosti strukture, su izostavljeni iz ovog standarda.

Sistemi smola za podove, kao i cementne skramice spadaju u ovu specifikaciju. Oni moraju biti CE-označeni, kao za Annex ZA. 3, Table ZA.1.5 i 3.3 i ispunjavati zahtjeve dane u Construction Products Directive (89/106):

CE	
Sika Deutschland GmbH Kornwestheimerstraße 103-107 D - 70439 Stuttgart	
04 ¹⁾	
EN 13813 SR-B1,5	
Temeljni sloj / zapunjivač (sistemi kao za tehnički list proizvoda)	
Reakcija na vatru:	NPD ¹⁾
Oslobađanje korozivnih supstanci (Synthetic Resin Screed):	SR
Vodopropusnost:	NPD
Otpornost abraziji:	NPD
Čvrstoća prionjivosti:	B 1,5
Otpornost na udar:	NPD
Zvučna izolacija:	NPD
Apsorpcija zvuka:	NPD
Termalna otpornost:	NPD
Kemijska otpornost:	NPD

¹⁾ Zadnje dvije znamenke godine u kojoj je označavanje utvrđeno.

²⁾ Ponašanje nije utvrđeno.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10 250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Telefon +385 (0)1 6594 240
Telefax +385 (0)1 6594 241
www.sika-croatia.hr

