

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Pulastic® EG

Dvokomponentni poliuretanski brtveni sloj za zatvaranje pora i niveliranje

OPIS

Dvokomponentni poliuretan, bez otpala, proizveden u skladu sa ISO 9001 za upravljanje kvalitetom, ISO 14001 za zaštitu okoliša i ISO 26000 za društvenu odgovornost u održivom razvoju.

NAMJENE

Pulastic® EG može se koristiti samo od strane profesionalnih korisnika.

Priroda proizvoda zahtijeva (proizvođač) educirane specijalizirane Izvođače za ugradnju.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

Pulastic® EG je trajna masa visoke kvalitete, koja se koristi za brtvljenje i niveliranje propusnih površina ploča od reciklirane gume ili pjene. Za neku drugu primjenu osim za standardne sportske podove molimo kontaktirati Sika Tehnički odjel i/ili proizvođača obloge. Materijal ima dobre mehaničke čvrstoće i trajnu fleksibilnost, nije zapaljiv, ne skuplja se nakon sušenja. Optimalne viskoznosti i tečenja za brtvljenje.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	SET (A+B) 20 kg
Boja	Svijetlo siva
Rok trajanja	12 mjeseci od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju, na suhom i hladnom mjestu (+15 °C do +25 °C). Izbjegavati skladištenje na temperaturama ispod +5 °C ili iznad +30 °C. Produljeno skladištenje na niskim temperaturama može izazvati kristalizaciju B komponente.
Gustoća	1,30 Kg/l

TEHNIČKE INFORMACIJE

Shore A tvrdoća	89	DIN 53505
Vlačna čvrstoća	5N/mm ²	DIN 53455

INFORMACIJE O PRIMJENI

Omjer miješanja	A : B = 80 : 20 (težinski) = 3,67 : 1 (volumno).			
Potrošnja	Zavisno od strukture podloge. Približno 0,5 kg/m ² .			
Temperatura proizvoda	+10°C do +30°C			
Temperatura zraka u prostoru	+10°C do +30°C			
Relativna vlažnost zraka	max. 80%			
Točka rosišta	Najmanje 3°C iznad točke rosišta.			
Temperatura podloge	+10°C do +30°C			
Vrijeme otvrdnjavanja	Otvoreno vrijeme u kanti	36 minuta/10 °C	20 minuta/20 °C	12 minuta/30 °C
	Lagano opterećenje	12 sati/10 °C	8 sati/20 °C	6 sati/30 °C
	Puno opterećenje	72 sata/10 °C	60 sati/20 °C	48 sati/30 °C

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

OPREMA

Mjerna posuda, ravni gleter, mikser s niskim brojem okretaja. Sav alat i opremu očistiti sa čistačem Sika Colma Cleaner odmah nakon korištenja.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti ravna (max. odstupanje 3 mm na 3 m), bez prljavštine, prašine i vlage. Za dobru prionjivost može biti potrebno brušenje ili neki drugi oblik pripreme podloge. Poduzeti sve sigurnosne mjere. Provjeriti da li je komponenta B kristalizirala. Ako je kristalizirala zagrijati ju na 60°C dok se kristali ne otope.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

PRIMJENA

Promiješati komponentu A, zatim dodati komponentu B, te temeljito promiješati do postizanja homogene smjese. Ne razrjeđivati !

Za postizanje max. svojstava tečenja smjesu izliti na podlogu što je prije moguće (unutar otvorenog vremena), te odmah razvući.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Tehnički list proizvoda

Pulastic® EG
Listopad 2026, Verzija 01.01
020812040030000022

PulasticEG-hr-HR-(10-2026)-1-1.pdf