

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sarnafast® SBF-6.0 x L

Čelični vijci za mehaničko učvršćenje krovnih hidroizolacijskih membrana i termoizolacije u krovnu podkonstrukciju

OPIS

Kaljeni čelični samobušajući vijci za mehaničko učvršćenje krovnih hidroizolacijskih membrana i termoizolacije u krovnu podkonstrukciju.

NAMJENE

Za učvršćenje u metal, beton ili drvo. Koriste se u kombinaciji s:

- Sarnafast® Tube SFT-50 tipla
- Sarnabar® Tube SBT-20 tipla
- Sarnafast® KTL pločica
- Sarnafast® DTL pločica
- SikaRoof® Induction Welding Disc FPO/PVC
- Sarnabar® Fastening Profiles - profili za učvršćenje

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Brza i jednostavna ugradnja
- Visoka čvrstoća na čupanje u tankoslojnim čeličnim podlogama zbog 6 mm širokog, asimetričnog navoja
- Visoka zaštita od korozije, ekološki prihvatljivo, ne sadrži Krom (VI)



ODOBRENJA / STANDARDI

- Europsko Tehničko Dopuštenje ETA-08/0262
- FM odobrenje br. 4470

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	Za dostupna pakiranja i dimenzije provjeriti važeće izdanje lokalnog cjenika.
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje.
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju, na suhom.
Površina	Durocoat® zaštita od korozije.
Tip glave	- Promjer glave 9.8 mm - Visina glave 3 mm - Nastavak za učvršćenje (bit) Torx T25 (1 bit uključen u svakoj kutiji)
Navoj	Navoj promjera 6.0 mm počinje 2.5 mm ispod glave na vijcima ≤ 70 mm; svi vijci ≤ 80 mm su s navojem 75 mm dužine.

TEHNIČKE INFORMACIJE

Otpornost na koroziju	15 ciklusa Kesternich test (koncentracija SFW 2.0 S u skladu s DIN 50018) prema EAD 030351-00-0402 - A2.4.
-----------------------	--

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	-20 °C min. / +60 °C max.
Temperatura podloge	-25 °C min. / +60 °C max.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

- Ugradnja može biti samo od strane Sika® školovanih izvođača s iskustvom u ovoj primjeni.
- Korištenje Sarnafast Fastener SBF-6.0 x L ograničeno je na geografske lokacije s prosječnom mjesečnom minimalnom temperaturom od -50 °C. Trajna temperatura okoline za vrijeme životnog vijeka ograničena je na +50 °C.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

METODE I ALATI ZA PRIMJENU

Pogledati odgovarajuće poglavlje u Sika priručniku za ugradnju i uputama:

a) na čelične podloge:

Kvaliteta podloge:	S235 – S320GD
Debljina podloge:	min. 0.5 mm max. 2 x 1.25 mm ili 1 x 2.0 mm
Dubina postavljanja:	min. 20 mm

b) na betonske podloge:

Kvaliteta podloge:	min. C12/C15
Dubina postavljanja:	min. 32 mm
Promjer bušenja	5.0 mm (dubina bušenja min. 40 mm)

b) na drvene podloge:

Debljina podloge:	min. 18 mm
Dubina postavljanja:	min. 30 mm

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda

Sarnafast® SBF-6.0 x L
Travanj 2025, Verzija 01.02
020945051100001018

SarnafastSBF-60xL-hr-(04-2025)-1-2.pdf

