

Sika® Injection-20

PU smola za injektiranje

Opis proizvoda

Visoko ekspanzivna dvokomponentna poliuretanska pjena za injektiranje bez otapala i s produženim vremenom ugradnje.

Korištenje

- Sika® Injection-20 koristi se za zaustavljanje infiltracije vode injektiranjem pukotina.
- Za postizanje trajne vodonepropusnosti, dodatno injektirati sa Sikakdur®-52 tip N ili LP, Sika® InjectoCem-190 ili Sika® Injection-29 New (VP).

Svojstva / Prednosti

- Posebna prednost ovog proizvoda je da nema reakcije ako nije u direktnom kontaktu s vodom/vlagom.
- Stupanj zapjenjavanja u kontaktu s vodom ovisi o količini vode.
- Sika® Injection-20 može se injektirati pumpom za jednokomponentno injektiranje.

Podaci o proizvodu

Oblik

Boja

Komp.A: smeđa
Komp. B: svijetlo žuta
Komp. A+B pomiješano: smeđkasta

Pakiranje

Pakiranje od 10 kg (A+B)
Komp. A: 9,00 kg
Komp. B: 1,00 kg

Skladištenje

Uvjeti skladištenja / Rok trajanja 24 mjeseca od datuma proizvodnje u neotvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži. Držati na suhom na temperaturi od +5°C do +30°C.

Tehnički podaci

Kemijska baza Dvokomponentni reaktivni poliuretan bez otapala

Gustoća Komp. A: 1.14 kg/l (pri +20°C)
Komp. B: 0.97 kg/l (pri +20°C)



Viskozitet	Komp. A: ca. 150 mPa (pri +25°C) Komp. B: ca. 5 mPasl (pri +25°C) Komp. A+B pomiješano (9:1): ca. 180 mPas (pri +20°C) Komp. A+B pomiješano (9:1): ca. 380 mPas (pri +10°C) Komp. A+B pomiješano (9:1): ca. 600 mPas (pri +5°C)																																																												
Podaci o sistemu																																																													
Detalji primjene																																																													
Potrošnja	1 kg Sika® Injection-20 smole daje ca. 50 l pjene (za slobodnu ekspanziju u kontaktu s vodom).																																																												
Uvjeti korištenje / ograničenja																																																													
Temperatura podloge	+4°C min. / +35°C max.																																																												
Temperatura zraka	+4°C min. / +35°C max.																																																												
Upute za primjenu																																																													
Miješanje	<p>Omjer miješanja / vrijeme reakcije</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Težinski omjer miješanja</th><th colspan="3">+20°C</th><th colspan="3">+10°C</th><th colspan="3">+4°C</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sika injection-20 A Sika injection-20 B</td><td>100 10</td><td>100 15</td><td>100 20</td><td>100 10</td><td>100 15</td><td>100 20</td><td>100 10</td><td>100 15</td><td>100 20</td></tr> <tr> <td>Indukcija* (sec)</td><td>20</td><td>15</td><td>10</td><td>25</td><td>20</td><td>13</td><td>35</td><td>25</td><td>15</td></tr> <tr> <td>Reakcija* (sec)</td><td>75</td><td>55</td><td>45</td><td>90</td><td>70</td><td>55</td><td>100</td><td>80</td><td>60</td></tr> <tr> <td>Gustoća nakon slobodne reakcije*</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td></tr> <tr> <td>Stupanj zapjenjivanja*</td><td></td><td>55</td><td></td><td>55</td><td></td><td>55</td><td></td><td>55</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>* A+B pomiješano s 10% vode</p>	Težinski omjer miješanja	+20°C			+10°C			+4°C			Sika injection-20 A Sika injection-20 B	100 10	100 15	100 20	100 10	100 15	100 20	100 10	100 15	100 20	Indukcija* (sec)	20	15	10	25	20	13	35	25	15	Reakcija* (sec)	75	55	45	90	70	55	100	80	60	Gustoća nakon slobodne reakcije*	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Stupanj zapjenjivanja*		55		55		55		55	
Težinski omjer miješanja	+20°C			+10°C			+4°C																																																						
Sika injection-20 A Sika injection-20 B	100 10	100 15	100 20	100 10	100 15	100 20	100 10	100 15	100 20																																																				
Indukcija* (sec)	20	15	10	25	20	13	35	25	15																																																				
Reakcija* (sec)	75	55	45	90	70	55	100	80	60																																																				
Gustoća nakon slobodne reakcije*	20	20	20	20	20	20	20	20	20																																																				
Stupanj zapjenjivanja*		55		55		55		55																																																					
Vrijeme miješanja	Polako pomiješati (max. 250 oum) obje komponente u pravilnim omjerima u prigodnu čistoj i suhoj posudi dok smjesa ne postane homogena, u trajanju od najmanje 3 minute.																																																												
Metode primjene / Alati	Injekciona pumpa za jednokomponentne proizvode, poput Aliva AL-1200 ili AL-1250.																																																												
Čišćenje alata	Očistiti od ostataka PU sav alat i opremu sa Sika® Colma Cleaner odmah nakon korištenja. Očvrsti materijal može se ukloniti samo mehanički.																																																												
Otvoreno vrijeme (max. vrijeme ugradnje)	Pomiješane komp. A+B bez kontakta s vodom/vlagom: ca. 6h (pri +20°C)																																																												
Napomene za primjenu / ograničenja	<p>Proces brtvljenja je podijeljen u tri faze:</p> <p><i>Injectiranje</i></p> <p>Vrijeme dok materijal pod tlakom teče iz pumpe u željeno područje pod vodom/vlagom.</p> <p><i>Indukcija</i></p> <p>Vrijeme od miješanja do početka reakcije.</p> <p><i>Reakcija</i></p> <p>Period tijekom kojeg se povećava viskozitet i dolazi do ekspanzije pjene.</p> <p>Sika® Injection-20 se generalno koristi za brzo zaustavljanje infiltracije vode. Za postizanje stalne vodonepropusnosti pukotina, preporuča se dodatno injektiranje sa Sikakdur®-52 tip N ili LP, Sika® InjectoCem-190 ili Sika® Injection-29 New (VP).</p>																																																												
Napomene	Svi tehnički podaci iz tehničkog list proizvoda zasnivaju se na laboratorijskim ispitivanjima. Stvarni podaci mogu biti različiti zbog različitih uvjeta van naše kontrole.																																																												



Zdravstvene i sigurnosne informacije

Zaštitne mjere

Za rad s kemijskim materijama, kao i za skladištenje i uklanjanje, potrebno je fizičke, sigurnosno-tehničke, toksikološke i ekološke podatke pročitati u naputku s važećim sigurnosnim podacima (koji se odnose na specifične materije), tj. potrebno je обратити pažnju na sigurnosne podatke na etiketi.

Važne napomene

Koristiti osobnu zaštitnu odjeću i izbjegavati kontakt s očima i kožom. Zamijeniti namočenu radnu odjeću i oprati ruke prije pauze za odmor i nakon završetka radova. Voditi računa o primjerenoj ventilaciji radnog prostora.

Proučiti lokalne propise kao i zdravstvene i sigurnosne informacije na etiketi.

Ostaci materijala moraju se zbrinuti u skladu s lokalnim propisima. Potpuno odreagirali materijal može se odložiti kao kućni otpad uz suglasnost lokalnih vlasti.

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10 250 Lučko
Hrvatska

Phone +385 1 6594 240
Telefax +385 1 6594 241
www.sika-croatia.hr

