

TEHNIČKI LIST SISTEMA

Sikafloor® MultiDur ES-21

Glatki obojeni epoksidni podni sustav

OPIS

Sikafloor® MultiDur ES-21 je dvokomponentni epoksidni, obojeni, samozaglađujući podni sustav na bazi smola kojeg odlikuju izdržljivost, bešavnost, jednostavno održavanje i glatki, sjajni završni izgled. Za srednje do teške uvjete opterećenja. Debljina 1.5 – 3.0 mm. Upotreba u interijerima.

NAMJENE

Sikafloor® MultiDur ES-21 može se koristiti samo od strane profesionalnih korisnika.

- Na beton i cementne estrihe s normalnim do srednje teškim opterećenjima, npr. skladišta i hale, radionice za održavanje, garaže, utovarne rampe, itd.

SVOJSTVA / PREDNOSTI


- Bešavan i higijenski
- Dobra kemijska i mehaničak otpornost
- Dobra otpornost na habanje i abraziju
- Jednostavno nanošenje
- Vodonepropustan
- Sjajni završni izgled
- Jednostavno čišćenje
- Jednostavno održavanje

ODOBRENJA / STANDARDI

- Particle emission certificate Sikafloor-264 N CSM Statement of Qualification – ISO 14644-1, class 3 – Report No. SI 1709-952.
- Outgassing emission certificate Sikafloor-264 N: CSM Statement of Qualification – ISO 14644-8, class 6,5 - Report No. SI 1709-952.
- Fire classification in accordance with EN 13501-1, Report-No KB-Hoch-170625, Hoch Fladungen, Germany, May 2017.
- Fire classification in accordance with EN 13501-1, Report-No KB-Hoch-170619, Hoch Fladungen, Germany, May 2017.
- Certificate of conformity for indirect food contact, Institut Fresenius, Report No. 3419034-01, Germany, November 2017

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava



Sloj	Proizvod
1. Temeljni premaz	Sikafloor®-150/-151 (prije -156/-160/-161)
2. Završni nosivi sloj	Sikafloor®-264 N

Kemijska osnova	Epoksid
Izgled	Gladak, sjajan završni izgled
Boja	Dostupan u mnogo boja
Nominalna debљina	~1,5–3,0 mm

TEHNIČKE INFORMACIJE

Shore D tvrdoća	~76 (7 dana / +23 °C)	(DIN 53 505)								
Otpornost na habanje	~35 mg (CS 10/1000/1000) (7 dana / +23 °C)	(DIN 53 109 Taber Abraser Test)								
Otpornost na udarce	~10 Nm (14 dana / +23 °C / 50 %)	(ISO 6272)								
Tlačna čvrstoća	~50 N/mm ² (28 dana / +23 °C, Smola punjena 1:0,9 s F34)	(EN 196-1)								
Vlačna čvrstoća pri savijanju	~20 N/mm ² (28 dana / +23 °C, Smola punjena 1:0,9 s F34)	(EN 196-1)								
Vlačna čvrstoća prionjivosti	> 1,5 N/mm ² (slom u betonu)	(ISO 4624)								
Reakcija na vatru	Bfl-S1	(DIN EN 13501-1)								
Kemijska otpornost	Optoran na mnoge kemikalije. Kontaktirati Sika Tehničku službu za specifične informacije.									
Toplinska otpornost	<table><thead><tr><th>Izloženost*</th><th>Suha toplina</th></tr></thead><tbody><tr><td>Trajna</td><td>+50 °C</td></tr><tr><td>Kratkotrajna max. 7 dana</td><td>+80 °C</td></tr><tr><td>Kratkotrajna max. 12 sati</td><td>+100 °C</td></tr></tbody></table> <p>Kratkotrajna vlažna/mokra toplina* do +80 °C gdje je izloženost samo povremena (čišćenje parom itd.)</p> <p>*Bez simultanog kemijskog i mehaničkog opterećenja</p>	Izloženost*	Suha toplina	Trajna	+50 °C	Kratkotrajna max. 7 dana	+80 °C	Kratkotrajna max. 12 sati	+100 °C	
Izloženost*	Suha toplina									
Trajna	+50 °C									
Kratkotrajna max. 7 dana	+80 °C									
Kratkotrajna max. 12 sati	+100 °C									

INFORMACIJE O PRIMJENI

Potrošnja	Sikafloor® MultiDur ES-21 sustav (~ 1,5–3,0 mm)
-----------	---

Tehnički list sistema
Sikafloor® MultiDur ES-21
Rujan 2021, Verzija 02.01
020811900000000074

Sustav premaza	Proizvod	Potrošnja																
Temeljni premaz	1 × Sikafloor®-150/-151 (prije -156/-160/-161)	~ 0,3–0,5 kg/m ²																
Završni nosivi sloj	1 težinski udio Sikafloor®-264 N punjen s do 1 težinskim udjelom kvarcnog pijeska (0,1–0,3 mm)	Maksimalno 1,9 kg/m ² /mm.Smola + kvarčni pijesak																
Temperatura proizvoda		Proučiti individualni Tehnički list proizvoda																
Temperatura zraka u prostoru		+10 °C min. / +30 °C max.																
Relativna vlažnost zraka		80 % r.v. max.																
Točka rosišta		Paziti na kondenzaciju Podloga i neočvrsti pod moraju biti barem 3 °C iznad toče rosišta kako bi se smanjio rizik od kondenzacije ili iscvjetavanja na površini poda.																
Temperatura podloge		+10 °C min. / +30 °C max.																
Sadržaj vlage u podlozi		≤ 4% težinskih udjela Ispitna metoda: Sika®-Tramex uređaj, CM - mjerjenje ili Metoda sušenja u peći. Bez rastuće vlage prema ASTM (Polietilenske folije).																
Vrijeme čekanja / premazivanja		Prije aplikacije Sikafloor®-264 N na Sikafloor®-150/-151 (prije -156/-160/-161) osigurati:																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura podloge</th><th>Minimum</th><th>Maksimum</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td><td>24 sata</td><td>3 dana</td></tr> <tr> <td>+20 °C</td><td>12 sati</td><td>2 dana</td></tr> <tr> <td>+30 °C</td><td>8 sati</td><td>1 dan</td></tr> </tbody> </table>			Temperatura podloge	Minimum	Maksimum	+10 °C	24 sata	3 dana	+20 °C	12 sati	2 dana	+30 °C	8 sati	1 dan				
Temperatura podloge	Minimum	Maksimum																
+10 °C	24 sata	3 dana																
+20 °C	12 sati	2 dana																
+30 °C	8 sati	1 dan																
Spremno za upotrebu		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura</th><th>Pješački promet</th><th>Lagani promet</th><th>Potpuno očvrstno</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+10 °C</td><td>~72 sata</td><td>~6 dana</td><td>~10 dana</td></tr> <tr> <td>+20 °C</td><td>~24 sata</td><td>~4 dana</td><td>~7 dana</td></tr> <tr> <td>+30 °C</td><td>~18 sati</td><td>~2 dana</td><td>~5 dana</td></tr> </tbody> </table>	Temperatura	Pješački promet	Lagani promet	Potpuno očvrstno	+10 °C	~72 sata	~6 dana	~10 dana	+20 °C	~24 sata	~4 dana	~7 dana	+30 °C	~18 sati	~2 dana	~5 dana
Temperatura	Pješački promet	Lagani promet	Potpuno očvrstno															
+10 °C	~72 sata	~6 dana	~10 dana															
+20 °C	~24 sata	~4 dana	~7 dana															
+30 °C	~18 sati	~2 dana	~5 dana															

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	Proučiti individualni Tehnički list proizvoda
Rok trajanja	Proučiti individualni Tehnički list proizvoda
Uvjeti skladištenja	Proučiti individualni Tehnički list proizvoda

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

- Sika® Metoda ugradnje Mixing & Applications of Flooring systems
- Sika® Metoda ugradnje Evaluation and Preparation of Surfaces for Flooring systems

VAŽNE NAPOMENE

- Ne nanositi Sikafloor® MultiDur ES-21 na podloge s

rastućom vlagom.

- Svježe naneseni Sikafloor® MultiDur ES-21 mora biti zaštićen od vlage, kondenzacije i vode barem 24 sata.
- Neispravna procjena i tretiranje pukotina mogu dovesti do smanjenja vijeka trajanja i reflektiranja pukotina.
- Za potpuno poklapanje boja, osigurati da je Sikafloor®-264 N u svakoj zoni nanesen iz šarži istog serijskog broja.
- Pod određenim uvjetima, podno grijanje ili visoke temperature okoline u kombinaciji s visokim točkastim opterećenjem mogu dovesti do udubljenja u smoli.
- Ako se zahtijeva grijanje, ne koristiti plin, ulje, parafin ili druga fosilna goriva, jer se na taj način proizvode velike količine CO₂ i H₂O vodene pare, koje mogu značajno utjecati na završni izgled. Za grijanje koristiti isključivo električno pogonjene puhalice zraka.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

ODRŽAVANJE

ČIŠĆENJE

Proučiti Metodu ugradnje Sikafloor®- Cleaning Regime

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

SikafloorMultiDurES-21-hr-HR-(09-2021)-2-1.pdf

Tehnički list sistema
Sikafloor® MultiDur ES-21
Rujan 2021, Verzija 02.01
020811900000000074