

## TEHNIČKI LIST PROIZVODA

# Sarnatape®-60

Polietilenska samoljepiva traka za krovne aplikacije

## OPIS

Sarnatape®-60 je polietilenska ojačana hidroizolacijska traka, elastična i savitljiva. Donja strana premazana je akrilnim ljepilom čime se omogućava jako trajno lijepljenje.

## NAMJENE

Sarnatape®-60 može se koristiti samo od strane profesionalnih korisnika.

- Lijepljenje preko spojeva, preklopa, krajeva i detalja Sarnafil® MT (podkrovnih) membrana (FPO), Sarnavap® polietilenskih parnih brana i sl..

## SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Visoka prionjivost i dugotrajna ljepivi spoj
- Ne sadrži halogene ni teške metale
- Dobra trajnost



## INFORMACIJE O PROIZVODU

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemijska osnova     | Traka: Polietilen<br>Ljepilo: Akril                                                                            |
| Pakiranje           | 10 rola u kutiji                                                                                               |
| Izgled/Boja         | Bijela s natpisom "Sarnatape 60"                                                                               |
| Rok trajanja        | 2 godine od datuma proizvodnje                                                                                 |
| Uvjeti skladištenja | Skladištiti u neoštećenom i neotvorenom originalnom pakiranju, na suhom, pri temperaturama od +5 °C do +30 °C. |
| Dužina              | 25,00 m (±0,5)                                                                                                 |
| Širina              | 60 mm (±1)                                                                                                     |
| Debljina            | Ukupna 0,34 mm (±0,02)                                                                                         |

## TEHNIČKE INFORMACIJE

|                       |                |            |
|-----------------------|----------------|------------|
| Vlačna čvrstoća       | > 50 N / 25 mm | (EN 14410) |
| Produljenje kod sloma | 15–25 %        | (EN 14410) |

## INFORMACIJE O PRIMJENI

|                              |                                                                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura zraka u prostoru | Prije ugradnje kondicionirati traku na temperaturu okoline. Za preklope i detalje min. +5 °C / max. +40 °C |
| Temperatura podloge          | +5 °C min. / +40 °C max.                                                                                   |

## INFORMACIJE O SUSTAVU

|                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Struktura sustava | CKompatibilni proizvodi: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sarnafil® MT podkrovne membrane</li><li>▪ Sarnavap® PE parne brane</li></ul> Pomoćni proizvodi: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Primer-130</li></ul>     |
| Kompatibilnost    | Nije kompatibilna za direktan kontakt s PVC, katranom, asfaltom, vrućim bitumenom, sredstvima za zaštitu drveta, tvarima koje sadrže ulja, otapala ili sredstva za vlaženje. Nije prikladna za trajnu izloženost atmosferilijama. |

## OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

## DODATNI DOKUMENTI

- Upute za ugradnju - Sarnafil® hidroizolacijske membrane za kose krovove.

## VAŽNE NAPOMENE

Radovi ugradnje mogu se izvoditi samo od strane Sika® šlolovanih i/ili odobrenih izvođača, s iskustvom u navedenim radovima.

- Korištenje Sarnatape®-60 ograničeno je na geografske lokacije s mjesečnom prosječnom minimalnom temperaturom od -40 °C. Trajna temperatura okoline za vrijeme životnog vijeka ograničena je na +50 °C.
- Korištenje nekih pomoćnih proizvoda kao što su ljepila, čistači, otapala ograničeno je na temperature više od +5 °C. Temperaturna ograničenja za svaki pojedini proizvod navedena su u odgovarajućem Tehničkom Listu Proizvoda.

## EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

### UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenom od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

## INSTRUKCIJE O PRIMJENI

### KVALITETA PODLOGE

Kontaktne podloge moraju biti čvrste, suhe, čiste, bez kontaminacija kao što su prašina, masnoće ili drugi materijali koji mogu negativno utjecati na prionjivost.

Prikladne podloge za lijepljenje su:

- OSB ploče, metali, PP, PE podloge

### PRIPREMA PODLOGE

Prije ugradnje trake potpuno ukloniti svu prašinu i labave dijelove. Porozne podloge potrebno je prije premazati s Primer 130 (vidjeti odgovarajući Tehnički List Proizvoda).

## LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

## PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

#### Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a  
10250 Lučko  
Tel.: 01 6594 240  
Fax.: 01 6594 241  
sika.croatia@hr.sika.com  
www.sika-croatia.hr

#### Tehnički list proizvoda

Sarnatape®-60  
Siječanj 2026, Verzija 02.01  
020945051200000005

Sarnatape-60-hr-HR-(01-2026)-2-1.pdf

