

# TEHNIČKI LIST PROIZVODA

## Sikagard® Wallcoat N

Dvokomponentni epoksidni premaz na vodenoj osnovi

### OPIS

Sikagard® WallCoat N je dvokomponentni epoksidni završni premaz za zidove na vodenoj osnovi.

### NAMJENE

Sikagard® WallCoat N može se koristiti samo od strane profesionalnih korisnika.

- Premaz za beton i cementne podlove
- Obojani završni premaz za unutarnje prostore
- Prikladan za čiste sobe ("clean rooms")
- Prikladan za proizvodne prostore u prehrambenoj industriji i industriji pića, parkiralištima, skladištima i logističkim prostorima

### SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Bez otapala
- Dobra mehanička i kemijska otpornost
- Visoka čvrstoća
- Ne propušta tekućine
- Jednostavno čišćenje
- Visoka otpornost na karbonizaciju
- Odlična svojstva dekontaminacije
- Dobra pokrivnost
- Bez mirisa
- Jednostavno miješanje i ugradnja

### ODOBRENJA / STANDARDI

- Površinska zaštita betona prema the requirements of EN 1504-2:2004, DoP 0208070300100000021008
- Fraunhofer Institut, IPA, test report SI 1103-544, biološka otpornost po ISO 846, May 2011
- Fraunhofer Institut, IPA, test report SI 1103-544, otpuštanje čestica po ISO 14644-8 ISO 16000-6, -9, -11, May 2011
- ILF Magdeburg; Germany, report No. 3-063/2007, Dekontaminacija kontaminiranih površina po DIN 25415 , May 2007
- Bodcote, Warrington Brandhaus, test report No. 2008-2023.1-K1, određivanje reakcije na požar po EN 13501-1, November 2008
- MPA Dresden, test report No. 2008-B-1002/02, reakcija na požar po DIN 4102, part 1, April 2008

### INFORMACIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

Prema USGBC LEED ocjenjivanju Sikagard® WallCoat N zadovoljava zahtjeve LEED EQ Credit 4.2: Proizvodi niske emisije: Boje i premazi SCAQMD Metoda 304-91 VOC sadržaj < 100g/l.

## INFORMACIJE O PROIZVODU

<b>Kemijska osnova</b>	Vodena otopina epoksidne smole		
<b>Pakiranje</b>	Komponenta A	14.60 kg	
	Komponenta B	5.40 kg	
<b>Izgled/Boja</b>	osnovna RAL 7032 (beton siva), ostale boje na upit		
<b>Rok trajanja</b>	12 mjeseci od datuma proizvodnje		
<b>Uvjeti skladištenja</b>	Mora biti skladišteno u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakiraju, u suhim uvjetima, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i na temperaturama između +5°C i +30°C.		
<b>Gustoća</b>	komponenta A	cca. 1.58 kg/l	(EN ISO 2811-1)
	komponenta B	cca. 1.07 kg/l	
	Miješana smola	cca. 1.39 kg/l	
Vrijednosti gustoće određene na temperaturi +23°C			
<b>Težinski udio čvrste tvari</b>	~64%		
<b>Volumni udio čvrste tvari</b>	~50%		

## TEHNIČKE INFORMACIJE

<b>Otpornost na habanje</b>	94 mg (CS10/1000cy/100 0g)	(ASTM D 4060)
<b>Vlačna čvrstoća prionjivosti</b>	> 1.5 N/mm <sup>2</sup> na beton	(ISO 4624)
<b>Kemijska otpornost</b>	Molimo kontaktirati tehničku službu za detaljnije informacije.	
<b>Toplinska otpornost</b>	<u>Izloženost</u>	<u>Suha vrućina</u>
	Trajno	+50°C
	max. 3 dana	+80°C
	max. 12 sati	+100°C

## INFORMACIJE O PRIMJENI

<b>Omjer miješanja</b>	Komponenta A : Komponenta B = 73 : 27 težinski / 65:35 volumno		
<b>Potrošnja</b>	cca. 0.28 kg/m <sup>2</sup> po sloju		
<b>Debljina sloja</b>	cca. 0.15 mm po sloju		
<b>Temperatura zraka u prostoru</b>	+10°C ... +40°C		
<b>Relativna vlažnost zraka</b>	< 75%		
<b>Temperatura podlage</b>	+10°C ... +30°C ≥3°C iznad točke rosišta, izbjegavati kondenzaciju		
<b>Otvoreno vrijeme u kanti</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Vrijeme</b>	
	+10°C	cca. 150 minuta	
	+20°C	cca. 90 minuta	
	+30°C	cca. 60 minuta	
<b>Vrijeme otvrdnjavanja</b>	<b>Temperatura</b>	<b>Minimalno</b>	<b>Maksimalno</b>
	+10°C	3 sata	7 dana
	+20°C	3 sata	7 dana
	+30°C	2.5 sata	7 dana

# INSTRUKCIJE O PRIMJENI

Prije miješanja komponenti A i B, mehanički promiješati komponentu A. Zatim dodati komponentu B i kontinuirano miješati 3 minute, do postizanja homogene smjese. Koristiti električni mikser na manjem broju okretaja (300-400 o/min) kako bi se izbjegla pojave zračnih mjeđurića. Radi osiguranja kvalitete izmiješani sadržaj prelit u drugu kantu i ponovo promiješati. Proizvod aplicirati četkom, valjkom ili zračnim pištoljem.

## ČIŠĆENJE ALATA

Odmah nakon korištenja, sav alat i opremu za nanošenje oprati vodom. Očvrsti / osušeni materijal može se ukloniti jedino mehaničkim putem.

## OGRANIČENJA

Ovaj proizvod mogu koristiti samo iskusni profesionalci. Ako je relativna vlažnost zraka >75% vrijeme premaživanje slijedećeg sloja produžuje se za 24 sata. Ne koristiti Sikagard® WallCoat N na gipsanim pločama kada se ugrađuju u mokrim čvorovima (npr. tuševi). Osigurati dobru ventilaciju kod aplikacije Sikagard® WallCoat N u zatvorenom prostoru kako bi se osiguralo potpuno stvarnjavanje. Svježe naneseni Sikagard® WallCoat N treba biti zaštićen od kondenzacije i vode najmanje 24 sata. Za točno podudaranje boja koristiti materijal iz iste šarže.

## OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

## LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

## EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## DIREKTIVA 2004/42/EZ - OGRANIČAVANJE EMISIJA VOC

Prema Uredbi EU 2004/42, najveći dopušteni udio hlapivih tvari VOC (kategorija proizvoda IIA / j tip sb) je 140 g/l (ograničenja 2010) za proizvod spremen za upotrebu. Najveći dopušteni sadržaj za Sikagard® WallCoat N je <140 g/l VOC proizvoda spremnog za upotrebu.

## PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a  
10250 Lučko  
Tel.: 01 6594 240  
Fax.: 01 6594 241  
sika.croatia@hr.sika.com  
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda  
Sikagard® WallCoat N  
Studeni 2018, Verzija 02.01  
020811020030000007

SikagardWallCoatN-hr-HR-(11-2018)-2-1.pdf