

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sikadur®-31+ Rapid

Brzootvrdnjavajuće epoksidno ljepilo s niskim sadržajem VOC-a za strukturalno lijepljenje i popravak betona

OPIS

Sikadur®-31+ Rapid je 2-komponentno, brzootvrdnjavajuće, struktурно ljepilo na bazi epoksida s niskim sadržajem VOC, otporno na vlagu koje spaja većinu građevinskih materijala. Također se može koristiti za popravke strukturalnih betona, popunjavanje spojeva i brtvljenje pukotina.

NAMJENE

Proizvod se koristi kao ljepilo za:

- Konstrukcijsku sanaciju betona (Princip 3, Metoda 3.1 prema EN 1504-9). Popravak ispučalog i oštećenog betona na zgradama, mostovima, infrastrukturnim i superstrukturnim radovima.
- Konstrukcijsko ojačanje (Princip 4, Metoda 4.3 prema EN 1504-9). Ojačanje vezne ploče
- Konstrukcijsko ojačanje (Princip 4, Metoda 4.4 prema EN 1504-9). Povećanje kapaciteta nosivosti betona dodavanjem morta

Za lijepljenje slijedećih materijala:

- Beton
- Prirodni kamen
- Keramika
- Vlakno cement
- Mortovi
- Ziđe
- Cigla
- Čelik
- Željezo
- Drvo

Popravak i reprofiliranje:

- Konstruktivnih betonskih elemenata (grede, stupovi, zidovi)
- Nekonstruktivnih betonskih elemenata

Zapunjavanje i brtvljenje:

- Spojevi
- Pukotine
- Nestrukturalne statičke pukotine
- Rupe
- Šupljine

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Lako se miješa i nanosi
- Vrlo nizak VOC (GEV Emicode EC1PLUS)
- Vrlo dobra prionjivost na većinu građevinskih materijala
- Visoka početna i krajnja mehanička čvrstoća
- Pogodno za konstrukcijsku sanaciju betona, klasa R4
- Dobra prionjivost na suhi i mat vlažni beton
- Tiksotropno: ne curi pri vertikalnim i aplikacijama u podgledu (iznad glave)
- Nije potreban temeljni premaz
- Dobra otpornost na habanje i kemikalije
- Komponente različitih boja (za kontrolu miješanja)
- Nepropusno za većinu tekućina i vodenu paru
- Stvrdnjava bez skupljanja
- Nanošenje do 30 mm debljine u jednom sloju
- Raspon temperature primjene +10 °C do +20 °C

INFORMACIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

- Environmental Product Declaration (EPD) prema EN 15804. EPD neovisno ovjeren od strane Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
- Doprinosi zadovoljavanju Indoor Environmental Quality (EQ) Credit: Materijali niske emisije prema LEED® v4
- Doprinosi zadovoljavanju Materials and Resources (MR) Credit: Izrada i optimizacija proizvoda — EPD Environmental Product Declarations prema LEED® v4
- Doprinosi zadovoljavanju Materials and Resources (MR) Credit: Izrada i optimizacija proizvoda — Sastav materijala prema LEED® v4
- VOC klasifikacija emisije GEV Emicode EC1^{plus}

ODOBRENJA / STANDARDI

- CE oznaka i Izjava o svojstvima prema EN 1504-3:2005 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih struktura — Strukturalni i nestrukturalni popravci
- CE oznaka i Izjava o svojstvima prema EN 1504-4:2004 Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih struktura - Strukturalno lijepljenje

INFORMACIJE O PROIZVODU

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Kemijska osnova | Epoksidna smola s odabranim punilima | | |
| Pakiranje | 1.2 kg (A+B)* | 8 komada u kutiji | |
| | 6 kg (A+B) kanta | 32 kutije na paleti - 256 komada | |
| <small>*na upit - propisana minimalna količina za narudžbu</small> | | | |
| Boja | komponenta A | bijela | |
| | komponenta B | tamno siva | |
| | komponente A+B izmiješano | beton siva | |
| Rok trajanja | 24 mjeseca od datuma proizvodnje | | |
| Uvjeti skladištenja | Proizvod se mora čuvati u originalnom, neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju, na suhom, pri temperaturama od +5 °C do +30 °C. Za sigurnu uporabu i skladištenje pogledati Sigurnosno-Tehnički List. | | |
| Gustoća | Izmiješana smola pri +23 °C | 1.95 ± 0.05 kg/l | |
| Deklaracija proizvoda | <ul style="list-style-type: none">▪ U skladu s EN 1504-3: klasa R4▪ U skladu s EN 1504-4: Konstrukcijsko lijepljenje i ojačanje | | |

TEHNIČKE INFORMACIJE

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Tlačna čvrstoća | Klasa R4 62 MPa | | (EN 1504-3) (EN 12190) |
| | <u>Otvrdnjavanje</u> | <u>+5 °C</u> | <u>+20 °C</u> |
| | 12 sati | - | 43 MPa |
| | 1 dan | 23 MPa | 55 MPa |
| | 3 dana | 60 MPa | 60 MPa |
| | 7 dana | 64 MPa | 70 MPa |
| Vlačna čvrstoća | <u>Otvrdnjavanje</u> | <u>+5 °C</u> | <u>+20 °C</u> |
| | 1 dan | - | 15 MPa |
| | 3 dana | 14 MPa | 16 MPa |
| | 7 dana | 15 MPa | 21 MPa |
| Modul elastičnosti pri naprezanju | Otvrdnjavanje 7 dana pri +23 °C | 6.5 GPa | (EN ISO 527-2) |
| Produljenje kod sloma | Otvrdnjavanje 7 dana pri +23 °C | 0.4 % | (EN ISO 527-2) |

Tehnički list proizvoda
Sikadur®-31+ Rapid
Veljača 2025, Verzija 02.01
020204030010000227



| | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Posmična čvrstoća | 11 MPa 15 MPa | (EN 12615) (EN 12188) | | |
| Skupljanje | 0.01 % Ograničeno skupljanje / širenje | (EN 12617-1) (EN 12617-4) | | |
| Vlačna čvrstoća prionjivosti | Zadovoljava | (EN 12636) | | |
| | Vrijeme otvrđivanja | Podloga | Temperatura otvrđivanja | Prionjivost (EN 12188; EN 1542) |
| | 7 dana | Beton - suh | +20 °C | > 4 MPa (100 % lom u betonu) |
| | 7 dana | Beton - mat vlažan | +20 °C | > 3.8 MPa (100 % lom u betonu) |
| | 7 dana | Čelik | +20 °C | 15 MPa |
| Toplinska kompatibilnost | Smrzavanje i odrmrzavanje | 3.0 MPa | (EN 13687-1) | |
| | Trajnost | Zadovoljava | (EN 13733) | |
| Koefficijent toplinskog širenja | $(3.9 \times 10^{-5} \pm 0.2 \times 10^{-5}) 1/K$ | (EN 1770) | | |
| Reakcija na požar | klasa C-s1, d0 klasa Bfl-s1 | (EN 13501-1) | | |
| Kemijska otpornost | Otporan na mnoge kemikalije. Za dodatne informacije kontaktirajte Sika tehničku službu. | | | |
| Otpornost na vlagu | Osjetljivost na vodu | Zadovoljava | (EN 12636) | |
| Posmična čvrstoća prianjanja | 50° 60° 70° | ≥ 55 MPa ≥ 75 MPa ≥ 80 MPa | (EN 12188) | |
| Temperatura kristalizacije | +53 °C | (EN 12614) | | |

INFORMACIJE O PRIMJENI

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Omjer miješanja | komponenta A : komponenta B = 2 : 1 težinski ili volumno | |
| Potrošnja | 1.95 kg/m ² po mm debljine. Napomena: Podaci o potrošnji su teoretski i ne uključuju dodatni materijal zbog površinske poroznosti, profila površine, varijacija u razini, rasapa ili bilo kojih drugih varijacija. Nanesite proizvod na ispitno područje kako biste izračunali točnu potrošnju za specifične uvjete podloge i predloženu opremu za nanošenje. | |
| Debljina sloja | 30 mm max. | |
| Curenje | Ne curi do 25 mm debljine na vertikalama | |
| Temperatura proizvoda | Max. +20 °C Min. +5 °C | |
| Temperatura zraka u prostoru | Max. +20 °C Min. +5 °C | |
| Točka rosišta | Paziti na kondenzaciju. Temperatura podloge mora biti najmanje +3 °C iznad točke rosišta. | |

Tehnički list proizvoda
Sikadur®-31+ Rapid
Veljača 2025, Verzija 02.01
020204030010000227



| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------|------------|
| Temperatura podloge | Max. | +20 °C | |
| | Min. | +5 °C | |
| Sadržaj vlage u podlozi | Podloge moraju biti suhe ili mat vlažne (bez stajaće vode). | | |
| Otvoreno vrijeme u kanti | Temperatura | Otvoreno vrijeme | (ISO 9514) |
| | +5 °C | 75 min | |
| | +10 °C | 60 min | |
| | +20 °C | 45 min | |
| Mogućnost stiskanja | 65 mm | | |

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

VAŽNO

Oštećenja zbog pretjeranog dugotrajnog opterećenja
Sikadur® smole su formulirane da imaju nisko puzaњe pod stalnim opterećenjem. Međutim, zbog ponašanja pri puzanju svih polimernih materijala pod opterećenjem, proračun dugotrajnog konstrukcijskog opterećenja mora uzeti u obzir puzanje.

- a) Osigurati da dugotrajno strukturalno opterećenje bude niže od 20-25 % opterećenja na slom.
- b) Za izračun opterećenja za određenu primjenu potrebno je konzultirati se sa ovlaštenim staticarem.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE

BETON, ZIĐE, MORT, KAMEN

Beton i mort moraju biti stari najmanje 28 dana.

Površine podloge moraju biti zdrave, čiste, suhe ili mat vlažne. Bez stajaće vode, leda, prljavštine, ulja, masti, premaza, cementnog mlijeka, isoljavanja, starih površinskih tretmana, svih labavih čestica i svih ostalih površinskih onečišćenja koji bi mogli utjecati na prijanjanje ljepila.

ŽELJEZO

Površine moraju biti čiste, suhe, očišćene od ulja, masti, premaza, hrđe, kamenca, svih labavih čestica i drugih površinskih onečišćenja koja bi mogla utjecati na prijanjanje ljepila.

DRVO

Površine moraju biti čiste, suhe, očišćene od ulja, masti, premaza, hrđe, kamenca, svih labavih čestica i drugih površinskih onečišćenja koja bi mogla utjecati na prijanjanje ljepila.

PRIPREMA PODLOGE

VAŽNO

Smanjena prionjivost zbog kontaminacije podloge

Površinska kontaminacija kao što je prašina i rastresiti materijali, uključujući one uzrokovane tijekom pripreme podloge, mogu smanjiti performanse proizvoda.

1. Temeljito očistite sve površine podloge prije nanošenja proizvoda pomoću usisavača/opreme za uklanjanje prašine.

BETON, ZIĐE, MORT, KAMEN

Prikadne tehnike za pripremu podloge:

- Pjeskarenje
- Igljasto hrapavljenje
- Lagano struganje
- Otucanje
- Brušenje

1. Pripremiti podlogu mehanički.

Podloga mora biti otvorene teksture i dobre prionjivosti.

ČELIK

Prikadne tehnike za pripremu podloge:

- Pjeskarenje
- Brušenje žičanom rotacionom četkom
- Brušenje

1. Pripremiti podlogu mehanički.

Podloga ima izgled svjetlog metala s profilom površine koj zadovoljava zahtjeve potrebne zatezne čvrstoće prijanjanja.

DRVO

1. Pripremiti podlogu blanjanjem, brušenjem ili drugom prikladnom metodom.

MIJEŠANJE

VAŽNO

Slaba obradivost i nedovoljno vrijeme za ugradnju z bog pogrešnog miješanja

1. Kada se koristi više pakiranja, ne miješati slijedeće pakiranje dok se ne iskoristi prehodno.

PREDGOTOVLENI SETOVI

1. VAŽNO Miješati samo puna pakiranja. Prije miješanja svih komponenti, prvo kratko promiješati komponentu A (smolu), mješaćem na električnom mikseru s malim brojem okretaja (max. 300 o/min.).
2. Dodati komponentu B (utvrđivač) u komponentu A, te kontinuirano miješati 3 minute, do postizanja smjese jednolike boje, glatke konzistencije.
3. VAŽNO Izbjegavati prekomjerno miješanje. Kako bi se osiguralo temeljito miješanje prebaciti zamiješani materijal u čistu posudu, te ponovno promiješati još 1 minutu. Ukupno vrijeme miješanja = 4 minute.

PRIMJENA

VAŽNO

Oštećenja zbog teških elemenata postavljenih vertikalno ili iznad glave bez potpore

Potpuna prionjivost postiže se tek kada je proizvod potpuno otvrdnuo. Otvrđivanje zavisi od temperaturu okoline. Teški elementi bez potpore mogu otpasti.

1. Osigurati privremenu potporu za teške elemente dok proizvod ne otvrdne u potpunosti.

LJEPLJENJE

Preduvjeti: Prije ugradnje provjeriti točku rosišta prije i za vrijeme ugradnje.

1. VAŽNO Na vlažne pripremljene betonske podloge, uvijek prvo četkom dobro utrljati proizvod u podlogu. Nanijeti izmješano ljepilo s špahtlom, gleterom ili nazubljenim gleterom.
2. Za optimalnu prionjivost nanijeti ljepilo na obje površine koje se lijepe.
3. Za teške elemente postavljene vertikalno ili iznad glave osigurati privremenu potporu dok proizvod ne otvrdne u potpunosti.

POPRAVCI

Preduvjeti: Prije ugradnje provjeriti točku rosišta prije i za vrijeme ugradnje.

1. Postaviti privremenu oplatu ako je potrebno.
2. VAŽNO Na vlažne pripremljene betonske podloge, uvijek prvo četkom dobro utrljati proizvod u podlogu. Nanijeti izmješano ljepilo s špahtlom, gleterom ili rukom u rukavici.

Za popravke veće od 30 mm debljine proizvod nanositi u slojevima.

1. Nahrapaviti površinu svježe nanesenog međusloja da bi se osigurala bolja prionjivost slijedećeg sloja.
2. Nanijeti slijedeći sloj nakon što je prethodni sloj otvrdnuo.
3. Ako je vrijeme između nanošenja slojeva dulje od 2

dana, posipati svježe ljepilo do zasićenja s kvarcnim pjeskom (odmah nakon ugradnje).

ZAPUNJAVANJE SPOJEVA I PUKOTINA

1. Nanijeti izmješano ljepilo na pripremljenu podlogu špahtlom ili gleterom.

ČIŠĆENJE ALATA

Sav alat i opremu očistiti s čistačem Sika® Colma Cleaner odmah nakon upotrebe. Stvrdnuti materijal može se ukloniti jedino mehanički.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihváćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda

Sikadur®-31+ Rapid
Veljača 2025, Verzija 02.01
020204030010000227

Sikadur-31+Rapid-hr-HR-(02-2025)-2-1.pdf