

SikaTransfloor®-352 ST i -352 SL

Masa za izravnavanje unutarnjih i vanjskih brodskih paluba

Tehnički podaci

	SikaTransfloor®-352 ST	SikaTransfloor®-352 SL
Kemijska baza	Dvokomponentni poliuretan	
Konzistencija (CQP ¹ 001-1)	Malo tiksotropirano	samonivelirajuće
Boja	Siva	
Gustoća (20°C)	Komp. A Komp. B Komp. A + B	0.98 kg/l 1.22 kg/l 1.00 kg/l
Omjer miješanja	A : B = 4 : 1 (težinski)	
Tvrdoća Shore A (CQP 023-1)	~ 80	
Vlačna čvstoća (CQP 036-1 / ISO 527)	~ 3 N/mm ²	
Rastezljivost do prekida (CQP 036-1 / ISO 527)	~ 40%	
Temperatura nanošenja / relativna vлага	10 - 35°C / pri max. 80% relativne vlažnosti	
Rok upotrebe	12 mjeseci	

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedures

Opis


SikaTransfloor®-352 ST i -352 SL su dvokomponentne poliuretanske mase za izravnavanje bez otapala. Sika Transfloor®-352 ST je malo tiksotropirana, a Sika-Transfloor®-352 SL je samonivelirajuća masa za izravnavanje brodskih paluba. Oba proizvoda zadovoljavaju IMO standarde. Sika Transfloor®-352 assortiman proizведен je u skladu s ISO 9001/14001 sustava osiguranja kvalitete i program odgovorne skrbi o zaštiti okoliša.

Prednosti proizvoda

- Jednostavnost ugradnje
- Bez otapala
- Niske gustoće
- Ne skuplja se
- Lako se brusi

Područje primjene

SikaTransfloor®-352 ST i -352 SL posebno su dizajnirani za niveliiranje paluba u brodogradnji. Za izravnavanje zavarenih metalnih paluba (čelik, aluminij) ili GRP paluba do 20 kg / m² (maksimalno 0,5 kg / m² za vatrootporna područja) u jednom sloju. Pripremljena podloga služi za polaganje gotovih drvenih podova na palube koristeći Sikaflex®-298. Sika Transfloor®-352 ST, kao i -352 SL je jednako pogodan za unutarnje i vanjske uporabe. Samo za profesionalnu uporabu. Za potpunu pravljivost i kompatibilnost, prije korištenja potrebno je izvršiti probe u stvarnim uvjetima.



Način primjene

Faza	Proces	Proizvod	Potrošnja
1	Čišćenje/priprema	Brušenje / pjeskarenje	
2	Predpremaz (primer)	SikaCor® ZP Primer	~0.2 kg/m ²
3	Izravnavanje palube	SikaTransfloor®-352 ST, SikaTransfloor®-352 SL	0.5 do 20 kg/m ²
4	Lijepljenje	Sikaflex®-298	800 - 1500 ml/m ²
5	Drveni pod		

Otvoreno vrijeme / Vrijeme čekanja / Vrijeme sušenja

Temperatura primjene	10°C	20°C	30°C
Otvoreno vrijeme SikaTransfloor®-352 ST i -352 SL	~ 45 min	~ 35 min	~ 25 min
Vrijeme čekanja prije ugradnje drvene obloge Sikaflex®-298	do 14 dana ¹⁾	do 14 dana ¹⁾	do 14 dana ¹⁾

¹⁾ Podaci prepostavljaju da je površina pokrivena, čista i suha tijekom razdoblja čekanja. Ako je potrebno, površinu očistiti i pobrusiti prije prelaska na slijedeću fazu rada.

Način otvrdnjavanja,

Reakcija između smole i kontakta.

Kemijska otpornost

Za savjet kontaktirajte tehničku službu Sika Industry.

Način ugradnje

Pogledajte zasebnu dokumentaciju: "Radna Upute za primjenu tikkovine na palubi". Ovisno o lokalnim uvjetima i geometriji palube, najprikladniji Sika Transfloor®.

Ograničenja primjene

Nemojte koristiti samonivelirajući masu Sika Transfloor®-352 SL na palubama koje imaju kut nagiba više od 3°.

Dodatne informacije

Radne upute za određenu upotrebu mogu biti sadržene u dodatnim dokumentima koje mogu biti dostupne na upit: Sigurnosni list
Radna uputa za ugradnju tikkovih paluba

Pakiranje

Kanta (komp. A)	20 kg
Kanta (komp. B)	5 kg

Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Za ophođenje sa kemijskim materijalima, kao i za skladištenje i odlaganje, potrebno je poznavati i poštivati upute i odredbe iz Sigurnosnog lista u kojem se nalaze svi potrebeni fizikalni, sigurnosni, toksikološki i ekološki podaci o materijalu.

Izjava o odricanju odgovornosti

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-nim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Dodatne informacije dostupne na:
www.sika-croatia.hr
www.sika.com

Sika Croatia d.o.o.
Industrija
Puškariceva 77a
10250 Lučko-Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 1 6594 240
Fax +385 1 6594 241

