

SikaFloor® Marine Primer-C

Primer za cementne mortove

Tehnički Podaci proizvoda

Svojstva	Temeljni premaz na bazi vode
Kemijska osnova	SBR- emulzija
Boja (CSQP ¹) 001-1	Mliječno plava
Gustoća (nestvrđnut) (CSQP 006-4)	1,0 kg/l cca.
Viskozitet (Brookfield, 2/100, 23°C)	125 MPa cca.
Udio čvrste tvari	50% cca.
PH	7-8
Temperatura nanošenja	5-40°C
Vrijeme sušenja	2-3 sata
Potrošnja materijala na čeliku	75 g/m ² cca.
Potrošnja materijala između slojeva	150 - 300 g/m ² cca. Ovisno o podlozi
Temperatura skladištenja	>0°C - 35°C
Rok trajanja (skladištenje ispod 25 °C (CSQP 016-1))	6 mjeseci

¹ CSQP = Korporativni Postupak kvalitete

Opis

SikaFloor® Marine Primer-C je promotor adhezije na bazi vode za SikaFloor® Marine proizvode na bazi cementa.

SikaFloor® Marine Primer-C proizvodi se u skladu sa ISO 9001 / 14001 standardima kvalitete.

Prednosti proizvoda

- Jednokomponentan
- Slab miris
- Bez otapala

Područja primjene

SikaFloor® Marine Primer-C koristi se za pripremu površine prije primjene proizvoda na bazi cementa kao što su: SikaFloor® Marine S-100, SikaFloor® Marine S-120, Thermo Light i KG-serija na čeličnim ili cementnim podlogama. SikaFloor® Marine Primer-C ne može se koristiti direktno na aluminiju. U takvim slučajevima prije nanašanja SikaFloor® Marine Primer-C potreban je međupremaz koji će spriječiti reakciju između aluminija i proizvoda na bazi cementa.



Način otvrđnjavanja

SikaFloor® Marine Primer-C otvrđnjava isparavanjem vlage iz emulzije.

Brzina sušenja ovisi o ventilaciji, temperaturi i vlažnosti zraka. U pravilu, dobra ventilacija i više temperature smanjuju vrijeme sušenja, dok nedovoljna ventilacija zraka i niske temperature produžuju vrijeme sušenja.

Napomena: Ispod 0°C primer neće formirati providan film. Stoga ne preporučujemo radove u takvim uvjetima.

Upute za primjenu

Priprema podloge

SikaFloor® Marine Primer-C se može koristiti direktno na čeliku. Podloga mora biti čista, bez prašine, masti, ulja kao i drugih supstanci koje mogu smanjiti prionjivost.

SikaFloor® Marine Primer-C se nanosi valjkom. Nakon sušenja, mogu se nanositi cementni mortovi (vidjeti pripadajuće Podatke o proizvodu).

Za savjete za posebne primjene, kao što su korištenje na aluminiju ili premazima na bazi cinka, kontaktirati tehnički odjel Sika Industrije.

Odstranjivanje

Nestvrdnut SikaFloor® Marine Primer-C može se ukloniti s alata i opreme s vodom.

Jednom otvrđnut, materijal se može ukloniti samo mehanički. Izložene ruke i kožu treba odmah oprati s vodom. Ne koristiti otapala.

Dodatne informacije

Kopije sljedećih publikacija dostupne su na zahtjev:

- Sigurnosno-tehnički list

Pakiranje

Kanta	15 kg
-------	-------

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanie Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
HR-10250 Lučko - Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 1 6594 240
Fax +385 1 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

