

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaCeram® StarGrout

Dvokomponentna, epoksidna masa za fugiranje pločica, za fuge od 1 do 15 mm širine

OPIS

SikaCeram® StarGrout je dvokomponentna masa za fugiranje pločica, na bazi epoksidnih smola, za postizanje glatke i sjajne površine u raznim bojama. Idealna je za primjenu u područjima gdje se zahtijeva visoka čistota.

kao masa za fugiranje - klasa RG po EN 13888.

kao ljepilo za pločice - klasa R2 T po EN 12004.

NAMJENE

SikaCeram® StarGrout prikladan je za lijepljenje slijedećih tipova pločica:

- keramičke pločice
- keramički-, stakleni-, mramorni-, drveni- mozaik
- mramor i ostale vrste priodnog kamena

Na podlogama, kao ljepilo za unutarnju i vanjsku primjenu, na zidovima i podovima:

- gips ili cementne podlove
- stari premazi
- stare pločice
- čelik
- stakloplastika

Za slijedeće aplikacije:

- bazeni za plivanje (uključujući morsku vodu), termalne bazene, "Turske" kupelji, kupaonice (privatne i javne).
- Kuhinje.
- mljekare, štavionice kože, tvornice papira, sve vrste laboratorijskih, klaonica, profesionalne kuhinje i sl.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- dobra kemijska otpornost
- odlična obradivost: jednostavna ugradnja i čišćenje
- žilavo
- vrlo niska apsorpcija vode
- otpornost na mrlje
- otpornost na smrzavanje
- sprečava pojavu pljesni
- otpornost na habanje

ODOBRENJA / STANDARDI

Poboljšano reaktivno ljepilo s smanjenim klizanjem klase R2T po EN12004:2007.
Klasa RG po EN 13888.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Epoksidna smola, kvarcni agregat i aditivi.			
Pakiranje	3 kg plastična kantica (A+B).			
Izgled/Boja	komponenta A	gusta pasta u boji		
	komponenta B	Viskozna tekućina		
	Dostupno u 10 boja			
	White - bijela	Light grey - svijetlo siva	Manhattan	Ash - pepeo
	Anthracite	Jasmine	Beige- bež	Caramel
	Dark brown - tamno smeđa	Total black - potpuno crna		

Rok trajanja	24 mjeseca od datuma proizvodnje.	
Uvjeti skladištenja	Čuvati na suhom, pri temperaturama između +10°C i +30 °C, u zatvorenom originalnom pakiranju.	
Gustoća	Gustoća svježe mase: ~1.7 kg/l	
Maksimalna veličina zrna	Dmax: 0.2 mm	

TEHNIČKE INFORMACIJE

Otpornost na habanje	$\leq 250 \text{ mm}^3$		(EN 12808-2)
Tlačna čvrstoća	Nakon skladištenja na su-	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	(EN 12808-3)
	hom Nakon ciklusa smrzavanje / odmrzavanje	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	
Vlačna čvrstoća pri savijanju	Nakon skladištenja na su-	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	(EN 12808-3)
	hom Nakon ciklusa smrzavanje / odmrzavanje	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	
Skupljanje	$\leq 2 \text{ mm/m}$		(EN 12808-4)
Vlačna čvrstoća prionjivosti	Početna	$\geq 3.0 \text{ N/mm}^2$	(EN 12003)
	Nakon uronjenosti u vodu	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	
	Nakon termičkog šoka	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	
Svi podaci navedeni iz Ispitnog Izvještaja - Laboratory Modena Centro Prove, Notified Body n. 1599.			
Kemijska otpornost	Otporno na većinu kemikalija. Za detaljne informacije kontaktirati Sika Tehnički odjel.		
Apsorpcija vode	Nakon 240 min	$\leq 0.1 \text{ g}$	(EN 12808-4)
Klizanje / protukliznost	$\leq 0.5 \text{ mm}$		(EN 1308)
Radna temperatura	-20 °C min. / +100 °C max.		
Širina fuge	1–15 mm		

INFORMACIJE O PRIMJENI

Omjer miješanja	Komp. A : Komp. B = 94 : 6														
Potrošnja	Kao ljeplilo za pločice Potrošnja zavisi od ravnosti i hrapavosti podloge, kao i načinu ugradnje (jednostrano ili obostrano nanošenje). Kao smjernice, približna potrošnja u tablici: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Veličina pločica</th> <th>Nazubljeni gleter - veličina zubi</th> <th>Potrošnja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Male</td> <td>6 mm</td> <td>$\sim 2 \text{ kg/m}^2$</td> </tr> <tr> <td>Srednje</td> <td>8 mm</td> <td>$\sim 2.5 \text{ kg/m}^2$</td> </tr> <tr> <td>Velike</td> <td>10 mm</td> <td>$\sim 3 \text{ kg/m}^2$</td> </tr> </tbody> </table> Kao masa za fugiranje Potrošnja zavisi od ravnosti i hrapavosti podloge, kao i veličini pločica, te širini fuge. Kao smjernice, približna potrošnja izražena u g/m^2 :			Veličina pločica	Nazubljeni gleter - veličina zubi	Potrošnja	Male	6 mm	$\sim 2 \text{ kg/m}^2$	Srednje	8 mm	$\sim 2.5 \text{ kg/m}^2$	Velike	10 mm	$\sim 3 \text{ kg/m}^2$
Veličina pločica	Nazubljeni gleter - veličina zubi	Potrošnja													
Male	6 mm	$\sim 2 \text{ kg/m}^2$													
Srednje	8 mm	$\sim 2.5 \text{ kg/m}^2$													
Velike	10 mm	$\sim 3 \text{ kg/m}^2$													

Veličina pločica (cm)	1 mm	5 mm	10 mm	15 mm
Stakleni mozaik	519			
$5 \times 5 \times 0.4$	264	1180	2078	2 776
$10 \times 10 \times 0.6$	201	948	1770	2 487
$15 \times 15 \times 0.9$	202	971	1853	2 655
$20 \times 20 \times 0.9$	152	737	1422	2 060
$30 \times 30 \times 1$	113	553	1079	1 580
$30 \times 60 \times 1$	85	417	818	1 204
$50 \times 50 \times 1$	68	335	660	976
$60 \times 120 \times 1.1$	47	231	459	681

Potrošnja se može izračunati formulom:

$$S = [(a+b+l)/(a+l)(b+l)] \times l \times h \times d \times 10\,000$$

S = Cijela površina (m²) h = debljina pločica (cm)

a, b = dimenzije pločica (cm)

d = gustoća svježe mase (kg/l)

l = širina fuge (cm)

Temperatura zraka u prostoru +10 °C min. / +30 °C max.

Temperatura podloge +10 °C min. / +30 °C max.

Otvoreno vrijeme u kanti ~45 min

Vrijeme čekanja	prije fugiranja	vrijeme čekanja
	ljepilo s normalnim otvrdnjavanjem (podne pločice)	24–36 sati
	brzootvrđujuće ljepilo (podne)	4–6 sati
	debeloslojni (tradicionalni) nanos ljepila (podne)	8–10 dana
	ljepilo s normalnim otvrdnjavanjem (zidne pločice)	4–6 sati
	brzootvrđujuće ljepilo (zidne)	2 sata

Spremno za upotrebu	Način korištenja	Vrijeme čekanja
	Pješački promet	24–36 sati
	Promet s punim opterećenjem	~7 dana
	Uranjanje u vodu	~7 dana

Vrijednosti dobivene u laboratorijskim uvjetima: +23°C ± 2°C, R.V. 50 % ± 5 %. Više temperature smanjuju navedena vremena, niže temperature produžuju.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE / PREDPRIPREMA

Podloga mora biti otvrdla, strukturno čvrsta, čista, suha, bez kontaminata kao što su prašina, prljavština, ulja, masnoće, cementna skramica, tragovi iscvjetavanja, prethodne boje ili bilo koji drugi premazi, kao i ostaci starog ljepila i sl.

Zavisno od kontaminata koji je potrebno ukloniti, koristiti odgovarajući način uklanjanja, kao što su pjeskanjenje, voda pod visokim pritiskom i sl.

MIJEŠANJE

SikaCeram® StarGrout je reaktivni proizvod. To znači da otvrđuje kemijskom reakcijom među komponentama (A i B). Stoga je nužno voditi računa da su te komponente temeljito izmiješane u pravilnom omjeru.

Izliti kompletan utvrđivač (komp. B) u pastu (komp. A) te miješati niskim brojem okretaja (~500 o/min.). Pri tome na mikseru koristiti odgovorarajuću spiralu. Temeljito promiješati do postizanja homogene mase bez grudica. Gotova smjesa ima kremastu konzistenciju, jednoličnu boju, lagano se nanosi.

Kada se koriste dodaci za svjetlucavi efekt, dodati glijtere u izmiješanu masu, te dodatno promiješati da se ravnomjerno rasporede.

PRIMJENA

Fugiranje pločica

- SikaCeram® StarGrout se ugrađuje gumenim gleterom, fuga se mora pupuniti u potpunosti po širini i dužini.
- Istim gumenim gleterom u vertikalnoj poziciji ukloniti višak mase s pločica.
- Kada započne otvrđivanje, može se početi s procesom čišćenja. Iscijediti višak vode iz spužve, te kružnim pokretima oprati površinu, pri tome paziti da se ne ošteći fuga.
- Što češće ispirati spužvu u čistoj vodi.
- Nakon čišćenja pažljivo provjeriti da li je očišćeno do kraja, jer jednom stvrđnuti materijal može se ukloniti jedino mehaničkim putem.

Lijepljenje pločica

- SikaCeram® StarGrout se ugrađuje nazubljenim gleterom.
- Nanijeti masu na poleđinu pločice do potpune pokrivenosti.
- Pločicu postaviti u sveže ljepilo, uz dovoljan pritisak da se postigne optimalan spoj ljepila i pločice.
- Ako se na površini ljepila stvara film, ljepilo je ostavljeno predugo, te uje potrebno ukloniti taj sloj i napraviti novo sveže ljepilo.
- Izbjegavati ugradnju pri direktnom utjecaju sunčevih zraka / jakom vjetru / propuhu.
- Kod lijepljenja pločica većih od 900 cm² (npr. 30x30 cm) preporučuje se obostrano nanošenje ljepila (na podlogu i na pločicu).

Zaštititi od štetnih vremenskih utjecaja, kao što su previsoke ili preniske (smrzavanje) temperature, kiše, direktnog utjecaja sunčevih zraka - najmanje 12–24 sata od ugradnje.
SikaCroatia d.o.o.
tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@si.sika.com
www.sika-croatia.hr

ČIŠĆENJE ALATA

Sav alat i opremu oprati vodom odmah nakon korištenja. Otvrdli materijal može se ukloniti jedino mehaničkim putem.

OGRANIČENJA

- uvijek izvršiti probu mogućnosti čišćenja i skidanja mrlja prije fugiranja prirodnog kamena ili bilo koje druge podloge s upojnom ili poroznom podlogom.
 - Koristiti mekanu krpicu za vlaženje kod čišćenja pločica s strukturiranim površinom.
 - Uvijek izvršiti probu čišćenja kada se fugiraju pločice u kontrastnoj boji.
 - U proizvod ne dodavati ništa što nije navedeno u ovom Tehničkom Listu Proizvoda.
- SikaCeram® StarGrout ne smije se koristiti u slijedećim situacijama:
- za bilo koju namjenu koja nije direktno navedena u ovom Tehničkom Listu Proizvoda.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.