BUILDING TRUST

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Pulastic® Linepaint/W

Dvokomponentni poliuretan za iscrtavanje linija na sportskim podovima

OPIS

Dvokomponentni poliuretan na vodenoj osnovi, proizvodi se u skladu sa ISO 9001 za upravljanje kvalitetom, ISO 14001 za zaštitu okoliša i ISO 26000 za društvenu odgovornost u održivom razvoju.

NAMJENE

Priroda proizvoda zahtijeva (proizvođač) educirane specijalizirane Izvođače za ugradnju.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

Pulastic® Linepaint/W je trajni premaz visoke kvalitete, u boji, koji se koristi za označavanje linija na bešavnim sportskim podovima. Za neku drugu primjenu osim za standardne sportske podove molimo kontaktirati Sika Tehnički odjel i/ili proizvođača obloge.
Ovaj premaz nudi optimalna svojstva trenja za sportove, ima mat izgled, visoku otpornost na habanje, neprozirnost boje i visoku otpornost na uobičajena sredstva za čišćenje. Trajna fleksibilnost i jednolika tekstura kod nanošenja valjkom.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	SET (A+B) 0,75 kg.
Boja	Prema proizvođačkoj listi standardnih boja.
Rok trajanja	36 mjeseci od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju, na suhom i hladnom mjestu (+15 °C do +25 °C). Izbjegavati skladištenje na temperaturama ispod +5 °C ili iznad +30 °C.
Gustoća	zavisno od boje: 1,20 - 1,50 Kg/L

TEHNIČKE INFORMACIJE

Otpornost na habanje	0,5 Grama - gubitak težine	(Taber, H18/1 Kg/1.000 rev.)
Solarna refleksija	Zavisno od boje	
Klizanje / protukliznost	suho 0,77 / mokro 0,40	(Leroux NSF)
Razina sjaja	5-15 %	(DIN 67530)

INFORMACIJE O PRIMJENI

Omjer miješanja	A : B = 80 : 20 (težinski).			
Potrošnja	Približno 10 grama po m1 (za 5 cm širine).			
Temperatura proizvoda	+10°C do +30°C			
Temperatura zraka u prostoru	+10°C do +30°C			
Relativna vlažnost zraka	max. 80 %			
Točka rosišta	Najmanje 3°C iznad točke rosišta.			
Temperatura podloge	+10°C do +30°C			
Otvoreno vrijeme u kanti	90 minuta (+10°C do +30°C)			
Vrijeme otvrdnjavanja	Lagano opterećenje	60 sati/10°C	36 sati/20°C	24 sata/30°C
	Puno opterećenje	72 sata/10°C	60 sati/20°C	48 sati/30°C

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

OPREMA

Lopatica za miješanje, kist, spužvasti valjak (7 cm). Sav alat i opremu očistiti sa čistačem Sika Colma Cleaner odmah nakon korištenja.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti bez neravnina, pora, masnoća, prljavštine, prašine i vlage. Vlaga i visoka relativna vlažnost će smanjiti otpornost na habanje. Poštivati vremena sušenja prethodnih slojeva. Za ravne linije koristiti zaštitnu traku (utisnuti je sa 10 kg valjkom).

PRIMJENA

Promiješati komponentu A, zatim dodati komponentu B, te temeljito promiješati do postizanja homogene smjese. Ne razrjeđivati !
Za postizanje max. svojstava tečenja smjesu izliti na podlogu što je prije moguće (unutar otvorenog vremena), te odmah razvući (spužvastim valjkom za jednoliku teksturu).

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu,niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr