

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sarnafil® TG 66-20

POLIMERNA KROVNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA ZA BALASTNE KROVOVE

OPIS

Sarnafil® TG 66-20 (debljina 2.0 mm) je višeslojna sintetička hidroizolacijska membrana, ojačana staklenim voalom, na bazi fleksibilnih poliolefina (FPO), u skladu sa zahtjevima norme EN 13956.

Sarnafil® TG 66-20 se spaja varenjem vrućim zrakom, UV stabilna, namijenjena za trajnu izloženost atmosferilijama u svim klimatskim uvjetima.

NAMJENE

Hidroizolacijska membrana za krovove sa balastom (npr. šljunak, betonske ploče, zeleni krov) i / ili izložene dijelove ravnog krova:

- Balastni krovovi (mehaničko pričvršćenje samo na obodu)
- Zeleni krovovi
- Prometni krovovi
- Inverzni krovovi

Hidroizolacijska membrana za izložene krovne istake:

- Hidroizolacijska membrana za spojeve i istake, npr. spojeve poda i zida, svjetlarnike, itd., koji su trajno izloženi prilikom ugradnje Sarnafil® TG 66-20 sustava krovne hidroizolacije sa balastom.
- Hidroizolacijska membrana za spojeve i istake prilikom ugradnje svih tipova Sarnafil® TG 66-20 i TG 76 Felt sustava izložene krovne hidroizolacije.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Dokazana kvaliteta tijekom više desetljeća
- Otporna na mikro-organizme
- Otporna na prodor korijenja
- Visoke dimenzionalna stabilnost zahvaljujući ojačanju staklenim voalom
- Kompatibilna sa bitumenom
- Otporna na trajnu izloženost UV zračenju
- Otporna na udarce i tuču
- Otporna na sve uobičajene utjecaje okoline
- Otporna na mehaničke utjecaje
- Spajanje (varenje) vrućim zrakom, bez otvorenog plamena
- Reciklirajuća

ODOBRENJA / STANDARDI

Sarnafil® TG 66-20 membrana dizajnirana je i proizvodi se u skladu s većinom međunarodno prihvaćenih standarda.

- Polimerne membrane za hidroizolaciju krovova u skladu s EN 13956, i sa CE znakom.
- Reakcija na požar u skladu s EN 13501-1.
- Važeća odobrenja o kvaliteti, certifikati i dopuštenja.
- Kontrola i procjena od strane certificiranog laboratorija.
- Sustav upravljanja kvalitetom prema EN ISO 9001/14001.
- Otpornost na prodor korijenja ispitano prema FLL-postupku ispitivanja.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	Sarnafil® TG 66-20 standardne role su zamotane u plavu PE foliju.	
	Pakirna jedinica:	vidi cjenik
	Duljina role:	15.00 m
	Širina role:	2.00 m
	Težina role:	60.00 kg
Izgled/Boja	Površina:	mat
	Boje:	
	Gornja površina:	bež siva (približno RAL 7040)
	Donja površina:	crna
Rok trajanja	5 godina od datuma proizvodnje, skladišteno u neoštećenom, neotvaranom originalnom pakiranju.	
Uvjeti skladištenja	Role moraju biti skladištene na temperaturama između +5 °C i +30 °C, u horizontalnoj poziciji na paleti, zaštićene od direktnog utjecaja sunčevih zraka, kiše i snijega. Ne opterećivati palete ili role za vrijeme skladištenja ili transporta.	
Deklaracija proizvoda	EN 13956	
Vidljiva oštećenja	Zadovoljava	(EN 1850-2)
Dužina	15 m (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2)
Širina	2 m (- 0.5 % / + 1 %)	(EN 1848-2)
Efektivna debljina	2.0 mm (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)
Ravnost	≤ 30 mm	(EN 1848-2)
Ravnost	≤ 10 mm	(EN 1848-2)
Masa po jedinici površine	2.0 kg/m ² (- 5 % / + 10 %)	(EN 1849-2)

TEHNIČKE INFORMACIJE

Otpornost na udarce	tvrdna podloga	≥ 1250 mm	(EN 12691)
	meka podloga	≥ 1500 mm	
Otpornost na vremenske nepogode	tvrdna podloga	≥ 30 m/s	(EN 13583)
	fleksibilna podloga	≥ 40 m/s	
Otpornost na statičko opterećenje	meka podloga	≥ 20 kg	(EN 12730)
	tvrdna podloga	≥ 20 kg	
Otpornost na prodor korijenja	Zadovoljava		(EN 13948)
Vlačna čvrstoća	uzdužno (md) ¹⁾	≥ 9 N/mm ²	(EN 12311-2)
	poprečno (cmd) ²⁾	≥ 7 N/mm ²	
	<small>1) md = u smjeru stroja</small>		
	<small>2) cmd = okomito na smjer stroja</small>		
Produljenje	uzdužno (md) ¹⁾	≥ 550 %	(EN 12311-2)
	poprečno (cmd) ²⁾	≥ 550 %	
	<small>1) md = u smjeru stroja</small>		
	<small>2) cmd = okomito na smjer stroja</small>		

Stabilnost dimenzija	uzdužno (md) ¹⁾	≤ 0.2 %	(EN 1107-2)
	poprečno (cmd) ²⁾	≤ 0.1 %	
	¹⁾ md = u smjeru stroja ²⁾ cmd = okomito na smjer stroja		
Otpornost spoja na smik	≥ 500 N/50 mm		(EN 12317-2)
Presavijanje pri niskim temperaturama	≤ -45 °C		(EN 495-5)
Reakcija na vatru	Klasa E	(EN ISO 11925-2, klasifikacija prema EN 13501-1)	
Učinak tekućih kemikalija uključujući vodu	Na zahtjev		(EN 1847)
Izloženost bitumenu	Zadovoljava ³⁾		(EN 1548)
	³⁾ Sarnafil® T membrane su kompatibilne sa bitumenom.		
Otpornost na UV izloženost	Zadovoljava (> 5000 h / nagib 0)		(EN 1297)
Transmisija vodene pare	μ = 150'000		(EN 1931)
Vodonepropusnost	Zadovoljava		(EN 1928)

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava	<p>Dostupan je velik broj pomoćnih proizvoda npr. gotovi elementi, slivnici, preljevi, zaštitni slojevi i razdjelni slojevi.</p> <p>U sustavu se koriste slijedeći pomoćni proizvodi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnafil® T 66-15 D folija za detalje ▪ Sarnafil® T metalni lim ▪ Sarnabar ▪ Sarnafil® T Welding Cord ▪ Sarnafil® T Prep / Sarnafil® T Wet Task Set ▪ Sarnacol® T 660 ▪ Solvent T 660 ▪ Sarnafil® T Clean
Kompatibilnost	<p>Sarnafil® TG 66-20 može se postavljati na sve termoizolacijske i nivelirajuće slojeve prikladne za krovopokrivačke radove. Nije potreban dodatni sloj za razdvajanje.</p> <p>Sarnafil® TG 66-20 može se postavljati direktno na postojeći, temeljito očišćeni, ravni bitumenski pokrov, npr. sanacija krova sa starom bitumenskom hidroizolacijom.</p> <p>U slučaju direktnog kontakta sa bitumenom, moguće su manje diskoloracije na površini membrane.</p>

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	-20 °C min. / +60 °C maks.
Temperatura podloge	-30 °C min. / +60 °C maks.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE

Površina podloge mora biti jednolika, glatka i bez oštarih izbočina, ostataka betona itd. Podloga mora biti kompatibilna sa membranom, otporna na otapala, čista, suha, bez masnoća i prašine. Metalni lim mora biti očišćen od masnoća sa Solvent T 660 čistačem prije nanošenja ljepila.

PRIMJENA

Ugradnja se može izvoditi samo od strane Sika školovanih izvođača.

Korištenje nekih pomoćnih proizvoda, npr. kontaktnog ljepila / čistača ograničeno je na temperature iznad +5 °C. Molim proučiti informacije dane u odgovarajućem Tehničkom listu Proizvoda. Pri ugradnji ispod +5 °C moguće je da je potrebno poduzeti dodatne mjere zbog sigurnosnih zahtjeva u skladu sa nacionalnim propisima.

METODE I ALATI ZA PRIMJENU

Način ugradnje:

Prema važećim uputama za ugradnju Sarnafil® TG 66 membrana za balastne ili punoplošno lijepljene sustave krovova.

Način pričvršćenja:

Slobodno polaganje i pokrivanje sa balastom. Mehaničko pričvršćenje na obodnom dijelu sa Sarnabar šipkom uključujući Sarnafil® T Welding Cord kako ne bi došlo do izvlačenja membrane. Krovna hidroizolirajuća membrana se ugrađuje slobodnim polaganjem i pokrivanjem sa balastom u skladu sa lokalnim djelovanjem vjetra.

Lijepljeni dijelovi krova i istake: Sarnafil® TG 66-20 može se lijepiti na podloge kao što su armirani beton, žbuka, drvene ploče, metalni limovi, itd. koristeći kontaktno ljepilo Sarnacol® T 660. Preklopi membrane se zavaruju vrućim zrakom.

Način zavarivanja:

Prije zavarivanja preklopi se pripremaju sa Sarnafil® T Prep. Preklopni spojevi se zavaruju opremom za zavarivanje na vrući zrak, kao što su ručni strojevi za zavarivanje i tvrdi valjak, ili automatski stroj za zavarivanje sa kontroliranom temperaturom vrućeg zraka.

Preporučena oprema:

- Leister Triac PID za ručno zavarivanje
 - Sarnamatic 661^{plus} / 681 za automatsko zavarivanje
- Parametri zavarivanja, uključujući temperaturu, brzinu stroja, dotok zraka, pritisak i postavke stroja, moraju biti procijenjeni, prilagođeni i provjereni na gradilištu prema vrsti opreme i klimatskoj situaciji koja je prethodila zavarivanju. Efektivna širina preklopa zavarenih vrućim zrakom mora biti minimalno 20 mm. Spojevi moraju biti mehanički ispitani odvijačem kako bi se osigurala cjelovitost/dovršenost zavara. Bilo kakve nesavršenosti moraju biti ispravljene zavarivanjem na vrući zrak.

OGRANIČENJA

Geografska / Klimatska

Ugradnja Sarnafil® TG 66-20 membrane, ograničena je na lokacije gdje prosječna mjesečna temperatura ne pada ispod -50 °C.

Trajna temperatura okoline može biti najviše +50 °C.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih pro-

pisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda

Sarnafil® TG 66-20
Kolovoz 2019, Verzija 03.01
020910032000201001

SarnafilTG66-20-hr-HR-(08-2019)-3-1.pdf

