

Tehnički list proizvoda  
Izdanje 05/09/2014  
Identifikacijski broj:  
02 03 04 01 001 0 000010

SikaMur® Dry

## SikaMur® Dry

Isušujuća, vapneno cementna žbuka za obnovu vlažnog zida

### Opis proizvoda

SikaMur® Dry je jednokomponentna visoko isušujuća žbuka, bazirana na specijalnim dodacima koji stvaraju zračne mjehuriće, prikladna za ugradnju na zidove od opeke i kamena koji su pod utjecajem kapilarne vlage.

### Odobrenja / Standardi

SikaMur® Dry zadovoljava zahtjeve za mort klase R po EN 998-1:2010.

### Obilježja proizvoda /

■ Izvrsno isušivanje (odvlaživanje)

### Prednosti

- Zadržavanje kristala soli u žbuci, time eliminira pojavu pljesni i skramice
- Nije potrebno prethodno korištenje sredstava za blokadu isolovanja
- Jednostavna obradivost
- Odlična prionjivost
- Modul elastičnosti vrlo sličan modulu elastičnosti cigle i kamena

### Područje primjene

SikaMur® Dry, vanjska i unutarnja primjena na:

- Cigli
- Zidovima od lomljenog ili miješanog kamena
- Sedrenim blokovima

### Karakteristike

Boja Svetlo siva

Pakiranje Vreće od 25 kg

Skladištenje U zatvorenom pakiranju, u normalnim uvjetima 12 mjeseci

### Tehnički podaci

Miješanje: 2,9-3,4 L vode na vreću od 25 kg morta

Zrno agregata Promjer 2,5 mm max.

Specifična gustoća 1,55 ± 0,1 kg/L  
mješavine:



## Fizikalne / Mehaničke karakteristike

<b>Savojna čvrstoća</b>	~ 1 MPa nakon 28 dana		
<b>Modul elastičnosti u kompresiji</b>	~ 1.23 GPa		
<b>Zahtjevi po</b>	EN 998-1:2010 (W:P omjer 12,5 %)		
	Metoda	Rezultat	Zahtjevi (za R klasu)
<b>Tlačna čvrstoća</b>	EN 1015-11	>3.00 MPa	CS II (1.5 ÷ 5 MPa, 28 dana)
<b>Apsorpcija kapilarne vlage</b>	EN 1015-18	>4.00 kg/m <sup>2</sup>	≥ 0.3 kg/m <sup>2</sup> nakon 24 h
<b>Prodor vode nakon apsorpcije kapilarne vlage</b>	EN 1015-18	<5.00 mm	≤ 5.00 mm
<b>Koeficijent paropropusnosti</b>	EN 1015-19	μ ≤ 15	μ ≤ 15
<b>Prionjivost</b>	EN 1015-12	0.4 MPa (FP):B	≥ deklarirana vrijednost (FP)
<b>Termička provodljivost</b>	EN 1745:2002 Table A.12	0.67 W/mK	Izmjerena vrijednost
<b>Reakcija na požar</b>	EN 13501-1	Euroclass A1	Klasa (prema standardu)
<b>Sadržaj opasnih tvari (Kromati VI)</b>	EN 196-10	< 0.0002%	<0.0002%
<b>Trajinost</b>	EN 1015-21	ZADOVOLJAVA	Umjetno starenje ciklusi smrzavanje - odmrzavanje

## Uvjeti primjene

<b>Potrošnja</b>	30 kg/m <sup>2</sup> za 2 cm debljine sloja
<b>Priprema podloge</b>	Potpuno ukloniti sve lomljive i labave dijelove postojeće žbuke ili podloge, pri tome posebno voditi računa o spojnim fugama između cigli. Oštećenja postojeće žbuke ukloniti u potpunosti (+ 3 x debljina uklonjenog). Očistiti podlogu vodenim mlazom pod visokim pritiskom (200-400 bara).
<b>Temperatura podloge</b>	Min. +5 °C; max. +35 °C
<b>Temperatura okoline</b>	Min. +5 °C; max. +35 °C
<b>Priprema proizvoda</b>	U posudu prvo uliti vodu, te polagano dodavati prah uz konstantno miješanje niskim brojem okretaja, do postizanja željene kremaste konzistencije. Miješati cca. 3 minute, predugo miješanje može izazvati zarobljavanje previše zraka u smjesi.
<b>Ugradnja proizvoda</b>	Nanijeti u najmanje 2 sloja, prvi sloj koristiti kao vezivo za poboljšanje prionjivosti (u tekućoj konzistenciji). Drugi sloj (kremaste konzistencije) nanašati nakon sušenja prvog sloja (nanašanje i zaglađivanje drvenim gleterom). Ukupna debljina oba dva sloja ne smije biti manja od 2 cm. Ako su potrebne veće debljine, nanijeti slijedeći sloj.
<b>Čišćenje opreme</b>	Alat i strojeve očistiti vodom, odmah nakon korištenja.
<b>Napomene / Upozorenja</b>	Proizvod se mora nanašati i ravnati drvenim alatom, kako bi mikro pore ostale dovoljno otvorene. Izravnavanja i zaglađivanje sa SikaMur® Finish, bojanje sa bojama visoke praropropusnosti Zbog vrlo jakog efekta isušivanja, zavisno od podloge – moguća je pojавa manjih pukotina Svježe ugrađenu površinu održavati vlažnom nekoliko sati, zaštićenu od vjetra i sunčeve svjetlosti Zaštititi od kiše najmanje 6 sati nakon ugradnje.

# Construction



<b>Napomene</b>	Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.
<b>Lokalna ograničenja</b>	Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene.
<b>Zdravstvene i sigurnosne informacije</b>	Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.
<b>Pravne napomene</b>	Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.  
Puškarićeva 77a  
10250 Lučko - Zagreb  
Hrvatska

Tel. +385 1 659 42 40  
Fax +385 1 659 42 41  
sika.croatia@hr.sika.com  
www.sika-croatia.hr

