

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sikafloor®-330

Dvokomponentni, PUR elastični, samozaglađujući udobni pod, niskog sadržaja VOC, dio Sika ComfortFloor® assortimana

OPIS

Sikafloor®-330 je dvokomponentna, bezotapalna, elastična, samozaglađujuća PUR smola, potvrđene vrlo niske emisije VOC.

NAMJENE

Sikafloor®-330 može se koristiti samo od strane profesionalnih korisnika.

- Elastični glatki nosivi sloj Sika ComfortFloor® i Sika ComfortFloor® Pro sustava
- Naročito prikladan za bolnice, škole, prodajne prostore, izložbene prostore, ulazne hodnike, lobijske, urede 'open-space' tipa, muzeje i rezidencijalnu primjenu
- Isključivo za primjenu u interijerima

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Vrlo niska VOC emisija
- Bez otapala
- Trajno elastičan (premošćuje pukotine)
- Dobra mehanička otpornost
- Smanjuje kontaktne zvukove
- Jednostavan za primjenu
- Jednostavno održavanje

INFORMACIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

U skladu s LEED v2009 IEQc 4.2: Low-Emitting Materials - Paints and Coatings

ODOBRENJA / STANDARDI

- Synthetic resin screed material prema EN 13813:2002, Izjava o svojstvima 02 08 01 04 040 0 000001 1041, ispitano od strane tvorničkog kontrolnog tijela 0620, i označeno CE znakom.
- Coating for surface protection of concrete prema EN 1504-2:2004, Izjava o svojstvima 02 08 01 04 040 0 000001 1041, ispitano od strane tvorničkog kontrolnog tijela 0620, i označeno CE znakom.
- Klasificirano na požar prema EN 13501-1, Izvještaji o ispitivanju 08-198 i 08-199, Ghent University
- Cleanroom® suitable material kao dio Sika ComfortFloor® i Sika ComfortFloor® Pro sustava. Fraunhofer IPA, Germany izvještaj br. SI 1008-533
- Eurofins Emissionispitano prema AgBB-shemama i smjernicama DiBt (AgBB – Committee for Health-related Evaluation of Building Products, DiBt – German Institute for Building Technology). Uzorkovanje, ispitivanje i procjena provedena prema ISO-16000, Izvještaj br. 765863F, 7712844A i 770029B.
- Smanjenje udarnog zvuka prema EN ISO 140-8, izvještaj o ispitivanju 102-B-08, iba Institut Gottfried & Rolof Germany.
- Determination of wear resistance prema EN651:2004 , indentation prema EN 651:2004, castor chair suitability prema EN425:1994 i effect of simulated movement of furniture leg prema EN 424:2002 izvještaji 391575-02 i 391580-02 TFI institute Aachen Germany.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova

PUR

Pakiranje	Komponenta A Komponenta B Komponente A+B	15.8 kg kanta 4.2 kg kanta 20.0 kg spremno za upotrebu
Izgled/Boja	Smola - komponenta A Učvršćivač - komponenta B	obojana, tekuća svijetlo smeđa, prozirna, tekuća
	Dostupno kao supstrat, u bojama po narudžbi i u 10 Standardnih aproksimiranih RAL boja: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sivo bijela: approx RAL 9001/9002 ▪ nijanse sive: approx. RAL 7035, RAL 7032, RAL 7042 i RAL 7016 ▪ nijansa crvene: approx RAL 3000 ▪ nijansa zelene:approx RAL 6021 ▪ nijansa plave: approx RAL 5015 Boja Sikafloor®-330 mora biti aproksimirano prilagođena boji proizvoda Sikafloor®-305 W.	
Rok trajanja	6 mjeseci od datuma proizvodnje.	
Uvjeti skladištenja	Proizvod se mora skladištiti u originalnoj, neotvaranoj i neoštećenoj, zapečaćenoj ambalaži, u suhim uvjetima, pri temperaturama između +5 °C i +30 °C. Produžene vibracije i viša temperatura okoline tijekom transporta mogu rezultirati taloženjem komponente A, što će miješanje učiniti težim. Produceno skladištenje pri niskim temperaturama može rezultirati kristalizacijom komponente B.	
Gustoća	Zamiješana smola Sve vrijednosti gustoće pri +23°C	~ 1.40 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Težinski udio čvrste tvari	~100 %	
Volumni udio čvrste tvari	~100 %	

TEHNIČKE INFORMACIJE

Shore A tvrdoća	~80 (14 dana / +23 °C)	(DIN 53505)
Vlačna čvrstoća	> 8.0 N/mm ² (14 dana / +23 °C)	(DIN 53504)
Produljenje kod sloma	~180 % (14 dana / +23 °C)	(DIN 53504)
Vlačna čvrstoća prionjivosti	> 1.5 N/mm ² (slom u betonu)	(EN 13892-8)
Čvrstoća na kidanje	~ 25 N/mm (14 dana / +23°C)	(ISO 34-1)
Kemijska otpornost	Sikafloor®-330 uvijek mora biti premazan proizvodom Sikafloor®-305 W. Stoga, proučiti kemijsku otpornost proizvoda Sikafloor®-305 W.	

INFORMACIJE O SUSTAVU

Sustavi	Molimo proučiti Tehnički list sustava: Sika Comfortfloor® PS-23	Bešavan, glatki, jednobojni, elastični poliuretanski podni sustav, niskog sadržaja VOC
	Sika Comfortfloor® PS-63	Bešavan, glatki, jednobojni, elastični poliuretanski podni sustav, niskog sadržaja VOC i sa svojstvom zvučne izolacije
	Sika Comfortfloor® PS-65	Bešavan, glatki, elastični poliuretanski podni sustav, niskog sadržaja VOC i s opcionalnim izborom listića u boji

INFORMACIJE O PRIMJENI

Tehnički list proizvoda
Sikafloor®-330
Travanj 2020, Verzija 03.01
020812040020000017



Omjer miješanja	Komponenta A : komponenta B = 79 : 21 (težinski)		
Potrošnja	$\sim 1.4 \text{ kg/m}^2/\text{mm}$		
Debljina sloja	Debljina sloja $\sim 2.0 \text{ mm}$ pri 2.80 kg/m^2 Proučiti pripadajući Tehnički list sustava.		
Temperatura proizvoda	$+15 \text{ }^\circ\text{C}$ min. / $+30 \text{ }^\circ\text{C}$ max.		
Temperatura zraka u prostoru	$+15 \text{ }^\circ\text{C}$ min. / $+30 \text{ }^\circ\text{C}$ max.		
Relativna vlažnost zraka	80 % r.v. max.		
Točka rosišta	Paziti na kondenzaciju! Podloga i neočvrsli podni premaz moraju biti barem $3 \text{ }^\circ\text{C}$ iznad točke rosišta kako bi se smanjio rizik od kondenzacije ili iscvjetavanja podnog sustava.		
Temperatura podloge	$+15 \text{ }^\circ\text{C}$ min. / $+30 \text{ }^\circ\text{C}$ max.		
Sadržaj vlage u podlozi	$< 4 \%$ sadržaja vlage, težinski. Isitna metoda: Sika®-Tramex uređaj, CM - mjerenje ili Metoda sušenja u peći. Bez rastuće vlage prema ASTM (Polietilenske plahte).		
Otvoreno vrijeme u kanti	Temperatura	Vrijeme	
	$+10 \text{ }^\circ\text{C}$	$\sim 21 \text{ minuta}$	
	$+20 \text{ }^\circ\text{C}$	$\sim 15 \text{ minuta}$	
	$+30 \text{ }^\circ\text{C}$	$\sim 12 \text{ minuta}$	
Vrijeme otvrđnjavanja	Prije premazivanja Sikafloor®-330 dopustiti:		
	Temperatura podloge	Minimum	Maksimum
	$+10 \text{ }^\circ\text{C}$	24 sata	72 sata
	$+20 \text{ }^\circ\text{C}$	16 sati	48 sati
	$+30 \text{ }^\circ\text{C}$	16 sati	36 sati
Spremno za upotrebu	Temperatura	Pješački promet	Potpuno očvrsnuto
	$+10 \text{ }^\circ\text{C}$	$\sim 24 \text{ sata}$	$\sim 72 \text{ sata}$
	$+20 \text{ }^\circ\text{C}$	$\sim 18 \text{ sati}$	$\sim 7 \text{ dana}$
	$+30 \text{ }^\circ\text{C}$	$\sim 16 \text{ sati}$	$\sim 5 \text{ dana}$

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE / PREDPRIPREMA

Površina mora biti čista, suha i bez ikakvih kontamina-
ta poput zemlje, ulja, masnoće, premaza i tretiranja
površine, itd. Sva prašina, labavi i lomljivi dijelovi moraju se u potpunosti ukloniti sa svih površina prije nanošenja proizvoda, a najbolje usisivanjem. 'Pull off'
vlačna čvrstoća ne smije biti manja od 1.5 N/mm^2 . U slučaju dvojbe provesti pokusno ispitivanje na maloj
površini.

MIJEŠANJE

Prije miješanja, mehanički zamiješati komponentu A. Kad se sav sadržaj komponente B doda komponenti A, kontinuirano miješati 2 minute sve dok se ne postigne jednolikost smjese. Kako bi se osiguralo temeljito miješanje preliti materijal u drugi, čisti spremnik i ponovo miješati do postizanja konzistentne mješavine. Prekomjerno miješanje mora se izbjegići kako bi se minimizirao ulazak zraka.

Alat za miješanje

Sikafloor®-330 mora se temeljito miješati koristeći električni mješač niske brzine (300 - 400 rpm) ili drugu prikladnu opremu.

PRIMJENA

Prije nanošenja, utvrditi sadržaj vlage u podlozi, relativnu vlažnost i točku rosišta.

Sikafloor®-330 lijeva se i jednoliko rasprostire nazubljenim gleterom ili grabljastim gleterom. Dok Sikafloor®-330 više ne bude ljepljiv može se nanijeti završni sloj.

ČIŠĆENJE ALATA

Očistiti sav alat i opremu za nanošenje proizvodom Thinner C neposredno nakon upotrebe. Otvrdnuli i/ili očvrsli materijal može se ukloniti jedino mehanički. Molimo proučiti Sika Metodu ugradnje Mixing & Application

DODATNI DOKUMENTI

Kvaliteta & priprema podloge

Molimo proučiti Sika Metodu ugradnje: "EVALUATION

AND PREPARATION OF SURFACES FOR FLOORING SYSTEMS".

Instrukcije o primjeni

Molimo proučiti Sika Metodu ugradnje: "MIXING & APPLICATION OF FLOORING SYSTEMS".

Održavanje

Molimo proučiti "Sikafloor®- CLEANING REGIME".

sadržaj VOC (Proizvod kategorije IIA / j tip sb) je 500 g/l (Limit 2010) za proizvode spremne za upotrebu. Maksimalni sadržaj Sikafloor®-330 je < 500 g/l VOC za proizvod spreman za upotrebu.

OGRANIČENJA

- Svježe naneseni Sikafloor®-330 mora biti zaštićen od vlage, kondenzata i vode barem 24 sata. Neočvrsli materijal reagira u kontaktu s vodom (pjeni se). Tijekom nanošenja mora se posvetiti posebna pažnja da kapljice znoja ne upadnu u svježi Sikafloor®-330 (nositi znojnice za zapešće i glavu).
- Za potpunu kompatibilnost boja, osigurati da se Sikafloor®-330 u svakom području nanosi iz šarže istog kontrolnog broja.
- Pod određenim okolnostima podno grijanje ili visoka temperatura okoliša kombinirana s visokim točkastim opterećenjima mogu dovesti do stvaranja otisaka u smoli.
- Ako je potrebno grijati, ne koristiti plinske, uljne, parafinske ili grijalice na ostala fosilna goriva, a koje prouzrokuju velike količine CO₂ i H₂O vodene pare, koje mogu nepovoljno utjecati na završni izgled. Za grijanje koristiti samo električne puhalice toplog zraka.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

DIREKTIVA 2004/42/EZ - OGRANIČAVANJE EMISIJA VOC

Prema EU-Direktivi 2004/42, maksimalno dozvoljeni

Tehnički list proizvoda
Sikafloor®-330
Travanj 2020, Verzija 03.01
020812040020000017



PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na pri-mjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost pro-daje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu,ni-ti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kak-vog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bi-lo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i is-poruke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Sikafloor-330-hr-HR-(04-2020)-3-1.pdf

Tehnički list proizvoda
Sikafloor®-330
Travanj 2020, Verzija 03.01
020812040020000017

