

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sikagard®-850 Activator

Primer za mineralne podloge s premazima ili drvo, prije nanošenja Sikagard®-850 Clear

OPIS

Sikagard®-850 Activator je jednokomponentni primer, spreman za upotrebu, za Sikagard®-850 Clear na mineralnim podlogama s premazima ili drvu, služi za poboljšanje ugradnje i bolju prionjivost. Dio je Sikagard Antigrafiti sustava.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Spremno za upotrebu - nema razrjeđivanja
- Poboljšava prionjivost
- Specifično korištenje s Sikagard®-850 Clear
- Ne sadrži toluen i druga aromatska otapala

NAMJENE

- Kao predpremaz (primer) za Sikagard®-850 antigrafitni premaz na mineralnim podlogama s premazom ili drvu

INFORMACIJE O PROIZVODU

| | |
|---------------------|---|
| Pakiranje | kanta 0,8 kg kanta 4 kg |
| Rok trajanja | 9 mjeseci od datuma proizvodnje |
| Uvjeti skladištenja | Proizvod se mora skladištiti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakiraju, na suhom, pri temperaturama od +5 °C do +35 °C. |
| Izgled/Boja | prozirna žućkasta tekućina |
| Gustoća | ~0,76 g/cm³ (pri +23 °C) |
| Viskozitet | ~1,1 mm²/s |

INFORMACIJE O SUSTAVU

| Struktura sustava | Dio sistema | Proizvod |
|-------------------|--|-------------------------|
| | Primer za mineralne podloge bez premaza | Sikagard®-850 Primer |
| | Primer za mineralne podloge s premazima ili drvo | Sikagard®-850 Activator |
| | Završni sloj | Sikagard®-850 Clear |

INFORMACIJE O PRIMJENI

| | |
|------------------------------|---|
| Potrošnja | Orjentaciono: ~50 do 100 g/m ² |
| Temperatura zraka u prostoru | +8 °C min. / +35 °C max. |
| Relativna vlažnost zraka | ≤ 80 % |
| Točka rosišta | Temperatura podloge i okoline mora biti najmanje +3 °C iznad točke rosišta |
| Vrijeme sušenja | Napomena: Vrijeme sušenja od 1 do 2 sata pri temperaturi okoline i cca. 40% relativne vlažnosti je nužno za stvaranje filma. Napomena: Veća relativna vlažnost produžiti će vrijeme sušenja. Napomena: Sikagard®-850 Clear mora se nanijeti unutar 5 sati od nanošenja Sikagard®-850 Activator. |

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE / PREDPRIPREMA

Prikladne podloge su:

- Beton, ziđe, cementne žbuke ili drvo (sve s postojećim zaštitnim premazima)
- Važno:** Na podlogama hrapavog profila, teško je postići ujednačenu debljinu premaza. To može dovesti do smanjenja zaštite i čišćenja. Stoga se preporučuje izravnavanje podloge.
- Važno:** Prije aplikacije potrebno je provjeriti kompatibilnost postojećih premaza s Sikagard®-850 Activator i završnog sloja Sikagard®-850 Clear.
- Podloga mora biti čista, suha, čvrsta, bez kontaminacija kao što su prljavština, ulja, masnoće, labavni dijelovi.
- Vrlo glatke podloge mogu se lagano nahrapaviti brusnim papirom
- Pripremiti podlogu opremom za laganu mehaničku pripremu, npr. parno čišćenje, pranje vodom pod viskim pritiskom ili sl.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

PRIMJENA

Strogo poštivati upute za ugradnju.

VAŽNO

Na hrapavim površinama koristiti četku za nanošenje primera, te voditi računa da primer pokriva cijelu površinu, uključivo rupice.

Napomena: Radi sprječavanja pojave zračnih mjeđurića na površini, izbjegavati pretjerano četkanje ili valjanje ili prskanje.

Na pripremljenu podlogu, u preporučenoj količini ravnomjerno nanijeti Sikagard®-850 Activator četkom, valjkom ili prskanjem ("airless").

ČIŠĆENJE ALATA

Sav alat i opremu očistiti s bijelim špiritom odmah nakon korištenja. Osušeni, otvrđnuti materijal može se ukloniti jedino mehaničkim putem.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sikagard-850Activator-hr-HR-(05-2022)-2-1.pdf