

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaShield® E43 PE 4 mm

Elastomerna bitumenska membrana s PE folijom na površini, fleksibilna pri -10 °C

OPIS

SikaShield® E43 PE 4 mm je SBS modificirana bitumenska hidroizolacijska membrana debljine 4 mm. Ojačana je staklenim flisom u kombinaciji s staklenom mrežicom, fleksibilna pri -10 °C. Gornji sloj ima polietilenski film, čime se osigurava dobra prionjivost slijedećeg sloja. Donja strana ima film koji izgara prilikom ugradnje i čini ugradnju jednostavnijom.

NAMJENE

Proizvod se koristi kao hidroizolacijska membrana za:

- Balkone i terase ispod teške zaštite kao što su pločice ili šljunak.
- Ravne i kose krovove ispod zaštitnog sloja ili balasta
- Parkirališta
- Vlažne prostore
- Podrumne i ostale podzemne strukture
- Vertikalne ojačane betonske ploče, podije, izbočine i sl.
- Vertikalne ojačane betonske zidove

Proizvod se koristi kao:

- temeljna membrana u višeslojnim sustavima
- Napomena:
 - Proizvod nije prikladan za trajnu izloženost UV zračenju.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavna ugradnja otvorenim plamenom
- Potpuno slijepljena
- Dobra trajnost
- Dobra mehanička svojstva (vlačna, trganje, smik)

ODOBRENJA / STANDARDI

- CE oznaka i Izjava o svojstvima prema EN 13969:2004/A1:2006 Savitljive hidroizolacijske trake — Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i značajke
- CE oznaka i Izjava o svojstvima prema EN 13707:2004+A2:2009 Savitljive hidroizolacijske trake — Ojačane bitumenske trake za hidroizolaciju krovova — Definicije i značajke

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Sastav Ojačanje	SBS modificirani bitumen stakleni flis u kombinaciji s staklenom mrežicom
Pakiranje	Širina role Dužina role	1.0 m 7.50 m ± 0.08 m
Rok trajanja	36 mjeseci od datuma proizvodnje	
Uvjeti skladištenja	Proizvod mora biti skladišten u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakiranju u suhim uvjetima pri temperaturama između +5 °C i +35 °C. Skladišti u vertikalnom položaju. Kod skladištenja i prijevoza palete se ne smiju slagati jedna na drugu. Provjeriti upute na pakiranju.	

Izgled/Boja	<u>Gornji sloj</u> <u>Donji sloj</u>	<u>Polietileski film</u> <u>Polietilenski film</u>
Efektivna debljina	<u>Efektivna debljina</u>	<u>4.0 mm ± 0.2 mm</u>

TEHNIČKE INFORMACIJE

Maksimalna vlačna sila	<u>Uzdužno (MD)</u> <u>Poprečno (CMD)</u>	<u>1000 N/50 mm ± 100 N/50 mm</u> <u>1000 N/50 mm ± 100 N/50 mm</u>	(EN 12311-1)
Izduženje pri maksimalnoj vlačnoj sili	<u>Uzdužno (MD)</u> <u>Poprečno (CMD)</u>	<u>4 % ± 1 %</u> <u>4 % ± 1 %</u>	(EN 12311-1)
Otpornost na poderotine (čavljom)	<u>Uzdužno (MD)</u> <u>Poprečno (CMD)</u>	<u>300 N ± 90 N</u> <u>250 N ± 75 N</u>	(EN 12310-1)
Savitljivost pri niskim temperaturama	<u>≤ -10 °C</u>		(EN 1109)
Vodonepropusnost	<u>Metoda B: 24 h pri 60 kPa</u>	<u>Zadovoljava</u>	(EN 1928)
Reakcija na vatru	<u>Klasa E</u>		(EN 13501-1)

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	<u>Min.</u> <u>Max.</u>	<u>+5 °C</u> <u>+30 °C</u>
Relativna vlažnost zraka	<u>Max.</u>	<u>80 %</u>
Temperatura podloge	<u>Min.</u> <u>Max.</u>	<u>+5 °C</u> <u>+30 °C</u>

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

- Smjernice i dobra građevinska praksa za ugradnju otvorenim plamenom
- Opće smjernice - Krovopokrivanje bitumenskim membranama
- Opće smjernice - Bitumenske membrane za ugradnju ispod nivoa zemlje

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu pro-

izvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojeke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE

PROJEKTIRANJE

Nosiva konstrukcija mora imati dovoljnu strukturalnu čvrstoću za nove i postojeće slojeve.

STANJE PODLOGE

Podloga mora biti jednolika, čvrsta, glatka, bez oštrih izbočina ili udubljenja, čista, suha, bez masnoća, cementne skramice, ulja, prašine ili labavih dijelova.

PRIPREMA PODLOGE

PREDPREMAZ (PRIMER)

Odabir primera

Napomena: Za informacije o odabiru odgovarajućeg primera molimo kontaktirati Sika Tehnički Odjel.

1. Na pripremljenu suhu podlogu nanijeti odgovarajući Sika® primer, u preporučenoj potrošnji.
Napomena: Provjeriti u odgovarajućem Tehničkom Listu Proizvoda primera.
2. Poštivati vrijeme sušenja primera prije ugradnje membrane.

PRIMJENA

VAŽNO

Razmatanje role pri niskim temperaturama

Pri niskim temperaturama, membrana postaje manje fleksibilna.

1. Pažljivo razmatati rolu kako bi se izbjeglo oštećivanje.

VAŽNO

Oštećenja od obuće

Obuća s šiljcima ili oštrim rubovima može probiti membranu.

1. Koristiti obuću s ravnim potplatama za hodanje preko membrane.

VAŽNO

Oštećenja pregrijavanjem

Poliestersko ojačanje topi se na +260 °C. Ako se ošteći pregrijavanjem, membrana postaje neupotrebljiva.

1. Ne zadržavati plamen na istoj poziciji kako bi se izbjeglo pregrijavanje membrane.

VAŽNO

Smanjena prionjivost nedovoljnim zagrijavanjem

Voditi računa da se membrana dovoljno zagrijava. Ako nije dovoljno zagrijana, prionjivost na podlogu i između slojeva ili na preklopima biti će smanjena.

1. Ako membrana ne prijava na ostale elemente, podići i ponovno spojiti otvorenim plamenom.

Simbol godišnjeg doba

Napomena: Ukoliko je na pakiranju otisnut simbol godišnjeg doba, membranu je preporučljivo ugrađivati samo za vrijeme navedenog godišnjeg doba.

Ljepljivost pri povišenim temperaturama

Napomena: Kada se membrana ugrađuje pri visokim temperaturama (materijal, podloga, okolina) sloj ljeplila će biti vrlo ljepljiv na dodir, te može negativno utjecati na kvalitetu ugradnje.

PORAVNAVANJE

VAŽNO

Izbjegavanje poklapanja spojeva

Radi izbjegavanja poklapanja spojeva, polagati membrane paralelno jednu uz drugu. Kada se ugrađuje na drugu bitumensku membranu, voditi računa da se preklopi odmaknu od već postojećih.

1. Odmotati membranu.
2. Poravnati.
3. Ponovno zarolati membranu do ugradnje.

PREKLOPI

1. Bočni preklopi minimalno 100 mm, na krajevima 150 mm.
2. Na krajevima preklopa, izrezati 100 mm pod kutem od 45°.
3. Pažljivo zavariti preklope dok se ne vidi rastopljena smjesa (oko 10 mm) kako izlazi uz liniju preklopa.

MEHANIČKO UČVRŠĆENJE

Kada se ugrađuje kao krovna membrana, membrana može biti mehanički učvršćena na podlogu, koristeći ispravan tip vijaka i ostalih elemenata.

Broj vijaka, tip i pozicija zavise od opterećenja vjetrom, vlačne čvrstoće, elastičnosti membrane i sigurnosnih faktora.

Za dodatne informacije kontaktirati Sika Tehnički odjel.

Podloge prikladne za mehaničko učvršćenje

- Beton
- Drvo
- Metal
- Perlitni estrisi
- Bitumenske membrane
- Premazi (obavezna provjera kompatibilnosti)

UGRADNJA OTVORENIM PLAMENOM

1. Zagrijati podlogu i film na njoj s plamenikom.
2. Kada se film počne topiti, membrana je spremna za spajanje.
3. Odmatati rolu ispred sebe te čvrsto pritiskati na podlogu kako bi se zalijepila.
4. Voditi računa da se traka rastopljenog bitumena vidi po cijeloj dužini preklopa i završetaka.

Prikladne podloge za ugradnju otvorenim plamenom

- Beton
- Perlitni estrisi
- Bitumenske membrane s glatkom površinom
- Premazi (obavezna provjera kompatibilnosti)
- Cigla
- Cementni estrisi

DETALJI

1. Oštrim nožem izrezivati sve detalje, kao što su unutarnji i vanjski kutevi, povišenja, prodori cijevi, slivni ci, nosači i sl.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na prijemu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niči ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

SikaShieldE43PE4mm-hr-HR-(04-2022)-2-1.pdf

Tehnički list proizvoda
SikaShield® E43 PE 4 mm
Travanj 2022, Verzija 02.01
020725101000000264

BUILDING TRUST

