

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sikagard®-850 Primer

Primer za Sikagard®-850 Clear na mineralnim podlogama bez premaza

OPIS

Sikagard®-850 Primer je jednokomponentni primer, spreman za upotrebu, za Sikagard®-850 Clear na mineralnim podlogama bez premaza, služi za poboljšanje ugradnje i bolju prionjivost. Dio je Sikagard Antigrafiti sustava.

NAMJENE

- Kao predpremaz (primer) za Sikagard®-850 antigrafitni premaz na mineralnim podlogama bez premaza

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Niska viskoznost
- Spremno za upotrebu - nema razrjeđivanja
- Poboljšava prionjivost
- Specifično kroištenje s Sikagard®-850 Clear
- Nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem ("airless")

ODOBRENJA / STANDARDI

- CE označeno i Izjava o svojstvima prema EN 1504-2:2004

INFORMACIJE O PROIZVODU

Pakiranje	kanta 0,8 kg kanta 4 kg
Rok trajanja	12 mjeseci od datuma proizvodnje
Uvjeti skladištenja	Proizvod se mora skladištiti u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakiranju, na suhom, pri temperaturama od +5 °C do +35 °C.
Izgled/Boja	Prozirna viskozna tekućina
Gustoća	~0.87 g/cm ³
Plamište	+35 °C
Viskozitet	~110 mPa·s (pri +20 °C) ~90 mPa·s (pri +40 °C)
Sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS)	~500 g/l (računska vrijednost)

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava	Dio sistema	Proizvod
	Primer za mineralne podloge bez premaza	Sikagard®-850 Primer
	Primer za mineralne podloge s premazima ili drvo	Sikagard®-850 Activator
	Završni sloj	Sikagard®-850 Clear

INFORMACIJE O PRIMJENI

Potrošnja	Potrošnja zavisi od poroznosti podloge, kao smjernica : ~75 g/m ² do 125 g/m ²
Temperatura zraka u prostoru	+8 °C min. / +35 °C max.
Relativna vlažnost zraka	≤ 80 %
Točka rosišta	Temperatura podloge i okoline mora biti najmanje +3 °C iznad točke rosišta
Vrijeme čekanja / premazivanja	<ul style="list-style-type: none">▪ Uobičajeno 2 do 3 sata, zavisno od vremenskih uvjeta▪ Čekati dok je suho na dodir

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

VAŽNE NAPOMENE

- Ne koristiti za aerosolne primjene. Kada se Sikagard®-850 Primer koristi u tom obliku, raspršuje slobodne aerosolne čestice u zrak. Udisanje tih čestica može izazvati ozbiljne zdravstvene rizike za korisnika.
- Kada je spremnik otvoren, ostatak proizvoda u spremniku izložen zraku, nastaviti će otvrdnjavati što će rezultirati stvaranjem površinske pokožice i povećanjem viskoziteta. Stoga se preporučuje da se otvoreno pakiranje isprazni u potpunosti što je prije moguće.
- Nakon otvaranja, ako se ukloni površinska pokožica, proizvod se može koristiti nekoliko dana.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

Strogo poštivati upute za ugradnju.

VAŽNO

Na hrapavim površinama koristiti četku za nanošenje primera, te voditi računa da primer pokriva cijelu površinu, uključivo rupice.

Napomena: Radi sprječavanja pojave zračnih mjehurića na površini, izbjegavati pretjerano četkanje ili valjanje.

Ravnomjerno nanijeti Sikagard®-850 Primer na pripremljenu podlogu u preporučenoj količini.

ČIŠĆENJE ALATA

Sav alat i opremu očistiti s bijelim špiritom odmah nakon korištenja. Osušeni, otvrdnuti materijal može se ukloniti jedino mehaničkim putem.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda

Sikagard®-850 Primer
Svibanj 2022, Verzija 04.01
020303080040000004

Sikagard-850Primer-hr-HR-(05-2022)-4-1.pdf

