

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaShield® P47 T 5 mm

Plastomerna bitumenska membrana s posipom od talka, fleksibilna pri -10 °C

OPIS

SikaShield® P47 T 5 mm je APP modificirana bitumenska hidroizolacijska membrana debljine 5 mm. Ojačana je netkanom poliesterskom tkaninom, dimenzionalno stabilizirana staklenim vlaknima, fleksibilna pri -10 °C. Gornji sloj ima pospi od talka, čime se osigurava dobra prionjivost slijedećeg sloja i brzo zavarivanje spojeva. Donja strana ima film koji izgara prilikom ugradnje i čini ugradnju jednostavnijom.

NAMJENE

Proizvod se koristi kao hidroizolacijska membrana za:

- Balkone i terase ispod teške zaštite kao što su pločice ili šljunak
- Ravne ili kose krovove do 15 % nagiba
- Obrnute krovove
- Metalne površine
- Parkirališta
- Podzemna parkirališta
- Ceste, željezničke pruge i vijadukte
- Vlažne prostore
- Podrume i ostale podzemne strukture

- Horizontalne ojačane betonske ploče, podije, izbočine i sl.
- Vertikalne ojačane betonske zidove

Proizvod se koristi kao:

- Temeljna membrana u višeslojnim sustavima
- Samostalan sloj ispod teškog opterećenja

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavna ugradnja otvorenim plamenom
- Potpuno slijepljena
- Dobra trajnost
- Visoka otpornost na udarce
- Brza i jednostavna ugradnja

ODOBRENJA / STANDARDI

- CE oznaka i Izjava o svojstvima prema EN 13707:2004+A2:2009 Savitljive hidroizolacijske trake — Ojačane bitumenske trake za hidroizolaciju krovova — Definicije i značajke
- CE oznaka i Izjava o svojstvima prema EN 13969:2004/A1:2006 Savitljive hidroizolacijske trake — Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - Definicije i značajke

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijaska osnova	Sastav	APP modificirani bitumen	
	Ojačanje	250 g/m ² netkana poliesterska tkanina, dimenzionalno stabilizirana staklenim vlaknima	
Pakiranje	Širina role	1.0 m	(EN 1848-1)
	Dužina role	10.0 m	
Rok trajanja	36 mjeseci od datuma proizvodnje		

Uvjeti skladištenja

Proizvod mora biti skladišten u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakiranju u suhim uvjetima pri temperaturama između +5 °C i +35 °C. Skladištiti u vertikalnom položaju. Kod skladištenja i prijevoza palete se ne smiju slagati jedna na drugu. Provjeriti upute na pakiranju.

Izgled/Boja	Gornji sloj	Talk	
	Donji sloj	Polietilenski film	
Efektivna debljina	Efektivna debljina	5.0 mm ± 0.2 mm	(EN 1849-1)

TEHNIČKE INFORMACIJE

Maksimalna vlačna sila	Uzdužno (MD)	1000 N/50 mm ± 200 N/50 mm	(EN 12311-1)
	Poprečno (CMD)	900 N/50 mm ± 180 N/50 mm	
Izduženje pri maksimalnoj vlačnoj sili	Uzdužno (MD)	50 % ± 15 %	(EN 12311-1)
	Poprečno (CMD)	50 % ± 15 %	
Otpornost na poderotine (čavlom)	Uzdužno (MD)	250 N ± 75 N	(EN 12310-1)
	Poprečno (CMD)	250 N ± 75 N	
Otpornost spoja na smik	Uzdužno	900 N/50 mm ± 180 N/50 mm	(EN 12317-1)
	Poprečno	800 N/50 mm ± 160 N/50 mm	
Savitljivost pri niskim temperaturama	≤ -10 °C		(EN 1109)
Otpor protoku	≥ 120 °C		(EN 1110)
Vodonepropusnost	Metoda B: 24 h pri 60 kPa	Zadovoljava	(EN 1928)
Reakcija na vatru	Klasa E		(EN 13501-1)

INFORMACIJE O PRIMJENI

Temperatura zraka u prostoru	Min.	+5 °C
	Max.	+40 °C
Relativna vlažnost zraka	Max.	80 %
Temperatura podloge	Min.	+5 °C
	Max.	+40 °C

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

- Smjernice i dobra građevinska praksa za ugradnju otvorenim plamenom
- Opće smjernice - Krovopokriivanje bitumenskim membranama
- Opće smjernice - Bitumenske membrane za ugradnju ispod nivoa zemlje

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE

PROJEKTIRANJE

Nosiva konstrukcija mora imati dovoljnu strukturalnu čvrstoću za nove i postojeće slojeve.

STANJE PODLOGE

Podloga mora biti jednolika, čvrsta, glatka, bez oštih izbočina ili udubljenja, čista, suha, bez masnoća, cementne skramice, ulja, prašine ili labavih dijelova.

PRIPREMA PODLOGE

PREDPREMAZ (PRIMER)

Odabir primera

Napomena: Za informacije o odabiru odgovarajućeg primera molimo kontaktirati Sika Tehnički Odjel.

1. Na pripremljenu suhu podlogu nanijeti odgovarajuću Sika® primer, u preporučenoj potrošnji.
Napomena: Provjeriti u odgovarajućem Tehničkom Listu Proizvoda primera.
2. Poštivati vrijeme sušenja primera prije ugradnje membrane.

PRIMJENA

VAŽNO

Razmatanje role pri niskim temperaturama

Pri niskim temperaturama, membrana postaje manje fleksibilna.

1. Pažljivo razmatati rolu kako bi se izbjeglo oštećenje.

VAŽNO

Oštećenja od obuće

Obuća s šiljcima ili oštrim rubovima može probiti membranu.

1. Koristiti obuću s ravnim potplatama za hodanje preko membrane.

VAŽNO

Oštećenja pregrijavanjem

Poliestersko ojačanje topi se na +260 °C. Ako se ošteći pregrijavanjem, membrana postaje neupotrebliiva.

1. Ne zadržavati plamen na istoj poziciji kako bi se izbjeglo pregrijavanje membrane.

VAŽNO

Smanjena prionjivost nedovoljnim zagrijavanjem

Voditi računa da se membrana dovoljno zagrijava. Ako nije dovoljno zagrijana, prionjivost na podlogu i između slojeva ili na preklapima biti će smanjena.

1. Ako membrana ne prionja na ostale elemente, podići i ponovno spojiti otvorenim plamenom.

Simbol godišnjeg doba

Napomena: Ukoliko je na pakiranju otisnut simbol godišnjeg doba, membranu je preporučljivo ugrađivati samo za vrijeme navedenog godišnjeg doba.

Ljepljivost pri povišenim temperaturama

Napomena: Kada se membrana ugrađuje pri visokim temperaturama (materijal, podloga, okolina) sloj ljepila će biti vrlo ljepljiv na dodir, te može negativno utjecati na kvalitetu ugradnje.

PORAVNAVANJE

VAŽNO

Izbjegavanje poklapanja spojeva

Radi izbjegavanja poklapanja spojeva, polagati membrane paralelno jednu uz drugu. Kada se ugrađuje na drugu bitumensku membranu, voditi računa da se preklopi odmaknu od već postojećih.

1. Odmotati membranu.
2. Poravnati.
3. Ponovno zarolati membranu do ugradnje.

PREKLOPI

1. Bočni preklopi min. 100 mm, krajevi 150 mm.
2. Na krajevima preklopa, izrezati 100 mm pod kutem od 45°.
3. Pažljivo zavariti preklope dok se ne vidi rastopljena smjesa (oko 10 mm) kako izlazi uz liniju preklopa.

MEHANIČKO UČVRŠĆENJE

Kada se ugrađuje kao krovna membrana, membrana može biti mehanički učvršćena na podlogu, koristeći ispravan tip vijaka i ostalih elemenata.

Broj vijaka, tip i pozicija zavise od opterećenja vjetrom, vlačne čvrstoće, elastičnosti membrane i sigurnosnih faktora.

Za dodatne informacije kontaktirati Sika Tehnički odjel.

Podloge prikladne za mehaničko učvršćenje

- Beton
- Drvo
- Metal
- Perlitni estriši
- Bitumenske membrane
- Premazi (obavezna provjera kompatibilnosti)

UGRADNJA OTVORENIM PLAMENOM

1. Plamenikom zagrijati podlogu i film na donjoj strani membrane.
2. Kada se film počne topiti, membrana je spremna za spajanje.
3. Odmatati rolu ispred sebe te čvrsto pritiskati na podlogu kako bi se zalijepila.
4. Voditi računa da se traka rastopljenog bitumena vidi po cijeloj dužini preklopa i završetaka.

Prikladne podloge za ugradnju otvorenim plamenom

- Beton
- Perlitni estriši
- Bitumenske membrane s glatkom površinom
- Premazi (obavezna provjera kompatibilnosti)
- Cigla
- Cementni estriši

Odabir prikladnog hot melt ljepila

Napomena: Različita hot melt ljepila su kompatibilna s ovom bitumenskom membranom. Kontaktirajte Sika® Tehnički odjel za informacije o pravilnom odabiru ljepila.

Preduvjeti

Hot melt ljepila nakon aplikacije na podlogu moraju biti vruća.

1. Postaviti membranu na ljepilo.
2. Valjkom od sredine membrane prema rubovima pritiskati membranu u ljepilo, tako da se istisne sav zrak.
3. Preklope spojiti ili hot melt ljepilom ili spajanjem otvorenim plamenom.

Prikladne podloge

- Beton
- Bitumenske membrane s glatkom površinom
- Premazi (obavezna provjera kompatibilnosti)
- Cigla
- Cementni estriži

DETALJI

1. Oštrim nožem izrezivati sve detalje, kao što su unutarnji i vanjski kutevi, povišenja, prodori cijevi, slivnici, nosači i sl.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda

SikaShield® P47 T 5 mm
Svibanj 2022, Verzija 02.01
02072510100000277