

# TEHNIČKI LIST PROIZVODA

## Sikafloor®-54 Booster

Ubrzivač za epoksidne smole

### OPIS

Sikafloor®-54 Booster je tekućina koja se dodaje u Sikafloor® epoksidne smole za ubrzivanje procesa sušenja.

### NAMJENE

Sikafloor®-54 Booster može se koristiti samo od strane profesionalnih korisnika.

- Ubrzivač za skraćenje vremena sušenja kod Sikafloor®-150/-151/-161/-160/-264 N ili Sika® Primer MB
- Brzu ugradnju kod novogradnje, održavanja ili popravaka

### SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavno dodavanje i miješanje u Sikafloor® epoksidne smole

### INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Tercijarni amin	
Pakiranje	Bočica 150 ml (10 komada u kutiji)	
Rok trajanja	24 mjeseca od datuma proizvodnje	
Uvjeti skladištenja	Skladištiti u neotvorenom i neoštećenom originalnom pakiranju pri temperaturama od +5 °C do +30 °C.	
Gustoća	~0,98 kg/l	(DIN EN ISO 2811-1)

### INFORMACIJE O PRIMJENI

Omjer miješanja	Doziranje u Sikafloor® proizvod:	
	Sikafloor®-150/-160	Dodati 300 g (2 boćice) na 10 kg zamiješanog proizvoda
	Sika® Primer MB	
	Sikafloor®-151/-161/-264 N	Dodati 150 g (1 boćicu) na 10 kg zamiješanog proizvoda

## Vrijeme čekanja / premazivanja

Kada se Sikafloor®-54 Booster dodaje u Sikafloor®-150/-151/-161/-160/-264 N ili Sika® Primer MB čekati:

Temperatura okoline	Minimalno
+10 °C	13 sati
+20 °C	4 sata

Vremena su približna, na njih utječu uvjeti okoline, posebice temperatura i relativna vlažnost.

## OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

## DODATNI DOKUMENTI

- Tehnički List Proizvoda: Sikafloor®-150/-151/-161/-160/-264 N ili Sika® Primer MB

## VAŽNE NAPOMENE

- Pretjerano doziranje može utjecati na svojstva i izazvati krtost.
- Korištenje Sikafloor®-54 Booster s Sikafloor®-264 N može pojačati pojavu žućenja i gubitak sjaja kod određenih primjena i uvjeta izloženosti.
- Temperatura epoksidne smole s ubrzivačem može narasti iznad +100 °C unutar vrlo kratkog vremena (~25 minuta umjesto ~50 minuta za epoksidnu smolu bez ubrzivača pri temperaturi okoline od +20 °C). Ako se materijal drži u kantama umjesto da se razvuče po podlozi, za vrijeme pregrijavanja može doći od pojave dima.

## EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

### DIREKTIVA 2004/42/EZ - OGRANIČAVANJE EMISIJA VOC

Prema EU Uredbi 2004/42/CE, maksimalni dozvoljeni sadržaj VOC (kategorija proizvoda IIA / j tip sb) je 500 g/l (ograničenja 2010) za proizvod spremjan za upotrebu.

Maksimalni sadržaj Sikafloor®-54 Booster je < 500 g/l VOC za proizvod spremjan za upotrebu.

## INSTRUKCIJE O PRIMJENI

### MIJEŠANJE

Sikafloor®-54 Booster se dodaje u Sikafloor®-150/-151/-161/-160/-264 N ili Sika® Primer MB neposredno prije ugradnje kao dio procesa miješanja.

Potpuno zamiješati komponente A i B Sikafloor® ili Sika® Primer MB proizvoda prema uputama iz odgovarajućeg Tehničkog Lista Proizvoda.

Postepeno dodavati Sikafloor®-54 Booster u gotovu mješavinu smole, te dodatno miješati 2 minute sve dok Sikafloor®-54 Booster nije potpuno umiješan u smolu.

### LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

### PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

### Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a  
10250 Lučko  
Tel.: 01 6594 240  
Fax.: 01 6594 241  
sika.croatia@hr.sika.com  
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda  
Sikafloor®-54 Booster  
Svibanj 2023, Verzija 04.01  
020816220010000010

Sikafloor-54Booster-hr-HR-(05-2023)-4-1.pdf

BUILDING TRUST

