

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Separol® W-320

Sika Separol W-320 je sredstvo za odvajanje oplate bez otapala, spremno za upotrebu. Emulzija je na bazi rafiniranih mineralnih ulja.

OPIS

Sika® Separol® W-320 je sredstvo za odvajanje oplate bez otapala, spremno za upotrebu. Emulzija je na bazi rafiniranih mineralnih ulja.

NAMJENE

Sika® Separol® W-320 se može primjeniti na gradilištu i u pogonima predgotovljenih elemenata.

Posebno razvijen za:

- Glatku i neupojnu oplatu
- Upojnu oplatu
- Grijanu oplatu (do +70°C)

Sika® Separol® W-320 je također pogodan za:

- Oplatu s teksturom

SVOJSTVA / PREDNOSTI

Sika® Separol® W-320 ima sljedeća svojstva:

- Niska viskoznost
- Izvrsna sposobnost prianjanja na vertikalne površine oplate
- Samoizravnavanje nakon prskanja
- Jače suzbijanje pora
- Nema zapaljivih para
- Nema stvaranja smola
- Smanjeni prljavi tragovi na oplati
- Bezopasan za rukovanje

Omogućava sljedeće prednosti:

- Jednostavno i uredno odvajanje oplate od očvrslog betona
- Visoka kvaliteta završne površine
- Ne umanjuje kvalitetu površine betona
- Štiti oplatu od korozije čelika i ranog starenja

ODOBRENJA / STANDARDI

Sika® Separol® W-320 ispitana je internom Sika® kontrolom.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Rafinirana mineralna ulja, miješana u vodi.
Pakiranje	Plastična kanta: 20 litara Bačva: 210 litara Kontejner: 1000 litara
Izgled/Boja	Tekućina, mlječno bijela.
Rok trajanja	6 mjeseci od datuma proizvodnje ukoliko je skladišteno u neoštećenoj, neotvorenoj i originalnoj ambalaži.
Uvjeti skladištenja	Zaštiti od smrzavanja, direktnog Sunčevog svjetla i zagađenja. Jednom otvorena pakiranja trebaju biti dobro zatvorena tijekom daljnog skladištenja.
Gustoća	0.97 g/cm ³ (pri +20°C).

INFORMACIJE O PRIMJENI

Potrošnja	Sika® Separol® W-320 doprinosi efikasnosti, ovisno o slučaju primjene i oplati koja se koristi, do ~ 140 m2/kg za neupojnu oplatu (na primjer čelik ili plastika)
Temperatura zraka u prostoru	+5°C min. / +50°C max.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

PRIMJENA

Prije primjene, Sika® Separol® W-320 treba temeljito promiješati. Sika® Separol® W-320 je spreman za upotrebu. Ne razrijeđivati ili mijеšati s drugim materijalima! Oplata mora biti suha i čista. Ukloniti sve ostatke hrđe i betona s oplate. Sika® Separol® W-320 ugrađuje se u tankom, finom sloju, bijelog točkastog izgleda, preko cijele površine (dodatni sloj može biti potreban u slučaju vrlo upojne oplate). Preporučamo korištenje specijalnog pištolja za prskanje s tlakom nanošenja 3-6 bara i ravnu mlaznicu za prskanje (01 F 110 npr. 652.307 ili 652.245). Treba izbjegavati previše nanošenja Sika® Separol® W-320. Sav višak treba obrisati krpom ili spužvom. Nakon primjene omogućiti period hlapljenja u trajanju od 20 minuta pri +20°C. Prije betoniranja preporučamo izvođenje proba radi optimiziranja procedure za svaki projekt.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškariceva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

SikaSeparolW-320-hr-HR-(08-2019)-1-1.pdf

Tehnički list proizvoda
Sika® Separol® W-320
Kolovoz 2019, Verzija 01.01
021405021000000160