

Tehnički list proizvoda
Izdanje 24/08/2005
Identifikacijski broj:
02 05 01 13 000 0 000001
Sika® BlackSeal®-1

Sika® BlackSeal®-1

Brtvilo za fuge na bazi bitumena

Opis proizvoda

Jednokomponentno brtvilo na bazi bitumena.

Upotreba

- Brtvljenje spojeva uz dimjnake, svjetlarnike i sl.
- Brtvljenje pukotina i rupa u bitumenskim krovovima
- Popravci na krovovima

Karakteristike / Prednosti

- Lijepi na brojne podloge kao što su beton, zidana građa, drvo, metal, bitumen, polimer bitumenske krovne ploče i dr.
- Ne treba primer
- Spremno za korištenje, jednostavna primjena
- Može se primjenjivati na vlažne neporozne podloge

Podaci o proizvodu

Oblik

Boja

Crna

Pakiranje

300 ml kartuše (12 kartuša u kutiji) / 600 ml mopo (20 mopo u kutiji).

Skladištenje

Uvjeti skladištenja / Rok trajanja

12 mjeseci od datuma proizvodnje, ako se skladišti u neoštećenim, originalnim, brtvljenim kontejnerima, u suhim uvjetima i zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti pri temperaturama između +10°C i +25°C.

Tehnički podaci

Kemijska baza

Bitumenska baza, veže s vlagom.

Gustoća

1.3 kg/l

Vrijeme stvaranja kožice

Neljepivo nakon ca. 15 minuta.

Brzina vezanja

1 dan ca.. 2 mm ~ 2 mm nakon 24 h (+23°C / 50% r.v.)
3 danaca.. 4 mm ~ 4 mm nakon 3 dana (+23°C / 50% r.v.)

Deformabilnost

5%

Udio krute tvari

85%

Sag Flow

< 3 mm

Temperatura korištenja

-20°C do +70°C (suha toplina).



Informacije o sistemu

Detalji primjene

Kvaliteta podloge Čista i suha, homogena, ravna, slobodna od masnoća, prašine i rastresitih čestica. Boja, cementno mlijeko i ostale rastresite čestice moraju se ukloniti.

Uvjeti primjene / Ograničenja

Temperatura podloge +5°C min. / +40°C max.
Otežana ugradnja pri niskoj temperaturi.

Temperatura zraka +5°C min. / +40°C max.
Otežana ugradnja pri niskoj temperaturi.

Upute za primjenu

Metoda nanošenja / Alati Za ravne uredne linije, zaštititi stranice fuge trakom.
Ugrađivanje ručnim ili pneumatskim pištoljem, izbjegavati zarobljavanje zraka.
Završno obraditi konkavnom spatulom.
Zagladiti vodom s nekoliko kapi sintetskom detergenta.
Ukloniti zaštitnu traku dok je brtvilo još svježe.

Čišćenje alata Očistiti sa Sika® Colma Cleanerom sav alat i opremu za nanošenje neposredno nakon uporabe. Očvršli / osušeni materijal može se ukloniti jedino mehaničkim putem.

Napomene o primjeni / Ograničenja Nije pogodno za fuge pod vodom!

Napomene Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvođača temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

Lokalna ograničenja Napominje se da kao rezultat određenih lokalnih propisa ponašanje ovog proizvoda može varirati od države do države. Molimo konzultirati lokalni tehnički list proizvođača za točan opis područja primjene.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Zaštitne mjere Da se izbjegnu rijetke alergijske reakcije, preporučamo korištenje zaštitnih rukavica. Promijeniti zaprljanu radnu odjeću i oprati ruke prije jela i nakon završetka posla.
Lokalni propisi kao i zdravstveni i sigurnosni napuci na etiketama pakiranja moraju biti uzeti u obzir.

Važne napomene Preostali materijal mora biti uklonjen prema lokalnoj regulativi. Potpuno osušeni materijal mora biti odložen kao kućni otpad u skladu s odgovornim lokalnim vlastima.
Detaljne zdravstvene i sigurnosne informacije kao i detaljne mjere predostrožnosti npr. fizikalni, toksikološki i ekološki podaci mogu se dobiti iz sigurnosnog lista proizvođača.

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10 250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Telefon +385 (0)1 6594 240
Telefax +385 (0)1 6594 241
www.sika-croatia.hr

