

Sikaflex® Crystal Clear

Potpuno prozirno (transparentno) višenamjensko ljepilo i brtvilo

| | |
|---|---|
| Opis proizvoda / Primjena | Sikaflex® Crystal Clear je transparentno, elastično, jednokomponentno, brtvilo i ljepilo, bez otapala koje otvrđnjava upijanjem vlage iz zraka. Proizvod se odlikuje dobrom prionjivošću na širok spektar podloga u građevinarstvu, te je zbog toga prikladan za većinu brtvljenja spojeva i ljepljenja u građevinarstvu ili kućnoj upotrebi. <ul style="list-style-type: none">■ Kao univerzalno ljepilo prikladno za većinu podloga kao što su metali, staklo, beton, žbuke, gips-karton ploče, drvo, obojane površine, polyester, plastike i sl.■ Kao brtvilo za vertikalne i horizontalne spojeve zidova, za metalne i drvene konstrukcije i sl. |
| Karakteristike / Prednosti | <ul style="list-style-type: none">■ Odlična prionjivost na većinu podloga koje se koriste u građevinarstvu■ Bez otapala, bez mirisa■ 100% kristalno prozirno / transparentno■ Dobra obradivost■ Malo skupljanje pri sušenju■ Može se ugrađivati i na vlažni beton |
| Odobrenja / Standardi | Sukladno zahtjevima norme EN 15651-1 F EXT-INT CC Sukladno zahtjevima norme ISO 11600 F 20 LM |
| Tehnički podaci | |
| Boja | Transparentna (prozirno) |
| Pakiranje | Kartuša 300 g (290 ml), 12 kartuša u kutiji, 1344 kartuša na paleti |
| Uvjeti skladištenja / Rok trajanja | 12 mjeseci od datuma proizvodnje, ako se skladišti pravilno u originalnim, neoštećenim i zatvorenim pakiranjima u suhim uvjetima zaštićeno od direktnog izlaganja suncu pri temperaturama između +5°C i +25°C. |



Tehničke karakteristike

| | | |
|--------------------------|---|--------------|
| Kemijska osnova | Silan modificirani polimer | |
| Gustoća | Cca. ¹⁾ 1.05 kg/l | (ISO 1183-1) |
| Vrijeme stvaranja kožice | Cca. ¹⁾ 30 minuta | |
| Brzina otvrdnjavanja | Cca. ¹⁾ 3 mm / 24 sata | |
| Temperatura pri ugradnji | +5°C do +40°C, min. 3°C iznad točke rosišta | |
| Temperatura korištenja | -40°C do +80°C | |
| Vlačna čvrstoća | Cca. ¹⁾ 2.0 N/mm ² | (ISO 37) |
| Shore A tvrdoća | Cca. ¹⁾ 30 (nakon 28 dana) | (ISO 868) |
| Koeficijent elastičnosti | Cca. ¹⁾ 0.3 N/mm ² pri 60% izduženja ^{1) 2)} | (ISO 8339) |
| Izduženje pri slomu | Cca. ¹⁾ 400% | (ISO 37) |
| Elastičnost | Cca. ^{1) 2)} >70% | (ISO 7389) |

¹⁾ 23°C / 50% relativne vlažnosti

²⁾ Ispitivanje: Metoda A

Informacije o sistemu

| | |
|-----------------------------------|---|
| Potrošnja / Dimenzioniranje spoja | <p>Brtvlijenje: Širinu spoja je potrebno dimenzionirati tako da zadovolji potrebe rastezanja brtвила. Kao općenito pravilo širina spoja mora biti >6 mm i <20 mm. Preporučeni omjer širine i dubine ~ 2:1.</p> <p>Spojevi širine <10 mm namijenjeni su za kontrolu (sprječavanje) pukotina, te se smatraju spojevima bez dinamičkih rastezanja. Kao smjernica u obzir se uzima širina spoja u vrijeme ugradnje brtвила (pri temperaturi od +10 °C).</p> <p>Ispuna: Koristiti polietilensku ispunu za fuge, sa zatvorenim ćelijama.</p> <p>Lijepljenje:</p> <ul style="list-style-type: none">- Točkasto: 1 kartuša za 100 x 3 cm točki (Diametra = 3 cm; debljine = 0.4 cm)- Trakasto: Koristeći nastavak za istiskivanje diametra 5 mm, izdašnost je cca. 15 m dužnih iz kartuše od 290 ml (cca. 20 ml. za dužni metar). |
| Kvaliteta podloge | Čista, homogena, ravna, bez masnoća, prašine i labavih dijelova. Cementna skramica i ostali slabо držeći dijelovi moraju se ukloniti. |
| Priprema podloge | Sikaflex® Crystal Clear općenito ima visoku prionjivost bez predpremaza (prmera ili aktivatora) na većinu čistih i zdravih podloga. Za kritične primjene, optimalnu prionjivost ili kod visokih zahtjeva (npr. ekstremna izloženost atmosferilijama ili privremena uronjenost u vodu) preporučuje se : |

Neporozne podloge

Aluminij, anodizirani aluminij, nehrđajući čelik, tvrdi PVC, galvanizirano željezo, plastificirani metali ili glazirane pločice moraju se očistiti i predpripremiti sa Sika® Aktivator-205 koristeći čistu krpu (papirnate ručnike). Prije lijepljenja, pričekati >15 minuta (max. 6 sati).

Metali kao što su bakar, mesing, cink titan podloge i sl. moraju se očistiti i predpripremiti sa Sika® Aktivator-205 koristeći čistu krpu (papirnate ručnike). Nakon čekanja od >15 minuta, kistom nanijeti Sika® Primer-3 N, te pričekati >30 minuta (max. 8 sati) prije lijepljenja.

Porozne podloge

Beton, porobeton, cementne žbuke, mortovi, cigla i sl. moraju se predpripremiti s Sika® Primer-3 N koji se nanaša kistom. Prije lijepljenja pričekati >30 minuta (max. 8 sati).

Za detaljnije upute o predpripremi molimo kontaktirati našu Tehničku službu.

Predpremazi (primeri) su promotori prionjivosti. Oni ni u kojem slučaju ne zamjenjuju pravilno čišćenje podloge, niti ne pridonose značajnom povećanju čvrstoće podloge.

Detalji primjene

| | |
|--|--|
| Metode nanošenja / Alati | Sikaflex® Crystal Clear isporučuje se spremан за кориштење. Bravljenje: Nakon одговарајуће припрема фуге и подлоге, поставити испуну за фуге на планиранију (потребну) дубину, те уколико је потребно нанети предпремаз (primer). Поставити картуšу у алат за истискивање, те лагано истискивати Sikaflex® Crystal Clear у фугу при томе водећирачунадаје у пуном контакту с обе стране споја. Запуни фугу, избегавајући зрачне мјехурице. Како би се у потпуности осигуравала добра пронживост лагано загладити Sikaflex® Crystal Clear према странцима споја. Тамо где су потребне точне линије спојева, код уског спојева или оштих страна споја препоручује се кориштење помоћне траке, која се уклања док је бртвило још свеже. За идеално глатку, сјану површину бртвилом загладити текућином за заглађивање. Lijepljenje: Након припреме подлоге нанети Sikaflex® Crystal Clear тркасто или точкасто на површину која ће се лијепити у размацима од неколико центиметара. Притиском рuke позиционирати елементе лијеpljenja у жељenu poziciju. Користити лијепљиву траку, кlinove, или потпорне за задржавање залијеpljenih елемената у почетним satima отврдњавања. У првих неколико минута након лијepljenja неправилно позициониран елемент може се једноставно раздвојити и поново поставити. Поновно користити притисак. Preporučena debljina nanosa ljepila – zavisno od ravnosti podloga – je manje od 3 mm. Ostatke svježeg, neotvrđnutog ljepila s podloga je потребно уkloniti одmah. Konačne čvrstoće se postižu nakon potpunog stvrdnjavanja Sikaflex® Crystal Clear. |
| Čišćenje alata | Očistiti sav alat i opremu za nanošenje pomoću Sika® Remover-208 / Sika® TopClean-T neposredno nakon upotrebe. Očvrsli / osušeni materijal može biti uklonjen jedino mehanički. |
| Napomene o primjeni / Ograničenja | Prije lijepljenja, provjeriti pronживост и otpornost boja ili premaza. Ne koristiti u vanjskoj primjeni na lako hrđajućim podlogama (npr. sirovo željezo, neobojanom čeliku i sl.). Zbog utjecaja kemikalija, visokih temperature ili UV radijacije može doći do pojave diskoloracije. Međutim, promjena u nijansi nema nikakvog utjecaja na tehničke karakteristike, kvalitetu ili trajnost proizvoda. Prije korištenja na prirodnom kamenu molimo kontaktirajte našu Tehničku službu. Sikaflex® Crystal Clear ne koristiti na bitumenskim podlogama, prirodnoj gumi ili na građevnim podlogama koje mogu ispuštitit ulja, plastifikatore ili otapala koja mogu utjecati na brtвilo. Ne koristiti za lijepljenje stakla ukoliko je područje lijepljenja direktno izloženo utjecaju sunčevih zraka. Ne koristiti na PE, PP, PTFE i sličnim plastificiranim sintetičkim materijalima. Ne koristiti Sikaflex® CrystaL Clear za bravljenja u bazenima za plivanje. Nije prikladno za spojeve izložene stalnom pritisku vode ili trajno uronjene u vodu. |

Construction



| | |
|---|---|
| Napomene | Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole. |
| Lokalna ograničenja | Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene. |
| Zdravstvene i sigurnosne informacije | Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti. |
| Pravne napomene | Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabran proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev. |

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko - Zagreb
Hrvatska

Telefon +385 1 6594 240
Telefax +385 1 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

