

# Sika® MRP Glass Fiber

## Kit sa staklenim vlaknima

### Tehnički podaci

Kemijska osnova	Nezasićena polesterska smola, sa staklenim vlaknima	
Boja (CSQP <sup>1)</sup> 061-1)	siva	
Gustoća (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	Cca. 1,48 kg/l	
Omjer miješanja	težinski	1 do 3 %. Prevelika količina može izazvati diskoloraciju u fazi bojanja
Otvoreno vrijeme (u kanti) (pri 20°C)		7 minuta
Vrijeme sušenja <sup>3)</sup>	pri 20°C S IR	< 30 minuta 5 minuta po 1 m
Temperatura primjene		>+5°C (ne koristiti proizvod ispod naznačene temperature)
Skladištenje i čuvanje		U zatvorenoj ambalaži na hladnom i suhom mjestu
Rok uporabe		12 mjeseci

<sup>1)</sup> CSQP = Corporate Sika Quality Procedures

<sup>2)</sup> 23°C / 50% relativna vlažnost

<sup>3)</sup> kod posebnih primjena, temperatura i vrijeme sušenja mogu biti drugačiji

### Opis

Sika® MRP Glass Fiber je dvokomponentni poliesterski autokit, ojačan staklenim vlaknima.

### Područje primjene

Sika® MRP Glass Fiber se koristi za popunjavanje rupa, neravnina na limovima ili laminatnim podlogama (stakloplastika).

Samo za profesionalnu uporabu. Za potpunu prionjivost i kompatibilnost, prije korištenja potrebno je izvršiti probe u stvarnim uvjetima.

### Način primjene

Površine moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Za dodatno poboljšanje prionjivosti površine lijepljenja mogu se dodatno pobrusiti i očistiti. Zamiješanu pastu nanijeti lopaticom, te zagladiti na uobičajeni način. Nakon sušenja može se brusiti brusnim papirom granulacije 40 do 80.

### Pakiranje

Limena doza	2 kg
-------------	------

### Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

### Zdravstvene i sigurnosne informacije

Za ophođenje sa kemijskim materijalima, kao i za skladištenje i odlaganje, potrebno je poznavati i poštivati upute i odredbe iz Sigurnosnog lista u kojem se nalaze svi potrebeni fizikalni, sigurnosni, toksikološki i ekološki podaci o materijalu.

### Izjava o odricanju odgovornosti

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, ciju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.  
Industry  
Puškarićeva 77a  
10250 Lučko - Zagreb  
Hrvatska  
Tel. +385 1 65 94 240  
Fax +385 1 65 94 251

Tel. +385 1 6594 240  
Fax. +385 1 6594 251  
[www.sika-croatia.hr](http://www.sika-croatia.hr)

