

**Tehnički list proizvoda**

Izdanje 28/03/2014

Verzija br.:

LV. 01

Sika® SealTape SA

# Sika® SealTape SA

Samoljepljiva hidroizolacijska traka za perimetarska brtvljenja (spojeva, prodora) u mokrim prostorijama (dio sistema)

**Opis proizvoda**

Sika® SealTape SA je elastična samoljepljiva traka za rubna brtvljenja, s vanjske strane obložena filcom radi boljeg prijanjanja cementne hidroizolacije ili cementnog ljepila na nju.

**Područja primjene**

- Brtvljenje oboda oko i ispod pločica u mokrim prostorijama, kao što su kupaoznice, kuhinje i balkoni...
- Brtvljenje oko fasadnih elemenata i oko bazena za plivanje kako bi spriječili procurivanje vode
- Brtvljenje vertikalnih i horizontalnih dilatacijskih i konstruktivnih fuga, te u kutevima, oko prodora cijevi i dr.
- Za unutarnju i vanjsku primjenu

**Karakteristike / prednosti**

- Odlična svojstva prionjivosti (beton, cigla, gips-karton ploče, mramor, plastike, staklo, čelik, polikarbonati, drvo, bitumen i sl.)
- Odlična temperaturna stabilnost
- Odlična prionjivost i pri niskim temperaturama
- Visoka obradivost, plastičnost i deformabilnost
- Bez otapala

**Podaci o proizvodu****Pakiranje**

Rola: širina 10 cm, duljina 10 m, debljina 1 mm

**Skladištenje****Uvjeti skladištenja / rok trajanja**

Najmanje 12 mjeseci od datuma proizvodnje, ako se skladišti u originalnom pakiranju, neotvoreno, na temperaturama od +5°C do +40°C. Zaštititi od direktnog utjecaja sunčevih zraka.

**Tehnički podaci****Kemijska osnova**

Traka: butil

Ojačanje (filc): polipropilen

**Boja**

Siva

**Specifična težina**1,4 g/cm<sup>3</sup>**Udio čvrste tvari**

100 %

**Vlačna čvrstoća**

Uzdužna &gt; 100 N / 50 mm

EN 12311-1

Poprečna &gt; 100 N / 50 mm

EN 12311-1



<b>Izduljenje do sloma</b>	Uzdužno > 70 %	EN 12311-1
	Poprečno > 70 %	EN 12311-1
<b>Otpornost na trganje</b>	≥90 N (pod 90°)	
<b>Puzanje (vertikalno)</b>	0 mm	ISO 7390
<b>Čvrstoća cementnog ljepila (C2TE) na filcu</b>	0,9 N/mm <sup>2</sup>	EN 12004 / EN 1348
<b>Temperatura pri ugradnji</b>	+0 °C do +40 °C	
<b>Radna temperatura</b>	-30 °C do +80 °C (kratkotrajno do 160 °C, max. 24 sata)	

## Informacije o sistemu

<b>Struktura sistema</b>	Lijepi se direktno na pripremljenu podlogu i prevlači slojevima proizvoda iz SikaCeram <sup>®</sup> , Sikalastic <sup>®</sup> i SikaTop <sup>®</sup> Seal proizvodnog ranga.
<b>Kvaliteta podloge</b>	Podloga mora biti suha, homogena, čvrsta, bez labavih dijelova, cementnog mlijeka, bez masnoća, ulja ili prašine.
<b>Način primjene / ugradnja</b>	Odrezati željenu dužinu trake. Ukloniti zaštitni papir. Postaviti traku na željenu poziciju, te ju zalijepiti čvrstim pritiskom. Potpuno prijanjanje postiže se metalnim valjkom, ili čvrstim trljanjem krpom.
<b>Napomene</b>	Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.
<b>Lokalna ograničenja</b>	Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene.

## Zdravstvene i sigurnosne informacije

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.  
Puškarićeva 77a  
10250 Lučko - Zagreb  
Hrvatska

Tel. +385 1 659 42 40  
Fax +385 1 659 42 41  
sika.croatia@hr.sika.com  
www.sika-croatia.hr

