

Sikaplan® TB-15

Polimerna membrana za hidroizoliranje krovova

Opis proizvoda

Sikaplan® TB-15 (debljina 1.5 mm) je višeslojna, sintetička krovna vodonepropusna membrana armirana staklenim voalom na bazi fleksibilnih poliolefina (FPO) vrhunske kvalitete i koja sadrži stabilizatore UV zraka, prema EN 13956.

Sikaplan® TB-15 je vrućim zrakom zavariva krovna membrana formulirana za hidroizolaciju krovova i namijenjena za uporabu u svim klimatskim uvjetima. Sikaplan® TB-15 je proizveden sa staklenim voalom za dimenzionalnu stabilnost, koristi se za balastne krovove i izradu detalja. Sikaplan® TB-15 se proizvedena sa prenaponom i sa potpuno integriranim voalom, tako da nema mogućnosti razdvajanja ili migracije vode. Ima odličnu dimenzionalnu stabilnost.

Uporaba

Hidroizolirajuća membrana za:

- Balastne krovove (npr. šljunak, betonske ploče, zelene krovove)
- Izložene krovove (radni krovovi, obrnuti krov)
- Izradu detalja – spojevi, otvori svjetlarnika i sl. (koristi se i kao membrana za izradu detalja kod TM hidroizolacijskih membrana)

Karakteristike /

Prednosti

- Izvanredna otpornost vremenskim uvjetima, uključujući trajno UV zračenje
- Izvrsna pregibljivost pri niskim temperaturama
- Otpornost na mikroorganizme
- Visoka dimenzijska stabilnost
- Visoka otpornost na udarce
- Izvrsno varenje vrućim zrakom
- Kompatibilna sa starim bitumenom
- Može se reciklirati

Odobrenja / Standardi

Sikaplan® TB-15 je dizajniran i proizveden da zadovoljava zahtjeve većine međunarodno priznatih standarda.

- Polimerne trake za hidroizoliranje krovova sukladno HRN EN 13956, certificirane od strane ovlaštenog tijela 1213-CPD-3914 i sa CE-oznakom.
- Ponašanje u požaru prema HRN EN 13501-1.
- Otpor prodoru korijenja ispitan prema FLL proceduri.
- Službena odobrenja kvalitete i certifikati suglasnosti i odobrenja.
- Praćenje i procjena od strane odobrenih laboratorija.
- Sistem menadžmenta kvalitete u skladu sa HRN EN ISO 9001/14001.



Roofing

Izgled / Boje	Površina: mat Boje: Gornja površina: bijela Donja površina: crna
Pakiranje	Sikaplan® TB-15 standardne role su zasebno zamotane u sivu PE-foliju. Pakirna jedinica: vidi cjenik Duljina role: 20.00 m Širina role: 2.00 m Težina role: ± 60.00 kg
Uvjeti skladištenja / Rok trajanja	Role moraju biti skladištene u horizontalnom položaju na paleti i zaštićene od direktne sunčeve svjetlosti, kiše i snijega. Proizvod ima neograničen rok trajanja tijekom propisnog skladištenja. Tijekom transporta ne slagati paletu na paletu.

Tehnički podaci

Deklaracija proizvoda	HRN EN 13956	
Vidna oštećenja	Zadovoljava	HRN EN 1850-2
Duljina	20m (-0 % / +5 %)	HRN EN 1848-2
Širina	m (-0.5 % / +1 %)	HRN EN 1848-2
Čvrstoća (straightness)	≤ mm	HRN EN 1848-2
Plošnost	≤ mm	HRN EN 1848-2
Efektivna debljina	1.5 mm (-5 % / +10 %)	HRN EN 1849-2
Plošna težina	1.5 kg/m ² (-5 % / +10 %)	HRN EN 1849-2
Vodotijesnost	Zadovoljava	HRN EN 1928
Djelovanje tekućih kemikalija uključujući vodu	Na zahtjev	HRN EN 1847
Ponašanje u požaru	Klasa E	EN ISO 11925-2, klasifikacija po EN 13501-1
Otpornost spoja na posmik	≥ N/50 mm	HRN EN 12317-2
Otpornost na prolaz vodene pare (μ)	150.000	HRN EN 1931
Vlačna čvrstoća		HRN EN 12311-2
uzdužna (md) ¹⁾	≥ 6 N/mm ²	
poprečna (cmd) ²⁾	≥ 6 N/mm ²	
Izduženje		HRN EN 12311-2
uzdužno (md) ¹⁾	≥ 500 %	
poprečno (cmd) ²⁾	≥ 500 %	
Otpornost na udarce		HRN EN 12691
tvrda podloga	≥ 600 mm	
meka podloga	≥ 800 mm	
Otpornost na statičko opterećenje		HRN EN 12730
meka podloga	≥ kg	
kruta podloga	≥ kg	
Otpor prodoru korijenja	Zadovoljava	HRN EN 13948
Stalnost dimenzija		HRN EN 1107-2
uzdužna (md) ¹⁾	≤ 0.3 %	
poprečna (cmd) ²⁾	≤ 0.2 %	
Pregibljivost pri niskim temperaturama	≤ -30 °C	HRN EN 495-5
UV izloženost	Zadovoljava (> 5000 h)	HRN EN 1297
Izloženost bitumenu³⁾	Zadovoljava	HRN EN 1548

¹⁾md = smjer ispitnog uređaja

²⁾cmd = poprečno na smjer ispitnog uređaja

³⁾ Sikaplan® TB je kompatibilna sa starim bitumenom

Sustav

Struktura sustava	<p>Dostupan je širok raspon dodataka npr. gotovi elementi, vertikalni slivnici, zidni slivnici i pješačke staze.</p> <p>Sljedeći materijali se preporučuju:</p> <ul style="list-style-type: none">Sarnafil® T 66-15 D folija za detaljeSarnafil® T Metal Sheet (metalna ploča)Sarnabar perforirane šipkeSarnafil® T Welding CordSarnafil® T Prep / Sarnafil® T Wet Task SetSarnacol® T 660Solvent T 660Sarnafil® T Clean
--------------------------	---

Detalji aplikacije

Kvaliteta podloge	<p>Površina podloge mora biti jednolika, glatka, bez oštih izbočina, ostataka betona itd.</p> <p>Podloga mora biti kompatibilan sa membranom, otporan na otapala, čista, suha i bez masti i prašine. Metalne ploče moraju biti očišćene od masnoća sa Sarnafil T Clean prije primjene ljepila.</p>
--------------------------	--

Uvjeti aplikacije / Ograničenja

Temperatura	<p>Uporaba Sikaplan® TB-15 membrane je ograničena na geografske lokacije sa prosječnim mjesečnim temperaturnim minimumom od -50 °C.</p> <p>Trajna temperatura okoline tijekom uporabe je ograničena na +50 °C.</p>
Kompatibilnost	<p>Sikaplan® TB-15 može biti ugrađen na sve toplinske izolacije i izravnavajuće slojeve pogodne za krovopokriivanje. Nije potreban dodatan razdvajajući sloj. Zavisno od zahtjeva može biti potreban sloj za zaštitu od vatre.</p> <p>Sikaplan® TB-15 je pogodan za ugradnju direktno povrhu postojećih, pažljivo očišćenih, bitumenskih krovova npr. ponovno krovopokriivanje preko starih ravnih krovova.</p> <p>Promjene boje na površini membrane se mogu pojaviti u slučaju direktnog kontakta sa bitumenom.</p> <p>U slučaju da se postojeći slojevi krova moraju biti uklonjeni, Sikaplan® TB-15 može biti direktno zalijepljen na bitumenski sloj za kontrolu isparavanja zbog odijeljivanja i zaštite na kraju radnog dana.</p>

Upute o ugradnji

Metoda ugradnje /

Alati

Proces ugradnje:

Prema važećim uputama za ugradnju za Sikaplan® TB-vrste sistema za balastne krovove.

Metoda pričvršćivanja:

Krovna hidroizolirajuća membrana se ugrađuje slobodnim polaganjem, te prekriva s balastom.

Spojevi i otvori:

Membrana se lijepi na podlogu (beton, drvo, metali i sl.), preklopi se spajaju vrućim zrakom.

Metoda spajanja vrućim zrakom:

Prije zavarivanja spojevi moraju biti čisti, suhi i bez prašine. Ako se preklopi spajaju na dan ugradnje, nije potrebna priprema preklopa. U svim drugim slučajevima preklopi se moraju pripremiti sa Sarnafil® T Prep.

Preklopni spojevi su zavareni sa električnom opremom za vruće zavarivanje, kao što su aparati za zavarivanje na vrući zrak i pritiski valjci ili automatski strojevi za zavarivanje na vrući zrak sa kontrolom temperature vrućeg zraka iznad 500°C.

Preporučena vrsta opreme: Leister Triac PID za ručno zavarivanje
Sarnamatic Varimat za automatsko
zavarivanje

Parametri zavarivanja uključujući temperaturu, brzinu stroja, dotok zraka, pritisak i postavke stroja moraju biti procijenjeni, prilagođeni i provjereni na gradilištu prema vrsti opreme i klimatskoj situaciji koja je prethodila zavarivanju. Efektivna širina preklopa zavarenih vrućim zrakom mora biti minimalno 20 mm.

Spojevi moraju biti mehanički ispitani odvijačem da bi se osigurala cjelovitost/dovršenost zavara. Bilo kakve nesavršenosti moraju biti ispravljene zavarivanjem na vrući zrak.

Napomene o ugradnji / Ograničenja

Instalacijski poslovi moraju biti izvedeni od strane Sika školovanih izvođača za krovopokriivanje.

Temperaturna ograničenja za ugradnju membrane:

Temperatura podloge: -30 °C min. / +60 °C max.

Temperatura okoline: -20 °C min. / +60 °C max.

Instalacija nekih pomoćnih proizvoda npr. kontaktnih ljepila/čistača je ograničena na temperature iznad +5 °C. Pratite informacije iz tehničkih lista proizvoda.

Posebne mjere mogu biti obvezne za instalaciju ispod +5 °C temperature okoline zbog sigurnosnih zahtjeva u skladu s nacionalnim propisima.

Napomene	Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.
Lokalna ograničenja	Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list proizvoda za opis područja primjene.
Zdravstvene i sigurnosne informacije (REACH)	Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboditi iz predmeta pod normalnim odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržište, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).
Zaštitne mjere	Kod rada(zavarivanja)u zatvorenim prostorima potrebno je osigurati dotok svježeg zraka. Zaštita na radu prema lokalnim zakonima.
Klasa transporta	Ovaj proizvod nije klasificiran kao opasan za transportiranje.
Odlaganje	Ovaj materijal je reciklirajući. Odlaganje u skladu sa lokalnim zakonima.
Pravne napomene	Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika®-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika® zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko-Zagreb
Hrvatska

Tel. +385 1 659 42 40
Fax +385 1 659 42 41
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

