

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sarnavap® Tape F

Obostrano ljepljiva butil kaučuk traka

OPIS

Sarnavap® Tape F je obostrano ljepljiva butil kaučuk traka s zaštitom od rastezanja.

NAMJENE

- Sarnavap® Tape F se koristi za spajanje polietilenskih Sarnavap® parnih brana, te lijepljenje na ravne površine.
- Sarnavap® Tape F služi za postizanje zrakonepropusnosti.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Polipropilenska zaština folija
- Samoljepivi proizvod s zaštitom od rastezanja
- Bez otapala
- Visoka trajnost

INFORMACIJE O PROIZVODU

Kemijska osnova	Butik kaučuk
Pakiranje	Rola: <u>40 m</u>
Izgled/Boja	Izgled: <u>Ravna traka, obostrano ljepljiva</u> Boja: <u>crna</u>
Rok trajanja	2 godine od datuma proizvodnje, u originalnom, neotvaranom i neoštećenom pakiraju.
Uvjeti skladištenja	Skladišteno pri temperaturama od +5 °C do +25 °C u horizontalnom položaju na paleti, zaštićeno od direktnog utjecaja sunčevih zraka, kiše i snijega. Za vrijeme transporta i skladištenja ne opterećivati (ne stavljati ništa na) proizvod.
Dužina	40.00 m (- 5 cm / + 20 cm)
Širina	15 mm (± 1.0 mm)
Debljina	1.0 mm (- 0 mm / + 0.2 mm) Gustoća: 1.2 g/cm ³ (+20 °C)

INFORMACIJE O SUSTAVU

Struktura sustava	Kompatibilno sa: <ul style="list-style-type: none">Sarnavap® PE parnim branama
Kompatibilnost	Nije kompatibilna za direktan kontakt s PVC, katranom, asfaltom, vrućim

bitumenom, sredstvima za zaštitu drva, sredstvima za smanjenje površinske napetosti, sredstvima koja sadrže ulja, otapalima i sl.
Nije prikladna za trajnu izloženost UV zračenju.

INSTRUKCIJE O PRIMJENI

KVALITETA PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, bez prašine, masnoće i ostalih tvari koje mogu smanjiti prionjivost.

PRIMJENA

Temperaturne granice za ugradnju Sarnavap® Tape F: Za lijepljene spojeve i detalje min. +5 °C / max. +40 °C

METODE I ALATI ZA PRIMJENU

Prema važećim uputama za ugradnju Sarnafil® i Sikaplano® krovnih sistema. Preklop mora biti najmanje 80 mm.

OGRANIČENJA

Korištenje Sarnavap® Tape F ograničeno je na lokacije gdje prosječna mjesecna temperatura ne pada ispod -50 °C. Trajna temperatura okoline može biti najviše +50 °C.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni Tehnički list proizvoda za točan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

UREDBA (EZ) BR 1907/2006 - REACH

Ovaj proizvod je predmet, kako je definirano u članku 3 Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu oslobođiti iz predmeta pod normalnim, odnosno predviđenim uvjetima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržiste, transport ili korištenje prema članku 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštivati upute dane u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za kemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primjenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

Tehnički list proizvoda
Sarnavap® Tape F
Studeni 2018, Verzija 01.01
020945051200000002

SarnavapTapeF-hr-HR-(11-2018)-1-1.pdf