

SikaBond® AT-Metal

Specijalno ljeplilo za elastično ljepljenje metala

Opis proizvoda

SikaBond® AT-Metal je jednokomponentno elastično ljeplilo i brtviло bez otapala, za upojne i neupojne podloge, posebice za metal. SikaBond® AT-Metal je baziran na "Silane Terminated Polymers" tehnologiji.

Primjena

- SikaBond® AT-Metal je ljeplilo za unutarnje i vanjsko brtvljenje i ljepljenje metalnih fasadnih-krovnih elemenata, krovnih pokrova, pokrovnih ploča, metalnih limova, opšavnih spojeva, javne rasvjete, brtvljenje metalnih ojačanja i sl.
- SikaBond® AT-Metal ima snažnu prionljivost na neporozne podloge, posebice na metale (aluminij, bakar, galvanizirani čelik, nehrđajući čelik i sl.), te na mnoge vrste plastike (PVC, plastificirane podloge i sl.)

Karakteristike /

- 1-komponentno, spremno za upotrebu

Prednosti

- Vrlo dobra prionljivost na razne metale i neupojne podloge bez upotrebe primera
- Dobra prionljivost na upojne podloge (kao beton, crijepl, mort i sl.)
- Odlična ugradivost
- Kratka „nit“ odvajanja materijala kod ugradnje ('short cut off string')
- Dobra početna prionljivost i brzo očvršćivanje
- Nije korozivan
- Izvrsna otpornost na atmosferilije i vodu
- Ne sadrži silikone
- Ne sadrži otapala

Testovi

Odobrenja/ Standardi

ISO 11600 F 20% HM SKZ Würzburg

Podaci o proizvodu

Oblik

Boja Bakrena, svijetlosiva

Pakiranje 300 ml kartuše(12 kartuša u kutiji)

Skladištenje

Uvjeti skladištenja / Rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje, ako se skladišti pravilno u originalnim, neoštećenim i zatvorenim pakiranjima u suhim uvjetima, zaštićeno od direktnog izlaganja suncu pri temperaturama između +10°C i +25°C.



Tehnički podaci

Kemijska osnova	1-komponentni Silane Terminated Polymers (PU-Hibridna tehnologija, veže uz pomoć vlage iz zraka)	
Gustoća	~ 1.35 kg/l	(DIN 53 479)
Vrijeme stvaranja kožice	~ 30 minuta (+23 °C / 50% r. v.)	
Brzina vezanja	~ 3 mm / 24h (+23 °C / 50% r. v.)	
Propadanje / curenje	0 mm , vrlo dobro	(DIN EN ISO 7390)
Temperatura korištenja	-40 °C do +90 °C	

Mehaničke / Fizikalne osobine

Posmična čvrstoća	~ 1.15 N/mm ² ; 1 mm debljina ljestvica (+23 °C / 50% r.v.)	(DIN 52 283)
Vlačna čvrstoća	~ 1.6 N/mm ² (+23 °C / 50% r. v.)	(DIN 53 504)
Otpornost na kidanje	~ 5.5 N/mm ² (+23 °C / 50% r. v.)	(DIN 53 515)
Shore A Tvrdoća	~ 38 (nakon 28 dana)	(DIN 53 505)
E-Modul	0,7 N/mm ² pri 100% izduženja (+23 °C / 50% r. v.)	(DIN EN ISO 8340)
Izduženje pri slomu	~ 420% (+23 °C / 50% r. v.)	(DIN 53 504)
Elastičnost	> 70% (+23 °C / 50% r. h.)	(DIN EN ISO 7389 B)

Otpornost

Kemijska otpornost

Otporno na vodu, morsku vodu, razrijeđene lužine, cementno mlijeko i disperzije deterdženta u vodi.

Nije otporno na alkohol, organske kiseline, koncentrirane lužine i koncentrirane kiseline, klorirane i aromatske ugljikovodike.

Nije, ili je samo kratkotrajno otporno na koncentrirane anorganske kiseline, organska otapala (ketoni, esteri, aromati) i alkohol, lakove i razrjeđivače za boje, organske kiseline i agresivna otopine ili otapala.

Za detaljne informacije kontaktirati našu tehničku službu.

Informacije o sistemu

Detalji primjene

Potrošnja	(Točkasto) / Linjsko nanošenje za lijepljenje: ~ 44 ml za tekući metar (sa trokutastim nanosom)
------------------	--

Kvaliteta podloge	Podloga mora biti suha, homogena, čvrsta i očišćena od svih ostataka ulja ili prašine. Cementno mlijeko ili skramica, nevezani i slabu vezani dijelovi podloge i nekompatibilni premazi moraju biti uklonjeni. Moraju se poštivati standardna građevinska pravila.
--------------------------	---

Priprema podloge / Primer

SikaBond® AT-Metal generalno ima snažnu prionjivost na većinu čistih i pouzdanih podloga. Za optimalnu prionjivost i kritičnu, visoko zahtjevnu primjenu kao kod višekatnih građevinskih zahvata, za brtvljenje fuga izloženih visokim naprezanjima ili u slučaju ekstremnih vremenskih prilika, podloga mora biti tretirana primerom ili čistačem. U slučaju sumnje u primjenu proizvoda preporučujemo izradu probnog uzorka.

Neporozne podloge:

Npr. metal, plastika, aluminij, polimeri i sl. trebaju se nahrapaviti finim abrazivnim alatom i očistiti sa Sika® Cleaner-205 uz korištenje čiste tkanine.

Prije brtvljenja dopustiti vrijeme potrebno za reakciju primera najmanje 15 min. - max 6 h.

Za učestali kontakt sa vodom ili uz konstantno povećanu relativnu vlažnost zraka treba koristiti Sika® Primer-3 N za porozne podloge (beton, cigla i sl.).

Za detaljne upute pogledati tehnički list SikaBond primera ili se savjetovati sa tehničkom službom.

Moraju se poštovati standardna građevinska pravila.

Uvjeti primjene / Ograničenja

Temperatura podloge	Tijekom ugradnje i za vrijeme vezanja pa sve do trenutka potpunog otvrđnjavanja SikaBond® AT-Metal-a temperatura podloge mora biti između +5°C min. i +40°C max.
Temperatura okoline	+5°C min. / +40°C max.
Vlažnost podloge	Suhu
Relativna vlažnost zraka	Između 30% i 90%

Upute za primjenu**Metoda nanošenja / Alati**

SikaBond® AT-Metal se isporučuje spremан за upotrebu.

Nakon adekvatne pripreme podloge nanesti SikaBond® AT-Metal u trakama ili točkasto na površinu za koju lijepimo u razmacima od nekoliko centimetara. Isključivo ručno utisnuti i namjestiti elemente koje lijepimo. Ukoliko je potrebno koristite SikaTack-Panel montažnu traku za fiksiranje dok ljepilo ne počne vezati. Namještanje ili repozicioniranje elementa moguće je u prvih nekoliko minuta nakon lijepljenja.

Čišćenje alata

Očistiti sav alat i opremu za nanošenje pomoću Sika® Remover-208 neposredno nakon upotrebe. Očvrsti / osušeni materijal može biti uklonjen jedino mehanički.

Napomene o primjeni / Ograničenja

SikaBond® AT-Metal nije namijenjen za lijepljenje fasadnih panela. Za lijepljenje fasadnih panela ili drugih fasadnih sustava koristiti SikaTack-Panel Sistem.

Za najbolju ugradivost temperatura ljepila mora biti > 15°C.

Ne koristiti SikaBond® AT-Metal kao kit za staklo, na titan cink, bitumenske podloge, prirodnu gumu, EPDM gumu ili na druge građevinske materijale koji mogu ispuštaći ulja, plastifikatore ili otapala koja mogu naštetići ljepilu.

Prije korištenja na prirodnom kamenu i granitu kontaktirani našu tehničku službu.

Za pravilno vezanje ljepila neophodna je odgovarajuća količina vlage iz zraka.

Elastično ljepilo se uglavnom ne bi trebalo bojati.

Ukoliko se ljepilo prebojava, mogu se pojaviti površinske pukotine boje, povećana lijepljivost na dodir i/ili lagana osciliranja u boji.

Kompatibilnost mora biti testirana prema DIN 52 452-4.

Do odstupanja boje može doći uslijed utjecaja kemikalija, visoke temperature, UV zračenja. Promjena boje ne utječe na tehničke karakteristike, pouzdanost i izdržljivost proizvoda.

Ne koristiti na PE, PP, teflonu ili nekim drugim plastificiranim sintetičkim materijalima (napraviti probno ispitivanje ili kontaktirati tehničku službu).

Construction



Napomene	Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu su temeljeni na laboratorijskim ispitivanjima. Trenutne izmjerene vrijednosti mogu varirati ovisno o okolnostima koje su van naše kontrole.
Lokalna ograničenja	Naglašavamo da kao rezultat specifične lokalne regulative svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konzultirajte lokalni tehnički list za opis područja primjene.
Zdravstvene i sigurnosne informacije	Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnici će konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda koji sadrži fizikalne, ekološke, toksikološke i druge podatke o sigurnosti.
Pravne napomene	Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora provjeriti prikladnost proizvoda za namjeravanju primjenu i nakanu. Sika zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
HR-10250 Zagreb - Lučko
Hrvatska

Tel. +385 1 659 42 40
Fax +385 1 659 42 41
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr