

# Sika® Repair 30

## Veza / Završni fini mort / Za zapunjavanje pora

<b>Opis proizvoda</b>	Sika® Repair 30 je cementno povezani, jednokomponentni mort, modificirani polimer sa Silicafume, otporan na sulfate, za zapunjavanje pora / vezivanje / završni fini mort.	
<b>Područja primjene</b>	<p>Sistem Sika® Repair se uglavnom koristi za zaglađivanje betona na objektima izloženim vremenskim utjecajima i koji su stalno ili povremeno uronjeni. Posebno je dizajniran za hidrauličke strukture, kanale za navodnjavanje (odvodne cijevi) i betonske strukture izložene sulfatnim agresivnim uvjetima.</p> <p>Sika® Repair 30 se koristi kao tanki sloj za zaglađivanje na horizontalnim i vertikalnim površinama kod građevina – i konstrukcija, unutarnje završne radove, te kao reparativni mort za ispunjavanje sačastih rupa, pora i sl., na bilo kojoj vrsti betonske konstrukcije, za popravke manjih oštećenja na rubovima i spojevima, za formiranje i finalne radove za spojeve i svodove.</p>	
<b>Obilježja proizvoda</b>	<p>Neotrovan, priprema se samo uz dodatak vode;</p> <p>Jednostavna primjena;</p> <p>Odlična prionljivost na beton i čelik;</p> <p>Dobra otpornost na prodror vode i klorida;</p> <p>Dobra mehanička čvrstoća;</p> <p>Materijal visoko otporan na agresivne sulfate;</p> <p>Mogućnost prskanja mokrim postupkom</p>	
<b>Boja</b>	siva	
<b>Oblak isporuke</b>	vreća od 25 kg	
<b>Skladištenje</b>	<p>U zatvorenom i neoštećenom originalnom pakovanju 12 mjeseci nakon isporuke iz tvornice SIKA.</p> <p>Štititi od vlage. Neosjetljiv na smrzavanje.</p>	
<b>TEHNIČKI PODACI</b>		
<b>Gustoća (na +20°C)</b>	1,3 kg/lit. 2,1 kg/lit.	(Gustoća praha) (Gustoća svježeg morta)
<b>Tlačna čvrstoća</b>	nakon 1 dan nakon 7 dana nakon 28 dana	8 - 10 N/mm <sup>2</sup> 26 - 28 N/mm <sup>2</sup> 32 – 34 N/mm <sup>2</sup>
<b>Čvrstoća na savijanje</b>	nakon 1 dan nakon 7 dana nakon 28 dana	2,5 – 3,0 N/mm <sup>2</sup> 5 - 6 N/mm <sup>2</sup> 8 – 9 N/mm <sup>2</sup>
<b>Vlačna čvrstoća</b>	nakon 28 dana	1,6 – 2,3 N/mm <sup>2</sup>



## UPUTE ZA PRIMJENU

<b>Omjer miješanja</b>	voda : prah = 1 : 5-5,5 težinskog omjera npr. 5 litara vode za vreću od 25 kg
<b>Vrijeme ugradnje kod +20°C</b>	45 - 60 minuta. Izbjegavati dodatno dodavanje vode.
<b>Potrošnja</b>	Na nivelliranu podlogu potrošnja je približno 1,75 kg praha po metru kvadratnom za 1 mm debljine. Potrošnja materijala zavisi od kvalitete podloge.
<b>Podloga</b>	Podloga treba biti čista, slobodna od loših i otpadajućih dijelova, prašine i nečistoće. Posebno treba ukloniti masne i uljne dijelove, te skramicu sa površine.
<b>Upute za miješanje</b>	Prema danim omjerima dodati vodu u posudu. Uz miješanje lagano dodavati prah. Da bi se izbjeglo previše zraka, mehanički miješati barem 3 minute, pri niskoj brzini miješanja (max. 500 o/min). Sika® Repair 30 mora se miješati da se dobije konzistencija smjese za nanošenje četkom.
<b>Metoda ugradnje</b>	Zavisno od primjene Sika® Repair 30 može se nanositi zidarskom žlicom ili lopaticom na navlaženu površinu (osnova površine suha). Čim se mort počeо stvrdnjavati može se skinuti sa čeličnom žlicom ili poliuretanskom spužvom. Ne dodavati vodu, da se izbjegnu razlike u boji kod nejednakog nanošenja. Sika® Repair 30 je mort za zapunjavanje sa niskom tendencijom skupljanja. Na jakom suncu ili u zimskom uvjetima, mort se treba vlažiti i zaštititi od preranog isušivanja. Općenito, preporučuju se uobičajene metode tretiranja morta.
<b>Ograničenja</b>	Temperatura primjene (okolina) min. +5°C Debljina sloja max.+30°C min. 1,5 mm max. 4,0 mm
<b>Čišćenje</b>	Alat za ugradnju i miješanje oprati vodom prije stvrdnjavanja morta. Otvrđnuti mort se može odstraniti samo mehaničkim putem.
<b>Sigurnosni propisi</b>	Za rad s kemijskim materijama, kao i za skladištenje i uklanjanje, potrebno je fizičke, sigurnosno-tehničke, toksikološke i ekološke podatke pročitati u naputku s važećim sigurnosnim podacima (koji se odnose na specifične materije), tj. potrebno je обратити pažnju на sigurnosne podatke na etiketi

"Naše tehničke preporuke u riječi i slici korisne su za primjenu, a dajemo ih kao podršku kupcu i korisniku prema našem iskustvu. One odgovaraju trenutnom stanju i stupnju spoznaje u nauci i praksi, dajemo ih prema našem najboljem znanju i iskustvu. Iako nisu obavezne i ne zrače ugovorni pravni odnos, te nemaju dodatne obaveze iz ugovora o kupovini. One ne oslobađaju kupca od ispitivanja naših proizvoda na prikladnost primjene u predviđene svrhe korištenja, uz vlastitu odgovornost i odgovornost zaštite prava trećih osoba. U svemu ostalom vrijede naši opći uvjeti poslovanja. Sve tehničke informacije potrebno je provjeriti u najnovijem izdanju Tehničkog lista za odgovarajući proizvod, koji se može dobiti na zahtjev. Za sve daljnje tehničke informacije obratite se na najbližu Sika tehničku službu."



Sika Croatia d.o.o. Tel. +385 1 24 99 600  
Mićevečka 7 Fax +385 1 24 09 173  
HR-10000 Zagreb sika.croatia@hr.sika.com  
Hrvatska www.sika-croatia.hr