

BUILDING TRUST



TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® ADPrep

Promotor prionjivosti (na bazi otapala) za SikaFast® Ijepila

TIPIČNI PODACI PROIZVODA (OSTALE VRIJEDNOSTI U SIGURNOSNO-TEHNIČKOM LISTU)

Kemijska osnova	Promotor prionjivosti na bazi otapala		
Boja (CQP001-1)	Prozirna, bez boje		
Temperatura ugradnje	+5 – +40 °C		
Metoda ugradnje	standardno samo na poliamidima	samo prebrisati s krpom ili papirnatim ubrusom kist (tanki sloj)	
Potrošnja	Zavisno od upojnosti podloge	Standardno: 50 ml/m ² Poliamidi: 100 – 200 ml/m ²	
Brzina hlapljenja	standardno ≥ 15 °C standardno < 15 °C na poliamidima ≥ 15 °C na poliamidima < 15 °C max.	1 minuta 3 minute 10 minuta 20 minuta 24 sata	
Rok trajanja		12 mjeseci ^A	

CQP = Korporativna procedura kvalitete

^{A)} skladишteno u zatvorenom spremniku na suhom pri ≤ +25 °C**OPIS**

Sika® ADPrep je sredstvo za čišćenje i aktiviranje podloge, posebno razvijeno za tretiranje kontaktnih površina prije nanašanja SikaFast® Ijepila.

PREDNOSTI PROIZVODA

- Jednostavna primjena
- Prikladno za različite podloge
- Brzo sušenje (hlapljenje)

PODRUČJA PRIMJENE

Sika® ADPrep koristi se za pripremu svih podloga (metalnih ili plastičnih) kako bi se povećala prionjivost SikaFast® Ijepila na tim podlogama.

Samo za profesionalnu upotrebu. Da bi se osigurala optimalna prionjivost i kompatibilnost, potrebno je izvršiti probe s stvarnim podlogama i uvjetima.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® ADPrep

Verzija 03.01 (03 - 2023), hr_HR
014560030010001000

NAČIN PRIMJENE

Podloge moraju biti čiste, suhe, bez masnoća, ulja, prašine ili kontaminacije.

Prionivost na podlogu može se poboljšati dodatnom kombinacijom predpripreme brušenjem i/ili čišćenjem.

Prihvatljiva kemijska sredstva za čišćenje su Sika® Remover-208 ili Sika® Cleaner P.

Primjena

Površine koje se lijepe obrisati čistom krpom ili papirnatim ubrusom navlaženim (ne mokrim) s Sika® ADPrep. Kod poliamida nanijeti kistom.

Nikada krpnu ili papirnati ubrus ne umakati u pakiranje Sika® ADPrep (radi izbjegavanja kontaminacije). Površine brisati samo čistom stranom. Istu krpnu ili papuirnati ubrus ne vlažiti više puta, te ih često mijenjati.

Sika® ADPrep nanositi tanko u malim količinama, jer višak tekućine može negativno utjecati na prionivost.

Ako se pripremljene površine ne zaliđe unutar maksimalnog vremena hlapljenja (24 sata), proces aktivacije se mora ponoviti (moguće samo jednom).

Optimalne temperature okoline i podloga za lijepljenje su između +15 °C i +25 °C.

Stvarna potrošnja i način aplikacije zavise od specifičnosti podloga.

Odmah nakon svake upotrebe čvrsto zatvoriti spremnik.

VAŽNE NAPOMENE

Sika® ADPrep sadrži otapala koja mogu otopiti površinu nekih svježe nanesenih boja. Pripe upotrebe na većim površinama napraviti pretvodne probe.

Nikada ne nanositi na upojne (porozne) podloge, jer tekićina može hlapiti znatno duže od očekivanoga, te negativno utjecati na proces stvrdnjavanja ljepila. Kada je potrebno zaštiti okolne površine maskirnom trakom. Kod redovitog korištenja približno tri mjeseca nakon otvaranja prestati koristiti preostali proizvod, a kod rjeđeg korištenja nakon dva mjeseca. Ne razrijedjivati ili mijesati Sika® ADPrep s bilo kojim drugim sastojcima.

DODATNE INFORMACIJE

Sve navedene informacije služe kao općenite smjernice. Za specifične aplikacije zatražiti savjet Sika Tehničke službe odjela Industrija.

Na zahtjev dostupna dodatna dokumentacija:

- Sigurnosno-Tehnički list proizvoda

INFORMACIJE O PAKIRANJU

Limena bočica	250 ml
---------------	--------

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vieri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® ADPrep

Verzija 03.01 (03 - 2023), hr_HR
014560030010001000

Sika Croatia d.o.o.

Puškarićeva 77a
10250 Lučko
Tel.: 01 6594 240
Fax.: 01 6594 241
sika.croatia@hr.sika.com
www.sika-croatia.hr

